ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БУМАГА ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МАРКИ ФО

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АТТЕСТОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ГОСТ 5.636—70

Издание официальное

Цена 1 коп.

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Ленинградской бумажной фабрикой им. Володарского

Директор **Филатенков В. Ф.**
Гл. инженер **Ключев К. Г.**

ВНЕСЕН Министерством целлюлозно-бумажной промышленности

Член Коллегии **Никольский Н. Г.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом лесоматериалов, бумаги и целлюлозы Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник отдела **Грейниман С. Б.**
Ст. инженер **Васенко Н. А.**

Научным отделом стандартизации продукции целлюлозно-бумажной промышленности Всесоюзного научно-исследовательского института стандартизации (ВНИИС)

Начальник отдела **Смоленский С. М.**
Ст. инженер **Батенина Е. В.**

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 14 июля 1970 г. (протокол № 144)

Председатель Научно-технической комиссии зам. председателя Комитета **Милованов А. П.**
Зам. председателя комиссии член Комитета **Богатов А. В.**
Члены комиссии — **Грейниман С. Б., Гаркаленко К. И., Абрамов М. Н.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 августа 1970 г. № 1263

УДК 676.41 : 658.562[088.7] Группа К65

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БУМАГА ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МАРКИ ФО

Требования к качеству аттестованной продукции

Laboratory filter paper, *mark ФО. Quality requirements for certified products*

ГОСТ 5.636—70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17/VIII 1970 г. № 1263 срок введения установлен с 1/IX 1970 г.

Настоящий стандарт распространяется на лабораторную фильтровальную бумагу марки ФО, предназначаемую для изготовления беззольных фильтров.

Бумаге в установленном порядке присвоен Государственный знак качества.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры листов бумаги и допускаемые отклонения по ним должны соответствовать указанным в ГОСТ 12026—66.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Технические показатели бумаги должны соответствовать требованиям ГОСТ 12026—66, а также нормам, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
1. Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная	100	ГОСТ 7500—65
2. Белизна, %, не менее	93	ГОСТ 7690—66

Продолжение

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
3. Содержание золы, %, не более	0,1	ГОСТ 7629—66
4. Содержание нерастворимого в соляной кислоте остатка золы, %, не более	0,02	ГОСТ 12026—66
5. Содержание железа (в виде металла и солей), *мг* на 1 *кг* абсолютно сухой бумаги, не более	20	ГОСТ 6842—54 разд. V Б
6. Сорность — число соринок площадью свыше 0,1 до 0,5 *мм*^{2} на 1 *кв.м*, не более	100	ГОСТ 13525.4—68
7. Влажность, %	6±1	ГОСТ 8428—57

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для контрольной проверки потребителем качества бумаги и соответствия ее требованиям настоящего стандарта должны применяться методы испытаний, указанные в ГОСТ 12026—66 и п. 2.1 настоящего стандарта.

3.2. Предварительная выдержка образцов перед испытанием и испытание образцов должны производиться при температуре воздуха 20±2°С и относительной влажности 65±2% по ГОСТ 13523—68.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковку и маркировку бумаги производят, как указано в разд. IA, IB и II ГОСТ 1641—64, со следующим дополнением: фильтровальную бумагу дополнительно упаковывают в один слой водонепроницаемой двуслойной бумаги по ГОСТ 8828—61 или два слоя парафинированной бумаги по ГОСТ 9569—65 или пергамента по ГОСТ 1341—60.

При маркировке на этикетке указывают номер настоящего стандарта и Государственный знак качества по ГОСТ 1.9—67.

4.2. Транспортирование и хранение бумаги производят по ГОСТ 12026—66.

Сдано в наб. 25/VIII 1970 г. Подп. в печ. 16/IX 1970 г. 0,25 п. л. Тир. 3000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Изд. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1524

gost.e-ecolog.ru