СССР

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 10166—62*

Группа Л31

КОКС КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА

Технические требования

Hard coal coke from coals of Karaganda Basin. Technical requirements

1. Кокс по показателям качества должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы в % для классов с размерами кусков в *мм*		Методы испытаний
	Более 40	25—40	
1. Содержание влаги (W^{p}):			ГОСТ 5807—64
среднее	3,0	8,0	
предельное	5,0	12,0	
2. Зольность (A^{c}):			ГОСТ 5889—51
средняя	12,5		
предельная	13,5		
3. Содержание серы ($S^{c}_{об}$):			ГОСТ 8606—61
среднее	0,7		
предельное	0,95		
4. Выход летучих веществ (V^{r}), не более	1,2		ГОСТ 3929—47
5. Содержание мелочи в коксе (куски размером менее 25 *мм*):			ГОСТ 5954—63
среднее	2,3	6,0	
предельное	4,0	8,0	
6. Механическая прочность М40:			ГОСТ 8929—58
группа I			
средняя	77,0	—	
предельная	74,0	—	
группа II			
средняя	73,0	—	
предельная	70,0	—	
7. Механическая прочность М10, предельная групп, I и II	10,0	—	ГОСТ 8929—58

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 6 1964 г.).

Внесен Восточным научно-исследовательским углехимическим институтом совместно с Химико-металлургическим институтом АН Казахской ССР

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 22/VI 1962 г.

Срок введения 1/VII 1963 г.

* *Переиздание (июль 1964 г.), с изменением № 1, принятым в июне 1964 г.*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Цена 1 коп.

gost.e-ecolog.ru

2. Браковочными признаками являются предельные нормы зольности (A^c), содержания влаги (W^p), серы ($S^c_{об}$), мелочи в коксе и механической прочности (М40).

Показатели выхода летучих веществ (V^r) и механической прочности (М10) не являются браковочными и служат дополнительной характеристикой кокса.

3. Отбор проб и приготовление их для лабораторных испытаний должны производиться по ГОСТ 2669—57.

4. Поставщик должен гарантировать соответствие качества кокса, отгружаемого потребителям, требованиям настоящего стандарта.

5. На каждую единовременно отгружаемую партию кокса поставщик обязан в течение 24 *ч* с момента отгрузки выслать потребителю удостоверение, в котором должны быть указаны: наименование завода—поставщика кокса, номера вагонов, марка кокса, размер кусков, зольность, содержание влаги, серы, мелочи в коксе, выход летучих веществ, механическая прочность (М40 и М10) и номер настоящего стандарта.

Замена

ГОСТ 5807—64 введен взамен ГОСТ 5807—51.
ГОСТ 8606—61 введен взамен ГОСТ 8606—57.
ГОСТ 5954—63 введен взамен ГОСТ 5954—57.

---

gost.e-ecolog.ru

Изд-во стандартов. Москва. Сдано в наб. 4/VII—64 г. Подп. к печ. 7/VIII—64 г.

0,125 п. л. Тир. 1000. Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1766