Издание официальное

СССР

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БУМАГА ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРОВОВ КАБЕЛЕЙ

Paper for cable protective sheath

ГОСТ 10396—63

Группа К68

I. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1. Бумаге крепированной для защитных покровов кабелей присваивается марка КВКБ-40.

2. Бумага выпускается в бобинах.

По соглашению сторон допускается поставка бумаги в рулонах шириной 500 и 600 *мм* и диаметром 450—600 *мм*.

Допускаются отклонения по ширине рулона ± 3 *мм* и по ширине бобин ±1 *мм*.

3. Размеры бобин по ширине — 22, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 70 и 90 *мм;* диаметр 400—450 *мм*.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4. Технические показатели бумаги для защитных покровов кабелей должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы	Допускаемые отклонения	Методы испытаний
1. Вес 1 $м^2$ дублированной некрепированной бумаги в *г*	160	±10 *г*	ГОСТ 13199—67
2. Толщина двухслойной основы в *мм*	0,175	±10%	ГОСТ 13199—67
3. Крепирование в %	20	—5%	ГОСТ 8828—61
4. Привес битума в %	100	±10%	ГОСТ 6841—67
5. Водонепроницаемость по гидростатическому методу при высоте водяного столба 300 *мм* в *ч*, не менее	6	—	ГОСТ 9841—61
6. Паропроницаемость в сутки *г*/$м^2$, не более	15	—	ГОСТ 8828—61
7. Содержание нафтената меди в % от веса битума	10	±1%	ГОСТ 3546—60

Внесен Московским филиалом Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 21/II 1963 г.

Срок введения 1/I 1964 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

5. В качестве основы бумаги для защитных покровов кабелей должна применяться бумага по ГОСТ 9840—61 марки № 1 с весом 1 $м^2$ 40 *г*.

6. Бумага должна изготовляться из двух слоев основы, склеенных между собой битумом.

7. Бумага не должна расслаиваться по склейке без применения механических усилий.

8. В бумаге не должно быть складок, морщин, вздутий, сквозных отверстий. Не допускается прохождение битума на поверхность бумаги в виде капель и натеков.

9. Не допускаются проколы, надрывы кромок и участки несклеенной основы.

10. Бумага в рулоне не должна слипаться и иметь сплошных подтеков по краям полотна.

11. Рулоны и бобины бумаги должны легко разматываться.

12. Обрез кромок должен быть чистым и ровным.

13. Концы полотна бумаги в месте обрыва должны быть отмечены видимыми с торца рулона и бобины цветными сигналами.

14. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-поставщика.

Поставщик должен гарантировать соответствие выпускаемой бумаги требованиям настоящего стандарта.

15. Для контрольной проверки потребителем качества бумаги, а также соответствия упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта отбор проб и подготовка образцов к испытаниям должны производиться по ГОСТ 8047—64.

III. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

16. Упаковка и маркировка бумаги должны производиться по ГОСТ 1641—64 со следующими дополнениями:

а) бумага должна быть равномерно и плотно намотана на гильзы в виде рулонов и бобин с внутренним диаметром 60 *мм*;

б) гильзы должны сохранять свою форму до момента использования бумаги;

в) бобины с гильзами одеваются на деревянные скалки;

г) вес стопки бобин не должен превышать 80 *кг*.

17. Каждая отправляемая партия бобин или рулонов бумаги должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта.

В документе должно быть указано:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;

б) наименование или товарный знак предприятия-поставщика, его местонахождение или почтовый адрес;

в) наименование изделия;

г) количество бобин или рулонов;

д) номер настоящего стандарта.

18. Для проверки качества бумаги к документу должны быть приложены образцы дублированной некрепированной бумаги этой же партии размером 200×200 *мм* с указанием даты изготовления.

19. Упакованные стопки бобин или рулоны должны храниться в вертикальном положении в помещении, защищенном от атмосферных осадков и почвенной влаги.

20. При транспортировании стопки бобин или рулоны бумаги должны находиться в вертикальном положении.

21. Бумага должна транспортироваться в закрытых чистых транспортных средствах (вагонах, баржах, судах и т. п.).

22. Сбрасывание стопок и рулонов бумаги в складах и при транспортировании не допускается.

Замена

ГОСТ 1641—64 введен взамен ГОСТ 1641—54.
ГОСТ 6841—67 введен взамен ГОСТ 6841—54.
ГОСТ 8047—64 введен взамен ГОСТ 8047—56.
ГОСТ 13199—67 введен взамен ГОСТ 7514—55 в части разд. IV, V и VI.

---

gost.e-ecolog.ru