РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

# ПОЛУБРИКЕТЫ ТОРФЯНЫЕ

**РСТ РСФСР 53—76**

***Издание официальное***

ГОСПЛАН РСФСР
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** Государственной инспекцией по качеству торфа «Гикторф» Минтоппрома РСФСР

Начальник **Травников Л. Н.**

Руководитель темы **Петрович В. М.**

Исполнитель **Статкевич Т. В.**

**ВНЕСЕН** Министерством топливной промышленности РСФСР

Заместитель Министра **Соколов Б. Н.**

**ПОДГОТОВЛЕН** к утверждению Отделом норм, заменителей и стандартизации Госплана РСФСР

Начальник отдела **Рудаков И. В.**

Начальник подотдела **Мартынов И. Г.**

Старший инженер **Чубанова Н. П.**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** постановлением Госплана РСФСР от 17.08.1976 г. № 141

УДК 662.812 Группа А 14

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

# ПОЛУБРИКЕТЫ ТОРФЯНЫЕ

# РСТ РСФСР 53-76

Взамен РСТ РСФСР 53—70

Постановлением Госплана РСФСР
от 17.08.1976 г. № 141 срок действия установлен
с 1 октября 1977 г.
до 1 октября 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на торфяные полубрикеты, предназначенные в качестве топлива для коммунально-бытовых нужд.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Полубрикеты торфяные должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. Сырьем для производства полубрикетов является фрезерный торф естественной сушки.

1.3. Полубрикеты должны иметь форму призмы с закругленными углами и свободно отделяться друг от друга.

Размеры полубрикетов в мм:
длина от 90 до 180;
ширина от 45 до 75;
высота от 20 до 60.

*Издание официальное* *Перепечатка воспрещена*

1 4. Полубрикеты и сырье для их производства должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателей | Нормы | | Методы испытаний |
|---|---|---|---|
| | сырья | полубрикетов | |
| 1 Содержание влаги ($W^P$) %, не более | 28,0 | 28,0 | ГОСТ 11305—65 |
| 2 Зольность ($A^c$ ), %, не более | 20,0*) | 20,0*) | ГОСТ 11306—65 |
| 3 Механическая прочность при испытании в барабане (остаток с размерами кусков более 25 мм), %, не менее | | 90 | ГОСТ 18132—72 |
| 4 Содержание мелочи (куски размером менее 25 мм), %, не более | | 8 | ГОСТ 11130—75 |
| 5 Насыпная плотность при условной влажности 25% ( $\gamma$ 25), кг/м³, не менее | 150 | | ГОСТ 13673—68 |
| 6 Засоренность посторонними горючими примесями (куски размером более 25 мм), %, не более | 5 | | ГОСТ 11130—75 |

Примечание *) Для предприятии Тамбовской области, разрабатывающих торфяную залежь с повышенной зольностью, допускается производство полубрикетов из фрезерного торфа с зольностью до 25%

1 5. Поставщик должен гарантировать соответствие качества полубрикетов требованиям настоящего стандарта.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Приемка полубрикетов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13674—68.

2.2. Полубрикеты могут транспортироваться любым видом транспорта.

Погрузка и разгрузка полубрикетов должны производиться с соблюдением мер, предотвращающих их измельчение.

2.3. При хранении у поставщика и потребителя торфяные полубрикеты должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.

Подп к печ 9 11 76 г Заказ 2364
Формат бум 60×90¹/₁₆ Объем 0,2 п л Тираж 700 Цена 3 коп
Типография Госплана РСФСР

УДК 662. 812 Группа А 14

# Изменение № 1РСТ РСФСР 53—76 «ПОЛУБРИКЕТЫ ТОРФЯНЫЕ»

**Постановлением Госплана РСФСР от 25.06.82 г. № 133 срок введения установлен с 1 октября 1982 г.**

На нижнем поле первой страницы внести отметку следующего содержания: «Проверен в 1981 году. Постановлением Госплана РСФСР от 25.06.82 г. № 133 срок действия продлен до 01.10.87 г.».

Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 13673—68 на ГОСТ 13673—76.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13674—68 на ГОСТ 13674—78.

Подп. к печ. 3.09.82 г. Заказ 1786
Формат бумаги 60×90¹/₁₆ Объем 0,125 печ. л. Тираж 300 Цена 2 коп.
Типография Госплана РСФСР

**ИЗМЕНЕНИЕ № 2** **РСТ РСФСР 53—76 «Полубрикеты торфяные»**

**Постановлением Госплана РСФСР**
**от 19.06.1986 г. № 105 срок введения установлен**
**с 1 октября 1987 г.**

На первом листе стандарта после слов «Издание официальное», «Перепечатка воспрещена» внести отметку следующего содержания «Проверен в 1985 году. Постановлением Госплана РСФСР от 19 06 1986 г № 105 срок действия продлен до 1 октября 1992 года».

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия».

Внести код ОКП 03 9221 2111.

Пункт 1.4 Таблица. Заменить:

слова «содержание влаги» на «массовую долю влаги»;

ссылки: ГОСТ 11305—65 на ГОСТ 11305—83, ГОСТ 11306—65 на ГОСТ 11306—83.

Пункт 2 2 Первый абзац дополнить словами «в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта».

Подписано к печати 20 04 87 г Заказ 168
Формат бумаги 60×90 1/16 Объем 0,125 п л Тираж 370 Цена 2 коп
Типография Госплана РСФСР

gost.e-ecolog.ru