РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ОБУВЬ ИЗГОТОВЛЕННАЯ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РСТ РСФСР 240—91

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

КОМЭКОНОМИКА РСФСР
Москва

УДК 685.312 Группа М12

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ОБУВЬ ИЗГОТОВЛЕННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ОКБУН 10000

РСТ РСФСР 240—91

Взамен РСТ РСФСР 240—87

Постановлением Госкомэкономики РСФСР
от 24 июля 1991 г. № 22
Срок введения в действие установлен
с 1 января 1992 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изготовленную обувь и устанавливает общие технические требования к ее качеству и техническому уровню.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Изготовленная обувь должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Изготовление обуви производится по эскизам заказчиков, моделям из альбомов и журналов и образцам-моделям, утвержденным в соответствии с требованиями РД 50—477 и действующего Положения. По желанию заказчика допускаются изменения образцов-моделей (замена каблуков одного фасона другим, соответствующим по высоте; замена фурнитуры; цветовых сочетаний материалов и т. п.), о чем должна быть сделана соответствующая запись при оформлении заказа.

1.3. Основные материалы, фасон колодки, применяемая фурнитура, конструктивные и технологические особенности изготовления обуви должны быть отражены в технических описаниях на образец-модель или вид обуви.

1.4. В готовой обуви все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми по форме, размеру и цвету.

Издание официальное *Перепечатка воспрещена*

1.5. Верх и подкладка обуви не должны иметь пятен, загрязнений, складок и морщин.

В готовой обуви не допускаются: механические повреждения; местное отставание верха и подкладки от задника; местная неприклейка подошв; смещение подошвы и каблука относительно грани; деформация подноска и задника; расщелины между деталями низа; осыпание красителя; оспины; разлохмачивание наружных краев деталей подкладки из искусственной кожи; пропуск стежей; выхваты по урезу подошвы и боковой поверхности каблука; заусенцы между низом и верхом в обуви горячей вулканизации; неравномерный волосяной покров; резкая разница в направлении волоса в паре, полупаре и одноименных деталях; загрязнение волоса клеем; скатываемость волоса.

1.6. Допустимость отдельных пороков в готовой обуви устанавливается на основе приложения.

2. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

2.1. Каждая полупара обуви должна иметь маркировку, включающую:

наименование предприятия-изготовителя;

обозначение настоящего стандарта;

Допускается применение товарного знака предприятия.

В обуви, изготавливаемой без предварительных заказов, дополнительно должны проставляться номер модели, цена.

2.2. Обувь должна выдаваться заказчику упакованной в картонные коробки из коробочного картона, пакеты из бумаги или полимерных материалов, бумагу по действующей нормативно-технической документации.

Особо элегантная обувь должна быть упакована в художественно оформленные коробки.

2.3. Обувь, подготовленная к выдаче заказчику, должна храниться в сухом проветриваемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

3. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Предприятие гарантирует соответствие обуви требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации.

3.2. Гарантийные сроки носки обуви с подошвой из кожи — 50 дней; кожи с резиновой накладкой и из каучука — 60 дней, кожволона, поливинилхлорида, пористой резины, полиуретана, термопластического эластомера, каучука — 70 дней.

Гарантийный срок носки обуви с верхом из текстильных материалов 40 дней.

Гарантийные сроки носки домашней обуви с подошвой из кожи и войлока — 35 дней, на резиновой подошве — 65 дней, на подошве из поливинилхлорида — 70 дней.

Гарантии предприятия на набойки и застежки «молния» не распространяются.

3.3. Гарантийные сроки исчисляются со дня выдачи обуви заказчику, для сезонной обуви — со дня начала сезона по месту нахождения предприятия-изготовителя.

3.4. Если в период гарантийного срока в обуви будут обнаружены неустранимые дефекты (сквозные износы верха обуви, осыпание красителя верха, оседание задника и т. п.), предприятие обязано по желанию заказчика возобновить заказ и изготовить обувь в кратчайший срок или возвратить стоимость заказа.

При наличии устранимых дефектов обувь подлежит ремонту за счет предприятия-изготовителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Не допускается применять искусственные и синтетические материалы, ткани, выработанные из химических волокон, на детали верха и низа обуви для детей и людей пожилого возраста кроме материалов, рекомендованных для этих ассортиментных групп или разрешенных Министерством здравоохранения СССР или РСФСР.

Приложение

Перечень пороков, допускаемых (не допускаемых) в изготовленной обуви

Наименование пороков	Наличие и размер допускаемых пороков на полупару в обуви
1. Отдушистость	Допускается в верхней части берцев и внутренней части голенищ
2. Безличины, ссадины, не задевающие дермы кожи, подчистки хорошо заделанные (общей площадью до 1 $см^2$)	Допускаются на всех деталях обуви с внутренней стороны, кроме носков и союзок
3. Отклонение от симметрии блочек крючков, накладных украшений, ажурных строчек, мм, не более	4,0
4. Разная длина между полупарами, мм, не более	
носков, союзок, задинок	2,0
подносков	2,0
подошв	2,0
5. Разная высота между полупарами, мм, не более	
ботинок	3,0
полуботинок и туфель	2,0
сапожек и полусапожек	4,0
задинок	2,0
каблуков	2,0
6. Разная ширина между полупарами, мм, не более	
берцев	4,0
задних наружных ремней	2,0
подошв, каблуков	2,0
рантов	1,0
вырезов в открытых носках	1,0
7. Отклонение от симметрии задних наружных ремней или швов берцев, задинок, мм, не более	3,0
8. Взъерошивание затяжной кромки выше грани следа с последующей подкраской, мм, не более	1,0

Примечание. Пороками не считаются слабо выраженные молочные полосы, отмин, заросшие мало заметные царапины, роговины, болячки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Конструкторско-технологическим бюро ремонта и пошива обуви
ИСПОЛНИТЕЛИ
Т. В. Семенова (руководитель темы), В. Е. Добрышин, к. ф. м. н., С. И. Студенцова, Е. А. Арбузова, В. В. Подольская.

2. ВНЕСЕН Российским союзом бытового обслуживания

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМЭКОНОМИКИ РСФСР от 24 июля 1991 г. № 22

4. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за № 240—91 от 8 августа 1991 г.

5. Срок первой проверки 1996 год
Периодичность проверки 5 лет

6. ВЗАМЕН РСТ РСФСР 240—87

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
РД 50—477	1.2.

gost.e-ecolog.ru