РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

# ТЕСЬМА ВЯЗАНАЯ.

# ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**РСТ РСФСР 773—90**

*Издание официальное*

ГОСПЛАН РСФСР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 688.3 : 677.75/.77 Группа М 51

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

# ТЕСЬМА ВЯЗАНАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОД ОКП 81 5220

# РСТ РСФСР 773—90

**Срок действия с 01.01.91 до 01.01.96**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на тесьму вязаную, вырабатываемую из различных видов сырья и применяемую в швейной, трикотажной, обувной, кожгалантерейной и валяльно-войлочной промышленности, а также поступающую в торговую сеть

Стандарт не распространяется на тесьму эластичную

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Ассортимент вязаных тесьм и коды ОКП указаны в табл. 1

Таблица 1

| Наименование тесьмы | Код ОКП |
|---|---|
| Тесьма вязаная отделочная | 81 5221 |
| Тесьма вязаная шляпная | 81 5222 |
| Тесьма прикладная (окантовочная) | 81 5223 |
| Тесьма вязаная упаковочная | 81 5224 |

*Издание официальное* *Перепечатка воспрещена*

1.2. Тесьма вязаная должна вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических описаний и образцами-эталонами по ГОСТ 15.007.

1.3. Сырье для изготовления тесьмы должно соответствовать действующей нормативно-технической документации.

1.4. Ширина, линейная плотность тесьмы, плотность вязания, число нитей, вид переплетения, наименование сырья и его линейная плотность, разрывная нагрузка и разрывное удлинение при растяжении для тесьм окантовочных обувных и упаковочных, оборудование, вид отделки должны быть предусмотрены в технических описаниях на каждый конкретный артикул или группу артикулов.

1.5. Тесьма вязаная может выпускаться отбеленной, многоцветной, одноцветной и в натуральном цвете сырья.

1.6. Устойчивость окраски должна соответствовать ГОСТ 23627.

Тесьма вязаная улучшенного качества с индексом «Н» должна иметь прочную устойчивость окраски.

1.7. Допускаемое отклонение по ширине тесьмы вязаной должно быть не более указанного в табл. 2.

мм

Таблица 2

| Ширина тесьмы | Допускаемое отклонение |
|---|---|
| до 16 | ±1 |
| св. 16 до 50 | ±2 |
| св. 50 до 90 | ±3 |
| свыше 90 | ±4 |

1.8. Допускаемое отклонение по линейной плотности тесьмы должно быть не более 5%.

1.9. Разрывная нагрузка тесьмы упаковочной должна быть не менее 29,42 Н (3 кгс).

1.10. Изменение линейных размеров тесьм после мокрых обработок (замочки) должно быть не более, %:

прикладных (окантовочных) суровых — 6, крашеных — 4;

шляпных — 3,5;

прикладных (окантовочных) и шляпных улучшенного качества с индексом «Н» — 3.

1.11. Качество тесьмы вязаной по порокам внешнего вида должно соответствовать ГОСТ 18827.

Для тесьм улучшенного качества с индексом «Н» не допускаются следующие пороки:

нити грязные,

пятна грязные,

хохлы,

обрыв нити,

ворсистость.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки по ГОСТ 16218.0.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб для испытаний — по ГОСТ 16218.0.

3.2. Определение линейных размеров — по ГОСТ 16218.1.

3.3. Определение линейной плотности — по ГОСТ 16218.2.

3.4. Определение плотности — по ГОСТ 16218.4.

3.5. Определение разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении — по ГОСТ 16218.5.

3.6. Определение изменения линейных размеров после мокрых обработок — по ГОСТ 18081.

3.7. Определение устойчивости окраски по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.27.

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Первичная упаковка и маркировка тесьм вязаных должна производиться по ГОСТ 19411.

4.2. По согласованию с потребителем вид упаковки и маркировки для промышленной переработки может быть изменен.

4.3. Упаковка, маркировка, при транспортировании, транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 7000.

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества тесьмы вязаной требованиям стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

РАЗРАБОТАН Министерством текстильной промышленности РСФСР.

ИСПОЛНИТЕЛИ— **М. И. Гореликова** — руководитель темы
**В. М. Константинова** — исполнитель.

ВНЕСЕН Министерством текстильной промышленности РСФСР.
**Селезнева Н. К.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие Постановлением Госплана РСФСР от 13.07.1990 г. № 38.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за № 773—90 от 01.08.1990 г.

gost.e-ecolog.ru

Подписано к печати 11.02.91 г Заказ 1162
Формат бумаги 60×60 1/16 Объем 0,5 п. л Тираж 100 Цена 12 к.

Типография Госкомэкономики РСФСР