РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ ВЫРАБОТКИ. СОРТНОСТЬ

РСТ РСФСР 520—86

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством местной промышленности РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ Г. Н. Телешова, Н А. Ким

ВНЕСЕН Министерством местной промышленности РСФСР

Сорокин Б. В.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госплана РСФСР от 19.06.1986 г. № 105.

УДК 677.3 064.622 Группа М 67

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ ВЫРАБОТКИ. СОРТНОСТЬ

РСТ РСФСР 520—86

Взамен РСТ РСФСР 520—80

Постановлением Госплана РСФСР
от 19.06.1986 г. № 105 срок действия установлен
с 1 октября 1987 г.
до 1 октября 1992 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ковры и ковровые изделия ручной выработки бытового назначения и устанавливает их сортность.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пороки ковров и ковровых изделий оцениваются в условных единицах-баллах. Сорт ковров и ковровых изделий оценивается суммой баллов, приходящихся на одно изделие.

1.2. На ковры и ковровые изделия устанавливаются два сорта: первый и второй.

1.3. Суммарное количество баллов на одно изделие не должно быть более:

для первого сорта — 10 баллов;

для второго сорта — 20 баллов.

1.4. В коврах и ковровых изделиях не допускаются:

резковыраженная разноотеночность;

повреждения целостности полотна (порезы, проколы, повреждения молью);

некачественная чистка (наличие производственной пыли, чернильных и других пятен на поверхности ковра);

неравномерная стрижка по всей площади ковра или коврового изделия.

Издание официальное *Перепечатка воспрещена*

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА КОВРОВ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Пороки внешнего вида определяются просмотром ковров и ковровых изделий в расправленном виде на разбраковочном столе.

2.2. Определение сортности ковров и ковровых изделий в зависимости от наличия пороков внешнего вида производится в соответствии с табл. 1 и 2.

Оценка пороков в зависимости от размеров ковров и ковровых изделий

Таблица 1

Наименование пороков	Размеры ковров и ковровых изделий, м²	Размеры пороков, см	Оценка пороков, баллы
1. Кривизна — неодинаковая длина параллельных сторон ковра или коврового изделия (определяется разностью противоположных сторон)	до 2,5	1	2
	от 2,5 до 6,0 вкл	2	2
	св 6,0 до 10,0 вкл	3	2
	св 10,0	4	2
2 Вогнутость или выпуклость — искажение прямолинейности одной или нескольких сторон ковра или коврового изделия (определяется наибольшим расстоянием от края ковра до прямой линии, соединяющей его углы)	до 2,5	1	4
	от 2,5 до 6,0 вкл	2	4
	св. 6,0 до 10,0 вкл	3	4
	св 10,0	4	4
3 Перекос — искажение прямоугольной или квадратной формы ковра или коврового изделия (определяется разностью длины диагоналей)	до 2,5	1	2
	от 2,5 до 6,0 вкл	2	2
	св 6,0 до 10,0 вкл		2
	св 10,0	4	2

Примечание. При увеличении размеров пороков свыше допустимых таблицей каждый последующий 1 см оценивается 2 баллами.

Таблица 2

Оценка пороков по типам ковров и ковровых изделий в баллах

Наименование пороков	Ворсовые	Махровые	Безворсовые	Безворсовые дорожки	Сумахи	Пестротканые
1 Слабовыраженная разнооттеночность — различная сочность окраски по длине и ширине, не нарушающая общего вида ковра или коврового изделия	5	5	5	5	5	—
2 Редкая, слабая (волнообразная), заварачивающаяся) выработка кромки	5	5	5	5	5	5
3. Дряблость концевых паласных частей	5	5	5	—	5	—
4 Неравномерная стрижка ворсовой поверхности не более 1% к общей площади ковра или коврового изделия	8	—	—	—	—	—
5. Кирс — образование складок в одном месте не более 1% к общей площади ковра или коврового изделия	5	5	5	5	5	5
6 Незастилаемость основы уточными нитями длиной до 1 см в одном месте	—	—	2	2	—	—
7 Близны основы в одну нить за каждые 10 см	—	—	—	—	—	11
8 Петли, концы ворсовой или уточной пряжи на лицевой или изнаночной стороне ковра или коврового изделия не более 2-х случаев на каждый $м^2$	2	2	3	3	—	3
9. Незастилаемость основы и скрепляющего утка узорообразующим утком до 5% к общей площади ковра	—	—	—	—	1	—

Продолжение табл. 2

Наименование пороков	Ворсовые	Махровые	Безворсовые	Безворсовые дорожки	Сумахи	Пестротканые
10 Резкое искажение размеров крупных центральных медальонов, нарушающее симметрию композиции ковра	11	11	11	—	11	11

Примечания 1. При увеличении размера порока по п. 4 свыше допустимого таблицей, каждые последующие 0,5% к общей площади ковра или коврового изделия оцениваются 5 баллами.

2. При увеличении размера порока по п. 5 свыше допустимого таблицей, каждый последующий 1% к общей площади ковра или коврового изделия оценивается 5 баллами.

3. При увеличении размеров пороков по п. 6, п. 7 свыше допустимых таблицей, каждый последующий 1 см оценивается 2 баллами.

4. При увеличении размера порока по п. 8 свыше допустимого таблицей, каждый последующий 1 случай оценивается 2 баллами.

5. При увеличении размера порока по п. 9 свыше допустимого таблицей, каждый последующий 1% к общей площади ковра или коврового изделия оценивается 1 баллом.

Подписано к печати 27.03.87 г. Заказ 183
Формат бумаги 60×90 1/16 Объем 0,375 печ. л. Тираж 2700 Цена 4 коп.
Типография Госплана РСФСР

Группа М 67

РСТ РСФСР 520-86

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РУЧНОЙ ВЫРАБОТКИ. СОРТНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ № I

Утверждено и введено в действие постановлением Госкомэкономики РСФСР

от 6 сентября 1991 г. № 32

Дата введения 01.II.91г.

На первом листе стандарта исключить ограничение срока действия стандарта.

Постановлением Госкомэкономики РСФСР от 06.09. 1991 года №32 срок проверки стандарта установлен - 1996 год.

Главный инженер НИЦКП В.А.Крапивин

Заведующий НИО механизации В.И.Лебедев

Заведующий сектором НИЦ ковров, ткачества и росписи Н.М.Семенова

Научный сотрудник НИО механизации С.С.Листвина

gost.e-ecolog.ru