БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов

РСТ РСФСР 115-88

Издание официальное

Госплан РСФСР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ О.С.Журавков, к.х.н., Е.М.Шахова, к.х.н.
(руководители темы)

ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

Лихарев К.И.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСПЛАНА РСФСР
от 19.01 1988 года № 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР

(Госплан РСФСР)

Постановление

19.07.88 Москва № 2

Об утверждении, продлении сроков действия и изменении республиканских стандартов (РСТ РСФСР) на некоторые виды товаров народного потребления и бытовые услуги

Государственный плановый комитет РСФСР п о с т а н о в л я е т :

I. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года прилагаемый республиканский стандарт (РСТ РСФСР) "Обувь ортопедическая. Термины и определения".

2. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Кондиционеры воздуха бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Насосы электрические бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Капуста свежая брюссельская, савойская и кольраби. Технические условия";

РСТ РСФСР "Репа столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Брюква столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Лук свежий зеленый. Технические условия".

3. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Одежда верхняя. Требования к ремонту и обновлению. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Ремонт и обновление бельевых трикотажных изделий. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов";

РСТ РСФСР "Куклы театральные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Клетки для содержания птиц и зверей. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";

РСТ РСФСР "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Ножи хозяйственные и специальные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Повозки одноконные легковые. Общие технические условия".

4. Утвердить и ввести в действие с I января 1989 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электрокофемолки бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электроутюги бытовые отремонтированные. Общие технические условия".

5. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прилагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № I РСТ РСФСР 114-82 "Типпор. Общие технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 555-82 "Шнуры эластичные. Общие технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 664-82 "Насосы ручные бытовые отремонтированные";

изменение № I РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";

изменение № 2 РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 367-77 "Щавель и шпинат свежие";

изменение № 3 РСТ РСФСР 670-82 "Пряжа пуховая. Технические условия".

6. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года прилагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № I РСТ РСФСР 48-82 "Мебель и изделия плетеные. Технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 195-82 "Стержни пишущие. Технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 249-82 "Сани легковые. Технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 250-82 "Водовозка одноконная. Технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 669-82 "Капуста китайская свежая";

изменение № I РСТ РСФСР 672-82 "Шкуры оленей кожевенные. Технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 676-82 "Изделия штучные текстильно-галантерейные. Общие технические условия";

изменение № 2 РСТ РСФСР 580-77 "Смычки";

изменение № 3 РСТ РСФСР 40-77 "Механизмы колковые щипковых и смычковых музыкальных инструментов".

7. Продлить до введения в действие новых стандартов сроки действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР 165-77 "Ножи хозяйственные специальные";

РСТ РСФСР 166-77 "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов";

РСТ РСФСР 172-82 "Уборы головные мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР 173-82 "Уборы головные женские и для девочек. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР 224-77 "Кинофильмы 16-мм любительские с магнитной записью звука. Запись звукового сопровождения";

РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";

РСТ РСФСР 298-77 "Яйца перепелиные";

РСТ РСФСР 306-77 "Куклы театральные. Общие технические требования";

РСТ РСФСР 308-77 "Кольраби свежая";

РСТ РСФСР 356-82 "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";

РСТ РСФСР 358-77 "Капуста савойская свежая";

РСТ РСФСР 359-77 "Репа столовая молодая свежая";

РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

РСТ РСФСР 363-77 "Брюква столовая молодая свежая";

РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";

РСТ РСФСР 367-77 "Щавель и шпинат свежие";

РСТ РСФСР 368-77 "Капуста брюссельская свежая";

РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий".

8. Утвердить и ввести в действие с I марта 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № I РСТ РСФСР 420-83 "Рыбочистки металлические. Общие технические требования";

изменение № 2 РСТ РСФСР 725-84 "Изделия печные. Общие технические условия".

9. Утвердить и ввести в действие с I апреля 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № I РСТ РСФСР 59-85 "Агрегаты для бытовых компрессионных холодильников отремонтированные";

изменение № I РСТ РСФСР 459-85 "Холодильники бытовые электрические отремонтированные";

изменение № I РСТ РСФСР 482-84 "Напитки безалкогольные газированные. Национальные сорта";

изменение № I РСТ РСФСР 708-83 "Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог. Номенклатура показателей";

изменение № I РСТ РСФСР 709-84 "Система показателей качества продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей";

изменение № I РСТ РСФСР 721-84 "Система показателей качества продукции. Приборы и оборудование для контроля дорожных одежд, земляного полотна, материалов и грунтов. Номенклатура показателей";

изменение № 4 РСТ РСФСР 519-75 "Пакеты медицинские стерильные".

10. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прилагаемое изменение № I республиканского стандарта (РСТ РСФСР) 337-84 "Сорочки верхние мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам".

Председатель Н.И.Масленников

УДК 677.84 Группа М0

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

Бытовое обслуживание населения. РСТ РСФСР

Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов
ОК БУН 719003

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ 115-88
РОССИЙСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОССТАНДАРТА РСФСР
23.02 1988г.

Срок действия с 01.10.88г.
до 01.10.93г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на крашение и перекрашивание швейных и трикотажных изделий, тканей, пряжи, трикотажных полотен, изготовленных из натуральных и химических волокон, изделий из искусственного и синтетического меха на предприятиях химической чистки и крашения.

Стандарт не распространяется на крашение и перекрашивание изделий:

- импортного производства, не имеющих маркировки;
- из поливинилхлоридных, полиолефиновых и ацетатных волокон;
- трикотажных из полиакрилнитрильных волокон;
- из тканей с пленочным покрытием;
- из тканей, содержащих металлизированные нити;
- из тканей верха и подкладки, имеющих несовместимые режимы крашения.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Крашение и перекрашивание изделий и материалов должно производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

I.2. Для крашения и перекрашивания изделий и материалов применяются красители и химикаты, соответствующие требованиям действующей нормативно-технической документации.

I.3. Окраска изделий и материалов должна быть равномерной и интенсивной, без пятен и затеков.

I.4. После крашения и перекрашивания изделия и материалы должны быть сухими и хорошо выутюженными, без морщин, перекосов, заминов, искривлений линии швов, запалов ткани и ласов, не иметь заломов и изменения формы.

I.5. Трикотажные изделия должны быть тщательно отпарены, не иметь вытянутых мест.

I.6. Изделия из искусственного и синтетического меха должны иметь мягкий, пышный, хорошо расчесанный ворс.

I.7. Приклад, подкладка, пояс, воротник, отделка, которые были спороты или подпороты согласно условиям обработки, должны быть вычищены и снова пришиты к изделиям в соответствии с первоначальной конструкцией.

I.8. После крашения и перекрашивания допускаются:

- различия в интенсивности окраски на отдельных участках изделий и материалов вследствие:

наличия текстильных пороков;

комбинирования тканей различного волокнистого состава;

наличия дефектов, полученных при эксплуатации (пятен от едких веществ и плесени, не устранимых химчисткой, запалов, выгоревших частей изделия и других);

- нарушение целостности поверхности изделий и материалов, в том числе спуск петель на трикотажных изделиях в результате ветхости, повреждений личинками моли, проявившихся после перекрашивания.

О возможных дефектах крашения и перекрашивания заказчик должен быть уведомлен.

I.9. Усадка швейных и трикотажных изделий, тканей и полотен при крашении и перекрашивании должна быть не более 4%, а изделий из искусственного и синтетического меха - не более 3,5 %.

I.IO. Показатель устойчивости окраски перекрашенных изделий и материалов к сухому трению должен соответствовать действующей документации на используемые красители. Ввиду изменения физико-химических свойств изделий, бывших в эксплуатации, допускается снижение предельной величины показателя устойчивости на I балл.

I.II. Прошедшие обработку изделия и материалы должны выдаваться заказчику в упакованном виде.

I.I2. Предприятие гарантирует соответствие качества изделий и материалов после крашения и перекрашивания требованиям настоящего стандарта.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.I. При обработке изделий и материалов должны выполняться "Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды", утвержденные Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.I. Изделия и материалы после крашения и перекрашивания должны приниматься контролем предприятия на соответствие требованиям настоящего стандарта.

3.2. Приемка изделий и материалов производится поштучно. Внешнему осмотру подвергаются I00% продукции.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.I. Проверка качества крашения и перекрашивания изделий и материалов по показателям, указанным в пунктах I.3 - I.8, производится органолептически, проверка качества влажно-тепловой обработки одежды - согласно "Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды", утвержденной Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

4.2. Для проверки устойчивости окраски отбирается I% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию.

4.3. Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно производиться непосредственно на изделии по ГОСТ 9733.27-83 и в соответствии с действующей документацией на используемые красители.

4.4. Контроль усадки изделий и материалов после крашения и перекрашивания производится раз в месяц по следующей методике. На изделия и материалы нашивают хлопчатобумажными нитками горизонтальные и вертикальные прямые линии. Измеряют до и после перекрашивания по этим линиям следующие параметры: длину изделия от шва втачивания воротника до низа, длину рукавов от высшей точки оката до низа, ширину груди от шва втачивания рукава до

края борта в наиболее узком месте.

Усадку в % определяют по формуле:

$$У = \frac{L_0 - L_1}{L_0} \cdot 100,$$ где

У – усадка в % с точностью до 0,01% с округлением до 0,1%,

L_0 и L_1 – изменяемая длина (ширина) соответственно до и после перекрашивания в мм.

При определении усадки тканей измеряется ее длина и ширина.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Транспортирование изделий и материалов должно производиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Швейные изделия транспортируются в подвешенном состоянии.

5.2. Изделия и материалы после крашения должны храниться в сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, предохраняющих их от моли, плесени, солнечных лучей, пыли и других загрязнений.

Для сохранения формы швейные изделия должны храниться на переносных вешалках.

Трикотажные изделия, отрезы, пряжа хранятся на стеллажах.

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института бытового обслуживания населения (ЦНИИбыт) Н.А. Велешко

Зав. отделом стандартизации, метрологии и качества В.Ф. Сурогин

Зав. лабораторией технологии и организации производства химической чистки и крашения ЦНИИбыт О.С. Журавков

Руководитель темы, с.н.с. Е.М. Шахова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления химической чистки и крашения В.С. Казюлин

Начальник Технического Управления Н.Б. Кобелев

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

I. РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ:

к.х.н. Е.М. Шахова
(руководитель темы)

3. ВНЕСЁН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР
Лихарев К.И.

4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Госплана РСФСР
от 19.01.88г. № 2

5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управлением Госстандарта за № 115-88 от 23.02 1988 г.

6. Срок первой проверки 1992 год
периодичность проверки 5 лет

7. Взамен РСТ РСФСР 115-82

8. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 9733.27-83	I, 2, 3, 4.I, 4.3. 4.4.

16. ИЮН 1987 016587/53

МИНИСТЕРСТВО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РСФСР

103862, Москва, К-9, ул. Станиславского, 7
Тел. 290-16-38

12.06.87 № 06-17/436

На № _____ от _____

Госплан РСФСР

Отдел норм и стандартизации

3 экз. Марьянову И.Т.
Д/заключения
[illegible] 16.06.

Министерство бытового обслуживания населения РСФСР направляет на рассмотрение и утверждение проект республиканского стандарта РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение. Крашение и перекрашивание текстильных и трикотажных изделий и материалов" взамен РСТ РСФСР II5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные", разработанный Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения.

Приложение: проект РСТ РСФСР - 3 экз.

Заместитель министра К.И.Лихарев

586 а
16.06.87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту республиканского стандарта
"Изделия и материалы текстильные,
трикотажные перекрашенные"

I. Основание для пересмотра стандарта.

Основанием для пересмотра стандарта является окончание срока действия республиканского стандарта РСФСР II5-82 I октября I988 года.

2. Цели и задачи пересмотра стандарта.

Целью настоящей работы является пересмотр РСТ II5-82 "Изделия текстильные, трикотажные перекрашенные" в соответствии с современным уровнем требований.

Основными задачами пересмотра стандарта являются:

- определение наиболее важных показателей качества перекрашивания изделий с учётом особенностей крашения изделий, бывших в эксплуатации;
- уточнение объёма и содержания стандарта в связи с обобщением опыта работы предприятий и объединений химической чистки и крашения одежды;

3. Характеристика объекта стандартизации.

Настоящий стандарт составляется на основе республиканского стандарта РСФСР II5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные".

Пересмотр РСТ РСФСР II5-82 обусловлен необходимостью улучшения качества бытовых услуг, изменением действующей и появлением новой нормативно-технической документации.

4. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта.

Внедрение стандарта должно обеспечить повышение качества перекрашивания изделий на фабриках химической чистки и крашения одежды.

Социальный эффект в денежном выражении от внедрения новой редакции стандарта оценивается в 50 000 рублей.

Соответствующий расчёт прилагается.

5. Внедрение, введение стандарта в действие (срок действия) и проверка стандарта.

Предполагаемый срок введения стандарта в действие с учётом времени на выполнение мероприятий по внедрению стандарта - I988 год, срок действия - 5 лет.

6. Взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами.

Пересматриваемый республиканский стандарт взаимосвязан с ГОСТ

I6958-7I (ст.СЭВ I729-79) "Изделия текстильные.Условные обозначения способов ухода", ГОСТ 26885-86 "Бытовое обслуживание населения. Химическая чистка.Общие требования", ГОСТ 973327-83 "Материалы текстильные.Метод испытания устойчивости окраски к трению".

7.Сведения о рассылке на отзыв.

Пересматриваемый республиканский стандарт разослан на отзыв в 92 адреса. Среди них Министерство бытового обслуживания населения РСФСР, производственные объединения химической чистки и крашения, центры стандартизации и метрологии, научно-исследовательские институты бытового обслуживания.

Получено 36 отзывов. При составлении второй редакции учтено 2I замечание, отклонено I2.

8. Источники информации.

ГОСТ I.2-85 ,ГОСТ 26265-84, ГОСТ 26885-86, ГОСТ I6958-7I, ГОСТ 97330-83, ГОСТ 9733.27-83, ГОСТ III5I-77, ГОСТ I3527-78, ГОСТ 7779-75, ГОСТ 235I-77, ГОСТ 7780-78, ГОСТ I4067-80, ГОСТ 20506-75 , ГОСТ 8273-75 , ГОСТ I058I-82.

ISO 28I0-I974 (E), *AS* 23II-83, *BS* 6I50-82, *SAEJ* 86I-78, ОСТ 6-I0-463-85 .

"Правила бытового обслуживания", М.,I978.

"Руководство для приёмщиков, осуществляющих приём заказов на химическую чистку и крашение", М.,I980.

"Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды",М.,I970.

"Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды",М.,I976.

"Инструкция по применению оптимальных способов крашения и перекрашивания текстильных и трикотажных изделий",М.,I977.

Зам.директора ЦНИИбыт — Н.А.Велешко

Зав.лабораторией технологии и организации производства химической чистки и крашения — О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации, метрологии и качества — В.Ф.Сурогин

Руководитель темы, с.н.с. — Е.М.Шахова

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ РСТ РСФСР "КРАШЕНИЕ И ПЕРЕКРАШИВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ"

Согласно данным Московской фабрики № I, количество возвращаемых заказчиком перекрашиваемых изделий на доработку составляет примерно 5 %. В результате внедрения новой редакции стандарта это количество должно ориентировочно уменьшиться на I%.

Планируемый объём продукции по крашению на I987 год- I3800000 изделий. Принимая во внимание среднюю величину времени, необходимого на оформлениевозвращаемых на доработку изделий равным 0,2 часа и время на выдачу переделанного изделия заказчику равным 0,4 часа (I), получаем суммарный выигрыш времени в результате внедрения новой редакции стандарта равным

0,2 часа • I3800000 • 0,0I + 0.4 часа • I3800000 •0,0I =82800ч

Принимая стоимостную оценку затрат времени населения равной 0,6 руб./час (I),

Социальный эффект от внедрения новой редакции РСТ должен составлять величину

$$Э_{соц.} = 0,6 \text{ руб./час} \cdot 82800 \text{ час.} = 49680 \text{ руб.}$$

ЛИТЕРАТУРА

I. Методические рекомендации

Бытовое обслуживание населения.Определение эффективности стандартизайии в службе быта. М., Издательство стандартов.I985 .I8с.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

№ № п/п	Наименование мероприятий	Условия и порядок выполнения
I.	Регистрация РСТ, составление директивного указания о внедрении и распределении поступающих РСТ подведомственным предприятиям	Регистрация должна производиться в отдельном журнале с указанием адресатов рассылки.
2.	Организация изучения требований внедряемых РСТ производственным персоналом объединений	Изучение должно сопровождаться показом фактического выполнения операции

Зам.директора ЦНИИбыт
по научной работе Н.А.Велешко

Зав.лабораторией технологии
и организации химической
чистки О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации,
метрологии и качества В.Ф.Сурогин

Руководитель темы Е.М.Шахова

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта республиканского стандарта
"Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные"

Номер п/п	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения	Наименование министерства (ведомства), организации (предприятия), номер письма и дата	Замечание и (или) предложение	Заключение ведущей организации-разработчика
I	2	3	4	5
I.		УБОН Алтайского крайисполкома Алтайское п/о химической чистки №70I от I9.03.87	Замечаний и предложений нет	
2.		МБОН БАССР Башкирское п/о химической чистки №487 от I4.04.87	-"-	
3.		МБОН Бурятской АССР п/о "Бурятхимчистка" №7I от I.04.87	-"-	
4.		УБОН Магаданского облисполкома Магаданское п/о химической чистки №7 от 30.03.87	-"-	
5.		УБОН при Кировском облисполкоме п/о Кировоблхимчистка "Чайка" №_____ от_____	-"-	

I	2	3	4	5
6		УБОН Мособлисполкома п/о "Радуга" №____ от ____	Замечаний и предложений нет	
7.		УБОН Пермского облисполкома п/о Пермоблхимчистка "Снежинка" №369 от 26.03.87	-"-	
8.		УБОН Ростоблисполкома Ростовское п/о химической чистки "Чайка" № 498 от 9.04.87	-"-	
9.		УБОН Смоленского облисполкома п/о "Смоленскоблхимчистка" № I56 от I8.03.87	-"-	
I0.		Ставропольское п/о бытового обслуживания "Комплекс" Ставропольский комбинат разнобытовых услуг № I02 от I9.03.87	-"-	
II.		УБОН Тюменского облисполкома п/о "Тюменьоблхимчистка" №I54 от I.04.87	Замечаний и предложений нет	
I2.		УБОН Ярославского облисполкома п/о Яроблхимчистка №0I/74 от 25.03.87	-"-	

1	2	3	4	5
I3.		ГК стандартов СССР Волго-Вятский ЦСМ №I3-8-4/710 от 2.04.87	Замечаний и предложений нет	
I4.		ГК стандартов СМ СССР Центрально-Черноземный ЦСМ №I2-05/922 от I5.04.87	-"-	
I5.		ГК стандартов СМ СССР Татарский ЦСМ №I330/03 от 26.03.87	-"-	
I6.		ГК стандартов СМ СССР Северо-Кавказский ЦСМ №6-2/I633 от ____	-"-	
I7.		ГК стандартов СМ СССР Центральный ЦСМ №55/09-I228 от 23.03.87	-"-	
I8.		ГК стандартов СМ СССР Саратовский ЦСМ №47/2262/5-I5 от I3.04.87	-"-	
I9.		УБОН Калининградского облисполкома п/о "Калининградоблхимчистка" №403 от 9.04.87	Ввести в РСТ требования к качеству изделий из кожи, замши, натурального меха	Отклонено ввиду целесообразности разработки отдельного РСТ на качество перекрашенных изделий из кожи, замши, натурального меха
20.		УБОН Архангельского облисполкома п/о "Архангельскоблхимчистка" №0I-98 от I7.03.87	Распространить требования РСТ на изделия из шубной овчины	-"-

1	2	3	4	5
21		УБОН Свердловского облисполкома "Свердоблхимчистка" № 179 от 31.03.87	Разработать РСТ на окраску изделий из натурального меха	Принято к сведению
	Вводная часть	УБОН Тульского облисполкома п/о химической чистки и крашения "Светлана" №5-62-130 от 7.04.87	Дополнить: "Стандарт не распространяется на изделия .... нити" из *тканей технических*.	Отклонено ввиду практически полного отсутствия изделий из тканей технических, сдаваемых в перекрашивание
23	п.1	ГК стандартов СМ СССР Ленинградский ЦСМ №11-422-13-2147 от 13.04.87	Ввести требования (нормы) прочности крашения: обычное, прочное, особопрочное	Отклонено ввиду специфики работы предприятий химической чистки, принимающих одежду у населения
24	п.1.2	МБОН РСФСР Техническое управление №17-9/188 от 23.03.87	Заменить: "на химическую чистку и крашение" на "в химическую чистку и крашение"	Отклонено, т.к. выражение входит в название инструкции: "Руководство для приемщиков, осуществляющих прием заказов на химическую чистку и крашение", изданной в 1980 году
25	п.1.2	УБОН Свердловского облисполкома "Свердоблхимчистка" №179 от 31.08.87	Указать год издания или утверждения всей нормативно-технической документации, на которую делаются ссылки п.п.1.2 и п.2.1)	Принято частично
26	п.1.4	ГК стандартов СМ СССР Дальневосточный ЦСМ №72-613/2045 от 30.03.87	Дополнить: "без пятен и затеков"	Принято

1	2	3	4	5
27.	п.п.I.4-I.I0	МБОН РСФСР Шахтинский технологический	В п.п.I.4-I.I0 показатели: интенивность, равномерность, сухой,ровный,плотный,мягкий, пышний и т.д.необходимо выразить количественным пределом варьирования и в разд. 4 привести для них метрологическое обеспечение. Целесообразно включить в стандарт только наиболее важные и характерные показатели.	Отклонено. Для определения качества перекрашивания с использованием количественных пределов варьирования служит показатель устойчивости окраски к трению
28.	п.I.5, I.8	УБОН Курганского облисполкома п/о "Курганоблхимчистка" №2I5 от I.04.87	Дополнить: изделия, имеющие степень износа 50% и более, не могут соответствовать п.I.5 и I.8	Отклонено.В п.I.I0 указаны основные допускаемые дефекты, наблюдаемые для ветхих изделий
			Пункт I.8 дать в следующей редакции:	Принято частично
			Изделия из искусственного и синтетического меха должны иметь мягкий, пышный,хорошо расчесанный ворс, если взято за полировку изделия	Требования об оплате не вносятся в стандарт
	п.I.9		Дополнить: "Взять дополнительную плату за швейные работы"	Отклонено. Дополнительная плата за швейные работы может браться без внесения этого требования в стандарт

I	2	3	4	5 6
29.	п.I.I0	УБОН Челябинского облисполкома п/о Челябоблхимчистка" "Новинка" №265 от I6.04.87	Добавить: возможна деформация швейных изделий вследствие различной усадки верха и приклада	Принято
30.	"	УБОН Исполкома Денсовета Ленинградское п/о химической чистки и крашения "Лотос" №05/935 от I6.04.87	Добавить: возможен непрокрас шовных нитей	Принято
3I.	"	УБОН Новосибирского облисполкома п/о "Новосибоблхимчистка" №207 от 9.04.87	На швейных изделиях (х/б,шерсть) шовные нити и нитки отделочной строчки из полиэфирных волокон не закрашиваются	
			Указать: На плащах, изготовленных из полиэфирных волокон с подкладкой из полиамидных, в процессе перекрашивания происходит "сваривание" подклада из-за продолжительного и высокотемпературного крашения	Принято во вводной части в другой редакции
32.	п.I.I0	МБОН РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания №08-2I-II73/I5 от I6.04.87	В программе стандарта не достигнуто равновесие интересов предприятия-изготовителя и заказчика Это особенно наглядно из перечня дефектов, сформулированных в п.I.I0	Отклонено. Замечание выражено в слишком общей форме и может трактоваться двояким образом. Отсутствуют какие-либо конкретные предложения

1	2	3	4	5
33.	п.1.11	МБОН РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания №08-21-1173/15 от 16.04.87	Процент усадки для изделия, тканей, полотен целесообразно дифференцировать, т.к. величина усадки для них значительно отличается	Отклонено. В условиях работы предприятия химической чистки целесообразно использование средних величин усадки
34.	п.3.2	МБОН РСФСР Техническое управление №17-9/188 от 23.03.87	Часть текста из п.3.2 "Для проверки устойчивости окраски ежедневно отбирается 1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию" перенести в раздел 4.2	Принято.
35.	п.4	ГК стандартов СМ СССР Уральский ЦСМ №36-03/17/3 от 6.04.87	Дополнить раздел 4 требованиями на проведение испытаний и нормам по показателю "необратимая деформация" трикотажных изделий (ГОСТ 8847-85)	Отклонено. Согласно методике испытаний на необратимую деформацию по ГОСТ 8847-85 изделие приобретает неустранимый дефект
36.	п.4.3	МБОН Коми АССР Коми республиканское п/о химчистки и крашения "Светлана" №144 от 19.03.87	Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно производиться непосредственно на изделии на основании ГОСТ 9733.27-83 Для этого необходим прибор ПТ-4 и шкала серых эталонов. При невозможности обеспечения прибором этот пункт исключить из стандарта	Принято к сведению

1	2	3	4	5
37.	п.4.3	ГК стандартов СМ СССР Ленинградский ЦСМ №II-422-I3-2I47 от I3.04.87	Дополнить методом испытаний устойчивости крашения в соответствии с техническими требованиями по прочности крашения (обычному, прочному, особопрочному) и с учетом требований ГОСТ 2351-77 "Изделия и полотна трикотажные. Норма устойчивости окраски и методы ее определения"	Отклонено ввиду специфики крашения изделий, бывших в эксплуатации
38.	п.4.3	МБОН РСФСР Техническое управление №I7-9/I88 от 23.03.87	Включить проверку устойчивости к мокрому трению	Отклонено ввиду трудностей, обусловленных особенностями крашения изделий, бывших в эксплуатации
39.	п.4.4	МБОН РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания №08-2I-II73/I5 от I6.04.87	Подробно описать способ нашивания горизонтальных и вертикальных прямых линий из хлопчатобумажных ниток и указать их длину Ввести метод для определения усадки меха	Отклонено. Способ нашивания указан в стандарте. Длина линий определяется размерами изделия
40.	п.5.3.	ГК стандартов СМ СССР Уральский ЦСМ №36-03/I7/3 от 6.04.87	Конкретизировать п.5.3 температурно-влажностными режимами при хранении изделий.	Отклонено ввиду нецелесообразности Достаточно определение "сухое помещение, комнатная температура"

Заведующий лабораторией технологии и организации производства химической чистки и крашения одежды О.С.Журавков

Руководитель темы, с.н.с. Е.М. Шахова

gost.e-ecolog.ru