УДК Группа У 8

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

ФОТО И КИНОПЛЕНКИ, ОБРАБОТАННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ.

Общие технические требования

РСТ РСФСР 789-91

Введен впервые

Постановлением Госкомэкономики РСФСР от "24" июля № 22

срок введения в действие установлен с I января I992 год

Настоящий стандарт распространяется на фото и кинопленки, обработанные по индивидуальным заказам населения.

Стандарт устанавливает общие технические требования, предъявляемые к обработанным черно-белым и цветным фото- и кинопленкам всех видов, а также к изготовлению кинофильмов и слайдов по индивидуальным заказам любителей.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Обработанные фото и кинопленки должны изготавливаться в соответствии с технологическими инструкциями по типовым технологическим процессам, утвержденным в установленном прядке и отвечать требованиям настоящего стандарта.

I.2. При условии нормального экспонирования во время съемки обработанные пленки должны иметь нормальную плотность и контрастность, а также хорошую проработку деталей в светах, тенях и полутонах.

---

gost.e-ecolog.ru

 Перепечатка запрещена

I.3.Обработанные фото- и кинопленки не должны иметь повышенной вуали, следов солей жесткости, изломов, царапин, пятен, повреждения эмульсионного слоя, полос, точек, засветок, возникших по вине лаборатории. Кинопленка длиной менее 5 м не должна иметь надрывов на перфорации. Допускается не более 2-х надрывов на стандартном ролике.

I.4.Тоновоспроизведение на черно-белых и цветных фотопленках должны соответствовать гамме цветов объекта съемки.

I.5.Общая потеря кинопленки по технологическим причинам после обработки не должна превышать I,5 % первоначальной ее длины.

I.6.Усадка кинопленки после обработки не должна превышать 0,4 %

2. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

2.I.Обработанные фотографические пленки должны выдаваться заказчику смотанными в рулон эмульсионным слоем внутрь с внутренним диаметром не более 20 мм, завернутыми в оберточную бумагу и вложенными в фирменную упаковку или пакет из оберточной бумаги.

2.2.Обработанные кинопленки Ix8 мм и I6 мм должны выдаваться кинолюбителю в фирменной упаковке или пакете из оберточной бумаги, пленка 2x8 мм выдается в металлической коробке, упакованной в пакет из оберточной бумаги.

2.3.Для упаковки допускается использование других материалов, не снижающих качество и не ухудшающих эстетический вид упаковки.

2.4.На пакет, в котором выдается заказ, наносятся реквизиты маркировки с указанием:

Наименования предприятия, его ведомотвенной подчиненности и местонахождения;

номера заказа;

даты приема и изготовления;

вида работы, стоимости заказа;

обозначения настоящего стандарта.

2.5.Обработанные фото- и кинопленки должны храниться в сухом помещении при температуре воздуха не более 22°С на расстоянии не менее I м от стопительных приборов и не подвергаться воздействию прямого солнечного света. В помещении не допускается хранение кислот, щелочей и других агресзивных веществ.

3 . ГАРАНТИИ

3.I.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества обработанной фото- и кинопленки требованиям настоящего стандарта в течение I года для фотопленки и 2-х лет для кинопленки.

3.2.В случае обнаружения на пленке в течение гарантийного срока дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя заказа, фотопредприятие возмещает заказчику стоимость материала и обработки.

Разработано

Центральным проектно-конструкторским и технологическим бюро по непроизводственным услугам

Директор Г.А.Родовец

Зав.отделом развития непроизводственных услуг Н.Т.Иванюк

Исполнители:

гл.технолог Л.И.Ломоносова

гл.специалист по стандартизации и метрологии Л.М.Меньшова

Соисполнители:

гл.инженер Тульского городского производственного объединения фотохудожественных работ "Радуга" А.А.Трухин

Директор объединения "Севосетинфото" А.Д.Михайлов

Согласовано:

Начальник отдела развития непроизводственных услуг Росбытсоюза В.В.Слотин

Начальник Главного научно-технического управления Н.Б.Кобелев

Зав.сектором Главного научно-технического управления В.Е.Добрышин

Внесен: Росбытсоюзом

gost.e-ecolog.ru