М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

Номинальные ширины и размеры

ГОСТ 9204—84

All-wool and half-wool fabrics and piece goods.
Nominal widths and sizes

МКС 59.080.30
ОКП 83 5100

Дата введения 01.07.85

1. Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и полушерстяные ткани* ведомственного назначения, платочные, одеяла и пледы и устанавливает их ширины и размеры.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Номинальные размеры по ширине тканей с кромками и предельные отклонения по ширине должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

см

Классификационная группа ткани	Ширина ткани	
	Номинальная	Предельное отклонение
Ткани платочные	100	±1,5
Ткани костюмные	142	±2,0
	152	±2,5
Ткани костюмные тонкосукон-ные (сукна)	132, 136, 139, 142	±2,0
	152	±2,5
Ткани пальтовые	142	±2,0
	152	±2,5
Ткани пальтовые тонкосукон-ные и грубосуконные (сукна)	126, 132, 136, 139, 142	±2,0
	152	±2,5

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Номинальные размеры и предельные отклонения по ширине с кромками и длине одеял и пледов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

см

Классификационная группа штучных изделий	Ширина		Длина	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
Одеяла для взрослых, пледы	140	±2,0	205	±3,0
	150	±2,5	205	±3,0
	170	±2,5	210	±3,0

* В части мебельных тканей отменен с 01.01.92.

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru

Продолжение табл. 2

см

Классификационная группа штучных изделий	Ширина		Длина	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
Одеяла детские	100	±1,5	140	±2,0
	100	±1,5	150	±2,5
Одеяла ведомственные	130	±2,0	205	±3,0
	140	±2,0	205	±3,0

Примечание. Для жаккардовых и рисунчатых одеял и пледов минусовые отклонения по длине допускаются до 5 см, плюсовые отклонения — до 10 см.

4. При выработке детского одеяла по единой заправке со взрослым его шириной является расстояние между обрезными краями. Предельное отклонение по ширине ±3,0 см.

5. Ширина каждой кромки в куске ткани не должна превышать, см:

1,0 — для камвольных тканей, вырабатываемых на челночных ткацких станках;

1,5 — для суконных и комбинированных тканей, вырабатываемых на челночных ткацких станках;

1,7 — для тканей, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.84 № 2021

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9204—70, кроме дорожек

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

5. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в марте 1990 г. (ИУС 5—90)

gost.e-ecolog.ru