МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством черной металлургии СССР

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 10 ноября 1977 г. № 2599

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 8935—66**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1932—93	6	ГОСТ 8606—93	6
ГОСТ 2059—95	6	ГОСТ 11022—95	3
ГОСТ 2669—81	6	ГОСТ 22235—76	8, 10
ГОСТ 5954.1—91	3	ГОСТ 23083—78	6
ГОСТ 5954.2—91	3	ГОСТ 27588—91	3

5. **Ограничение срока действия снято** по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

6. **ИЗДАНИЕ** (апрель 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1983 г. и ноябре 1987 г. (ИУС 11—83, 2—88)

УДК 662.749.2:006.354 Группа Л31

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОРЕШЕК КОКСОВЫЙ

Технические условия

ГОСТ 8935—77

Coke nut.
Specifications

ОКП 07 6200

Дата введения 01.01.79

1. Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный кокс класса крупности 10—25 мм, получаемый при рассортировке металлургического кокса и используемый в качестве топлива и углеродистого восстановителя в ферросплавном и электродном производстве, в цветной металлургии и других отраслях промышленности и кокс класса крупности 8—25 мм для ферросплавного производства.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. В зависимости от зольности коксовый орешек делят на марки, условно обозначаемые КО-1, КО-2 и КО-3.

3. По показателям качества коксовый орешек должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	КО-1 ОКП 07 6200 1100	КО-2 ОКП 07 6200 1200	КО-3 ОКП 07 6200 1300	
1. Зольность, (A^d), %, не более	11,0	13,0	13,0	По ГОСТ 11022
2. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива (W_t^r), %, не более	20,0	20,0	20,0	По ГОСТ 27588
3. Массовая доля кусков размером более 25 мм, %, не более	10,0	10,0	10,0	По ГОСТ 5954.1
4. Массовая доля мелочи:				
кусков размером менее 10 мм, %, не более	10,0	15,0	—	—
кусков размером менее 8 мм, %, не более	—	—	13,0	По ГОСТ 5954

Примечание. Зольность коксового орешка Губахинского и Руставского заводов не должна превышать 18,0 %, а Карагандинского, Орско-Халиловского и Новолипецкого меткомбинатов — 16,0 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. **(Исключен, Изм. № 1).**

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1977
© ИПК Издательство стандартов, 2002

5. Показатель массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива не является браковочным, а служит для расчета с потребителями.

Массовую долю общей серы (S_t^d) и фосфора (P^d) определяют по соглашению между поставщиком и потребителем, в котором устанавливают и их нормы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Правила приемки — по ГОСТ 2669, отбор проб — по ГОСТ 23083.

Определение массовой доли серы — по ГОСТ 8606 или ГОСТ 2059, фосфора — по ГОСТ 1932.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

7. **(Исключен, Изм. № 1).**

8. Транспортирование коксового орешка производится насыпью в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 22235, правилами перевозок грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

9. При отгрузке коксового орешка в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги более 10 %, подвергающегося смерзанию в пути, поставщик должен принимать профилактические меры, предотвращающие его смерзание: омасливание кокса или стен вагонов, подсыпку на пол вагонов извести или опилок.

10. Выбор профилактических мер производят по согласованию между поставщиком и потребителем в зависимости от технологии дальнейшего использования коксового орешка. При невозможности применения добавок, меры по восстановлению его сыпучести обеспечивает потребитель при разгрузке в соответствии с ГОСТ 22235.

8—10. **(Введены дополнительно, Изм. № 2).**

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 05.06.2002. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,26.
Тираж 77 экз. С 6165. Зак. 531.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
gost.e-ecolog.ru
e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru