

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 6943.0-79 — ГОСТ 6943.13-79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Министерством химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. Н. Басков, Л. С. Островская, Т. Я. Косолапова, М. С. Баршай

ВНЕСЕНЫ Министерством химической промышленности

Зам. министра В. П. Юницкий

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 мая 1979 г. № 1800

© Издательство стандартов, 1979

УДК 677.521.06:006.354 Группа М99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ

Правила приемки

Glass textile products.
Rules of acceptance

ГОСТ 6943.0—79

Взамен
ГОСТ 6943.0—71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 мая 1979 г. № 1800 срок действия установлен

с 01.07. 1980 г.
до 01.07. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на текстильные стеклянные материалы: однонаправленные нити и волокна, комплексные, одиночные и крученые комплексные нити, ровинги, пряжу, нетканые полотна, ленты, ткани и устанавливает правила приемки партии материала.

Стандарт не распространяется на трикотажные материалы из стеклянных нитей.

2. Текстильные стеклянные материалы принимают партиями. Партией считают количество материала одного наименования и способа производства, одной марки, оформленное одним документом о качестве.

Единица упаковки — часть партии материала, упакованная в отдельную тару.

Единица продукции — наименьшая часть партии материала (бобина, початок, рулон, пучок и др.).

3. Приемку партии материала производят по результатам проверки качества материала и соответствия маркировки и упаковки требованиям нормативно-технической документации.

4. Проверке качества стеклянных материалов по порокам внешнего вида единиц продукции, соответствия упаковки и маркировки единиц упаковки и продукции требованиям нормативно-технической документации подвергают 5% от партии.

5. Для проверки качества текстильных стеклянных материалов по физико-механическим показателям от партии отбирают количество единиц упаковки в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Вид единицы упаковки	Количество единиц упаковки		
	в партии	в выборке, не менее	
		нитей, ровинга, пряжи, однонаправленных нитей и волокон, ленты	тканей, нетканых полотен
Ящик, мешок, пачка	До 3 включ.	1	1
	От 4 до 10 включ.	2	2
	Св. 10	3	10%

6. Из отобранных единиц упаковки отбирают:

количество единиц продукции нитей, ровинга и пряжи — в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Масса единицы продукции, кг	Количество единиц продукции в выборке при массе партии, кг			
	до 1000	св. 1000 до 1500	св. 1500 до 2000	св. 2000
До 10 включ.	4	6	8	10
Св. 10	3	5	7	8

количество рулонов ткани и нетканого полотна — в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Количество рулонов ткани или нетканого полотна в партии	Количество рулонов ткани или нетканого полотна в выборке
До 5 включ.	1
Св. 5	20% от общего количества рулонов в партии, но не менее 2

количество единиц продукции однонаправленных нитей и волокон, ленты — в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Количество единиц продукции в партии	Количество единиц продукции в выборке
До 200 включ.	2
Св. 200 до 1000 включ.	4
Св. 1000	6

7. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного количества единиц продукции, отобранных от новых единиц упаковки.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Если размеры партии не позволяют провести отбор единиц продукции от новых единиц упаковки, допускается производить отбор от тех же единиц упаковки.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. П. Якуничкина*

Сдано в набор 07.06.79 Подп. в печ. 05.07.79 2,5 п. л. 1,73 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1568

gost.e-ecolog.ru