ГОСТ 48—91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ЗАГОТОВКИ ЛЫЖНЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 674.031—412:685.363:006.354 Группа К22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ЗАГОТОВКИ ЛЫЖНЫЕ

## Технические условия

Blanks for skies.
Specifications

**ГОСТ 48—91**

ОКП 53 5510

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на лыжные заготовки из древесины лиственных пород.

Требования пп. 1.2.1 и 1.2.2 настоящего стандарта являются рекомендуемыми, другие требования настоящего стандарта — обязательными.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Лыжные заготовки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Размеры

1.2.1. Номинальная толщина лыжных заготовок — 25 мм.

В зависимости от назначения толщина заготовки может быть, мм:

13 — для верхней пластины среднего клина;

16 — для канта;

20; 22 — для детских массивных лыж и для наружных слоев среднего клина;

32 — для внутренних слоев среднего клина из древесины осины или липы.

1.2.2. Длина заготовок — не более 2500 мм, при этом заготовки могут сращиваться по длине:

I и II групп из двух-трех частей для деревянных лыж, из любого количества частей для деревопластиковых лыж;

III группы из двух частей для двухслойных лыж.

Номинальная ширина заготовок не менее 50 мм.

1.2.3. Предельные отклонения:

- по толщине ±1 мм;
- по ширине до 100 мм включ. ±2 мм;
- по ширине более 100 мм ±3 мм;
- по длине торцованных заготовок ±8 мм.

1.2.4. Номинальные размеры заготовок установлены для древесины влажностью 15 % с учетом припусков на фрезерование по ГОСТ 7307.

При влажности древесины более (менее) 15 % толщины заготовок устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 6782.2.

1.3. Характеристики

1.3.1. В зависимости от назначения заготовки подразделяют на три группы:

I — для изготовления нижней и верхней пластин деревопластиковых и деревянных трех- и четырехслойных лыж;

II — для изготовления среднего клина;

III — для изготовления двухслойных и массивных лыж.

1.3.2. Лыжные заготовки подразделяют на два сорта (1 и 2) в зависимости от норм ограничения пороков древесины, указанных в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1992
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Таблица 1

| Пороки древесины по ГОСТ 2140 | Норма ограничения пороков древесины в заготовках для сортов | |
|---|---|---|
| | 1-го | 2-го |
| 1. Сучки здоровые без трещин, сросшиеся, разбросанные | Не учитываются размером, мм, не более: | |
| | 5 | 8 |
| | Учитываемые сучки допускаются размером, мм, не более | |
| | 8 | 15 |
| | в количестве, шт., не более 3 при расстоянии между ними более 150 мм | |
| 2. Трещины всех типов, пластевые и кромочные | Допускаются глубиной не более 3 мм | |
| 3. Наклон волокон | Допускается на 1 м длины, %, не более 8 | |
| 4. Тяговая древесина, свилеватость | Допускаются | |
| 5. Разбросанные глазки | Допускаются | |
| 6. Завиток | Допускается в количестве, шт., не более:<br>в заготовках для туристских лыж — 8;<br>для спортивно-беговых лыж — 5;<br>для других видов лыж — без ограничения | Допускается |
| 7. Открытая односторонняя прорость | Допускается длиной, мм, не более: | |
| | 15 | 70 |
| 8. Ложное ядро, побурение | Допускаются в виде отдельных пятен и полос глубиной не более 2,5 мм с выходом на торец и (или) кромку | |
| 9. Грибные ядровые пятна (полосы), пятнистость, синева, заболонные, грибные и химические окраски | Допускаются | |
| 10. Тупой обзол | Допускается на пластях и кромках в долях ширины соответствующей стороны заготовки не более $^1/_{10}$ | |
| 11. Покоробленность:<br>простая продольная по пласти | Допускается | |
| продольная по кромке | Допускается стрела прогиба, %, не более:<br>0,3 к длине заготовки | |
| поперечная | 1,2 к ширине заготовки | |

Примечания:

1. В заготовках III группы нормы ограничения отдельных пороков древесины могут быть: наклон волокон — 5 % на 1 м длины, открытая односторонняя прорость — 45 мм, тупой обзол — $^1/_6$ ширины соответствующей стороны заготовки, продольная покоробленность по кромке — 0,4 %; учитываемые сучки не должны выходить на ребро заготовки.
2. Пороки древесины по ГОСТ 2140, не приведенные в таблице, не допускаются.
3. В заготовках всех сортов на расстоянии не более 75 мм от каждого торца или не более 150 мм от одного из торцов могут быть все дефекты обработки и пороки древесины, кроме гнили.
4. В заготовках первого сорта не допускаются сучки, завитки и прорости на участках, расположенных на расстоянии 420 мм от конца заготовки, за исключением участков, указанных в п. 3.

1.3.3. Порода древесины, сорт заготовок для каждой группы указаны в табл. 2.

Таблица 2

| Группа заготовок | Порода древесины | Сорт заготовок |
|---|---|---|
| I | Береза (граб, клен, ясень — только для канта) | 1 |
| II | Береза (осина, липа — только для внутренних слоев среднего клина) | 1, 2 |
| III | Береза | 1, 2 |

1.3.4. В заготовках не допускается непараллельность пластей и кромок. Отклонения от параллельности пластей и кромок не должны быть более предельных отклонений по толщине и ширине.

1.3.5. Условное обозначение лыжных заготовок должно содержать следующие данные:

- наименование продукции;
- сорт заготовки;
- порода древесины;
- размеры;
- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения лыжных заготовок первого сорта из древесины березы толщиной 25 мм, шириной 60 мм, длиной 1000 мм:

*Заготовки лыжные, сорт 1, береза, 25× 60× 1000, ГОСТ 48—91*

1.4. Упаковка, маркировка

1.4.1. Заготовки укладывают в пакет.

Пакетирование и маркировка заготовок по ГОСТ 19041. На пакет заготовок, подвергавшихся сушке, наносят манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

По согласованию с потребителем и автотранспортными организациями допускается заготовки не пакетировать при перевозке их автомобильным транспортом.

## 2. ПРИЕМКА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Правила приемки и методы контроля — по ГОСТ 6564.

2.2. Учет заготовок проводят в кубических метрах и штуках. Объем партии заготовок определяют с точностью до 0,001 м$^3$.

## 3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Заготовки перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при этом заготовки, подвергавшиеся сушке, транспортируют в крытых транспортных средствах, заготовки, не подвергавшиеся сушке, транспортируют в крытых или открытых транспортных средствах.

3.2. Хранение заготовок — по ГОСТ 7319.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.06.91 № 898**

**3. Срок первой проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет**

**4. ВЗАМЕН ГОСТ 48—86**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
|---|---|
| ГОСТ 2140—81 | 1.3.2 |
| ГОСТ 6564—84 | 2.1 |
| ГОСТ 6782.2—75 | 1.2.4 |
| ГОСТ 7307—75 | 1.2.4 |
| ГОСТ 7319—80 | 3.2 |
| ГОСТ 14192—96 | 1.4.1 |
| ГОСТ 19041—85 | 1.4.1 |

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2001 г.**

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 13.06.2001. Подписано в печать 04.07.2001. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,41.
Тираж 37 экз. С 1345. Зак. 253.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

gost.e-ecolog.ru