ГОСТ 337—84

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЮФТЬ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.2.001.4:685.31:006.354 Группа М11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЮФТЬ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

Определение сорта

Yuft upper leather.
Grading

ОКП 86 2100

ГОСТ
337—84
Взамен
ГОСТ 337—74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4515 дата введения установлена с 01.01.86

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на юфть для верха обуви и устанавливает требования к определению сорта.

2. В зависимости от наличия полезной площади юфть относят к 1, 2, 3 и 4-му сортам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Сорт юфти	Полезная площадь, %
1	От 100 до 97 включ.
2	» 96,99 » 85 »
3	» 84,99 » 70 »
4	» 69,99 » 40 »

3. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

4. Определение и характеристика пороков — по ГОСТ 3123—78 и приложению.

5. На коже не допускаются:

общая садка;

подсед;

плесень;

жесткость, стяжка, отдушистость и налеты жирового и минерального происхождения, занимающие свыше 50 % площади кожи;

плохая обрезка краев и лап.

6. На коже не учитываются:

хорошо заросшие роговины, кнутовины, невываливающиеся свищи и оспины в разбросанном виде, находящиеся на расстоянии не менее 20 см друг от друга, которые при пробе на садку не дают трещин;

шероховатость лицевой поверхности, обнаруживаемую при испытании на садку в виде мелкой сетки на лицевой поверхности;

слабовыраженная воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

неотделанная бахтарма на пашинах;

незначительная стяжка на полах;

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Июль 2002 г.

© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 2002

загрязнение бахтармы полимерами в виде полос от транспортера агрегата, кроме сандальной юфти;

наличие краски, проникшей через поры, на бахтарме свиной юфти, кроме сандальной.

7. На коже учитываются неизмеряемые пороки в соответствии с табл. 2 и измеряемые, не указанные в пп. 5 и 6.

Таблица 2

Наименование порока	Оценка, %
Местная садка лицевой поверхности:	
в одной точке	5
в двух точках	12
Заполистость	2

Измерение пороков — по ГОСТ 26343—84.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОКА

плесень: Порок производственного происхождения, характеризующийся поражением кожи с одной или двух сторон мицелием плесневых грибов, заметным невооруженным глазом.

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 03.07.2002. Подписано в печать 02.09.2002. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.
Тираж 80 экз. С 7136. Зак. 244.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
gost.e-ecolog.ru e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

gost.e-ecolog.ru