ГОСТ 29147—91
(ИСО 4074-8—84)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ПРЕЗЕРВАТИВЫ РЕЗИНОВЫЕ

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ

Издание официальное

БЗ 12—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 615.477.8.4:006.354 Группа Р19

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ПРЕЗЕРВАТИВЫ РЕЗИНОВЫЕ

## Определение массы

Rubber condoms.
Determination of mass

**ГОСТ 29147—91**

**(ИСО 4074-8—84)**

МКС 11.200
ОКСТУ 2514

**Дата введения 01.01.93**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая часть стандарта описывает метод определения массы резиновых презервативов.

## 2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Массу презерватива определяют при помощи весов.

## 3. ОБОРУДОВАНИЕ

Весы с погрешностью взвешивания до 0,01 г.

## 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Взвешивают презерватив и записывают массу с точностью до первого десятичного знака.

4.2. Если презерватив в порошке или смазке превышает установленные пределы массы, определяют чистый вес презерватива. Удаляют с него порошок или смазку при помощи минимального количества 2-пропанола, высушивают при комнатной температуре не менее 16 ч, затем взвешивают в соответствии с п. 4.1.

## 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

Отчет об испытании должен содержать следующие данные:

а) идентификацию образца;

б) массу, определенную согласно п. 4.1 или 4.2;

в) дату проведения испытания.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1992
© ИПК Издательство стандартов, 2004

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом 81 «Резиновые изделия бытового и медицинского назначения»**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 09.12.91 № 1886**

   **Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 4074-8—84 «Резиновые презервативы. Часть 8. Определение массы».**

3. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.**

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 05.07.2004. Подписано в печать 19.08.2004. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,20.
Тираж 58 экз. С 3416. Зак. 304.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
gost.e-ecolog.ru e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

gost.e-ecolog.ru