ГОСТ 28882—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

## НОРМЫ ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Издание официальное

БЗ 6—2004

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 077.075:006.354 Группа М40

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

## Нормы остаточной деформации

Knitted fabrics for outerwear. Norms of residual deformation

**ГОСТ 28882—90**

МКС 59.080.30
ОКСТУ 8402

**Дата введения 01.07.92**

Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотажные полотна и полуфабрикаты из всех видов пряжи и нитей, предназначенных для верхних изделий, и устанавливает нормы остаточной деформации (остаточной стрелы прогиба).

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна с эффектом «плиссе» и «гофре» и полотна, используемые как отделочные материалы.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Методы испытаний — по ГОСТ 28239.

2. Нормы остаточной деформации трикотажных полотен в зависимости от характеристики полотна, силуэта изделия должны быть не более указанных в таблице.

| Характеристика полотна | Силуэт изделия | Нормы остаточной деформации, мм, не более |
|---|---|---|
| Полотна классических переплетений из всех видов пряжи и нитей и их сочетаний, кроме полотен из синтетических нитей | Прилегающий или полуприлегающий | 15 |
| | Свободного покроя | 20 |
| Полотна из синтетических нитей | Любая конструкция изделий | 10 |
| Полотна рыхлых петельных структур, имитирующие ручное вязание, с оборудования 3—12 классов | Прилегающий или полуприлегающий | 20 |
| | Свободного покроя | 25 |

Примечание. Под полотнами рыхлых петельных структур следует понимать полотна, поверхностную плотность которых определяют по ГОСТ 8845 через массу и площадь без вырезания элементарных проб.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2005

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР**

   **РАЗРАБОТЧИКИ**

   **З.В. Савватеева, Г.С. Субботина, Е.И. Мартынова, Г.О. Марьясова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3739**

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 8845—87 | 2 |
| ГОСТ 28239—89 | 1 |

5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2004 г.**

Редактор *Т.И. Шашина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 28.12.2004. Подписано в печать 21.01.2005. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,20. Тираж 49 экз. С 59. Зак. 6.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
http: //gost.e-ecolog.ru e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

gost.e-ecolog.ru