ГОСТ 28274—89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОКОВ

Издание официальное

БЗ 11—2004

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

УДК 687.31/36.004.64.001.4 Группа М00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

## Термины и определения пороков

**ГОСТ 28274—89**

Knitted goods. Terms and definitions for defects

МКС 01.040.61
61.020
ОКСТУ 8401

**Дата введения 01.01.91**

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий пороков внешнего вида трикотажных изделий, изготовленных из различного вида сырья.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 25506.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Таблица 1

| Термин | Определение |
|---|---|
| | **ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ** |
| 1. **Порок трикотажного полотна** | Порок, возникающий при изготовлении трикотажного полотна или цельновязаного изделия |
| 2. **Порок трикотажного изделия** | Порок, возникающий при пошиве и обработке трикотажного изделия |
| | **ОБЩИЕ ПОРОКИ ИЗДЕЛИЙ** |
| 3. **Нарушение начального (конечного) ряда** | Порок трикотажного полотна в виде несовершенного выполнения начального (конечного) рядов изделий, выполненных регулярным и полурегулярным способом |
| 4. **Прорубка** | Порок трикотажного изделия в виде повреждения структуры петель и образования мелких дыр по линии шва изделия |
| 5. **Нарушение в расположении застежек** | Порок трикотажного изделия в виде неодинаковых расстояний между петлями, пуговицами, крючками, кнопками и др. |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1989
© Стандартинформ, 2006

*Продолжение табл. 1*

| Термин | Определение |
|---|---|
| 6. **Нарушение при выполнении декоративных элементов (швов, элементов застежки)** | Порок трикотажного изделия, возникающий при выполнении декоративных элементов (швов и при обработке элементов застежки) |
| 7. **Несимметричность конструктивных линий (элементов)** | Порок трикотажного изделия в виде отклонения от условной линии симметрии в расположении симметричных конструктивных линий (элементов), в том числе декоративных |
| 8. **Несовпадение размеров парных деталей (частей)** | Порок трикотажного изделия в виде разных длины и (или) ширины парных деталей (частей) |
| 9. **Кривизна шва (строчки)** | Порок трикотажного изделия в виде отклонения шва (строчки) от конструктивной линии |
| 10. **Несовпадение швов** | Порок трикотажного изделия в виде смещения продольных и поперечных швов в месте их соединения или относительно друг друга |
| 11. **Пропуск стежка** | Порок трикотажного изделия в виде свободно протянутой нитки на месте отсутствующих стежков |
| 12. **Обрыв нитки в стежке** | Порок трикотажного изделия в виде нарушения целостности строчки |
| 13. **Незахваченные петли** | Порок трикотажного изделия в виде незахваченных, свободно висящих петель, возникающих при кетлевке или самобортовке |
| 14. **Недошитый шов** | Порок трикотажного изделия в виде отсутствия соединения краев деталей изделия в шве |
| 15. **Стянутый шов** | Порок трикотажного изделия в виде волнистой поверхности полотна вдоль шва |
| 16. **Образование складки швом** | Порок трикотажного изделия в виде образования нежелательной складки полотна при пошиве |
| 17. **Слабая затяжка шва** | Порок трикотажного изделия в виде протяжек швейных ниток в шве в результате их слабого натяжения |
| 18. **Отличающаяся швейная нитка** | Порок трикотажного изделия, возникающий при использовании швейных ниток, колористически не соответствующих цвету образца-эталона |
| 19. **Деформация трикотажного изделия (частей)** | Порок трикотажного изделия в виде нарушения формы изделия или деталей (частей) |
| 20. **Концы нитей (пряжи)** | Порок трикотажного цельновязаного изделия в виде свободно провисающих или незакрепленных концов нити (пряжи) при заработке изделия или при переключении нитеводителей |
| 21. **Закрученный борт** | Порок чулочно-носочного изделия в виде закручиваемости борта с эластомерной нитью |
| 22. **Различная плотность вязания в деталях** | Порок трикотажного изделия в виде различающейся плотности полотна в деталях изделия |
| 23. **Разнооттеночность деталей (частей)** | Порок трикотажного изделия в виде различных оттенков окраски в отдельных деталях (частях) одного изделия или пары изделий |

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2.

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2

| Термин | Номер термина |
|---|---|
| **Борт закрученный** | 21 |
| **Деформация трикотажного изделия** | 19 |
| **Деформация частей трикотажного изделия** | 19 |
| **Затяжка шва слабая** | 17 |
| **Концы нитей** | 20 |
| **Концы пряжи** | 20 |
| **Кривизна строчки** | 9 |
| **Кривизна шва** | 9 |
| **Нарушение в расположении застежек** | 5 |
| **Нарушение конечного ряда** | 3 |
| **Нарушение начального ряда** | 3 |
| **Нарушение при выполнении декоративных швов** | 6 |
| **Нарушение при выполнении декоративных элементов** | 6 |
| **Нарушение при выполнении элементов застежки** | 6 |
| **Несимметричность конструктивных линий** | 7 |
| **Несимметричность элементов** | 7 |
| **Несовпадение размеров парных деталей** | 8 |
| **Несовпадение размеров частей** | 8 |
| **Несовпадение швов** | 10 |
| **Нитка швейная отличающаяся** | 18 |
| **Образование складки швом** | 16 |
| **Обрыв нитки в стежке** | 12 |
| **Петли незахваченные** | 13 |
| **Плотность вязания в деталях различная** | 22 |
| **Порок трикотажного изделия** | 2 |
| **Порок трикотажного полотна** | 1 |
| **Пропуск стежка** | 11 |
| **Прорубка** | 4 |
| **Разнооттеночность деталей** | 23 |
| **Разнооттеночность частей** | 23 |
| **Шов недошитый** | 14 |
| **Шов стянутый** | 15 |

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**З.В. Савватеева, Л.П. Сибирева, Н.А. Мазурина, Г.Н. Антонова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.89 № 2959**

3. **Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6481—88**

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 25506—82 | Вводная часть |

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г.**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 12.04.2006. Подписано в печать 25.04.2006. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 55 экз. Зак. 294. С 2772.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6

gost.e-ecolog.ru