

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШЕРСТЬ

НОРМЫ ОСТАТОЧНЫХ НЕШЕРСТЯНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ВЛАГИ В КОНДИЦИОННО-ЧИСТОЙ МАССЕ

ГОСТ 25590—83

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. К. Тимошенко, О. М. Тендрякова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра А. Н. Пушкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 января 1983 г. № 171

УДК 637.623 : 636.38 : 006.354 Группа М81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШЕРСТЬ

Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе

Wool. Norms of residuol non-wool companents and moisture in conditionally cleon mass

ГОСТ 25590—83

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 января 1983 г. № 171 срок действия установлен

с 01.07.83
до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на немытую и мытую шерсть и устанавливает нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе шерсти, для планирования и учета закупок шерсти и нормирования расхода мытой шерсти в промышленности.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.

2. Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе шерсти должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

%

Наименование показателя	Норма
Массовая доля остаточного жира	1
Массовая доля растительных примесей	1
Массовая доля минеральных примесей	1
Массовая доля влаги	17

3. Шерстяное основание в кондиционно-чистой шерсти составляет 97%.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1983

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Термин	Пояснение
Кондиционно-чистая масса шерсти	Нормальная сухая масса шерсти, доведенная до установленных стандартом норм остаточных нешерстяных компонентов и влаги
Шерстяное основание	Массовая доля нормальной сухой шерсти, свободной от остаточного жира, растительных и минеральных примесей, в массе немытой и мытой шерсти

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб 21 01 83 Подл. к печ. 07 02.83 0,25 п. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак 87

Группа М81

Изменение № 1 ГОСТ 25590—83 Шерсть. Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.08.83 № 4006 срок введения установлен

с 01.01.84

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 148)

Наименование показателя	Нормы, %	Срок введения	
		для немытой шерсти	для мытой шерсти
Массовая доля влаги	17	С 01.07.83	
Массовая доля растительных примесей	1	С 01.07.83	С 01.01.85
Массовая доля остаточного жира	1	С 01.01.84	С 01.01.85
Массовая доля минеральных примесей	1	С 01.01.85	

(ИУС № 12 1983 г.)

gost.e-ecolog.ru