

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ОСНОВОВЯЗАНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ

НОРМЫ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

ГОСТ 25190—82

Издание официальное

БЗ 8—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.46.061.72.075:006.354 Группа М46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ОСНОВОВЯЗАНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ

Нормы при растяжении

ГОСТ 25190—82

Elastic warp-knitted fabrics.
Standard extension characteristics

ОКП 84 7000

Дата введения 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на трикотажные основовязаные эластичные полотна, предназначенные для корсетных изделий, вырабатываемых из нитей всех видов с применением полиуретановых эластомерных нитей, и устанавливает нормы растяжимости, эластичности и остаточной деформации.

2. Нормы при растяжении эластичных основовязаных трикотажных полотен указаны в таблице.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982
© Издательство стандартов, 1994

Характеристика полотна	Норма при растяжении, %									
	при малой эксплуатационной нагрузке						при средней эксплуатационной нагрузке			
	по длине				по ширине		по длине		по ширине	
	Растяжимость $\varepsilon_{рэ}$, по группам растяжимости			Эластичность (упругое восстановление) Э, не менее	Растяжимость $\varepsilon_{рэ}$, не менее	Эластичность (упругое восстановление) Э, не менее	Растяжимость *** $\varepsilon_р$	Остаточная деформация $\Delta\varepsilon_{t_1}^{t_2}$, не более	Растяжимость $\varepsilon_р$, не менее	Остаточная деформация $\Delta\varepsilon_{t_1}^{t_2}$, не более
	I	II	III***							
Полотна трикотажные основовязаные эластичные с рашель-машин для корсетных изделий из нитей всех видов с применением полиуретановых эластомерных нитей:										
48 текс										
гладкие	15—35	36—60	61—90	90	10	75	50—140	5	40**	10**
рисунчатые*	15—35	36—60	61—90	90	5	75	50—140	5	20**	6**
32 текс										
гладкие	15—35	36—60	61—90	90	10	75	60—170	8	40	12
рисунчатые*	15—35	36—60	61—90	90	10	75	60—170	8	20	10
15,6 текс										
гладкие	15—35	36—60	61—90	85	10	75	70—170	14	40	12
рисунчатые*	15—35	36—60	61—90	85	10	75	70—170	14	20	10

* Полотна с узором из текстурированных синтетических нитей.

** По согласованию с потребителем допускаются следующие нормы:

для гладких полотен с пониженной растяжимостью по ширине: $\varepsilon_р$ — не менее 20%, $\Delta\varepsilon_{t_1}^{t_2}$ — не более 6%;

для рисунчатых полотен с повышенной растяжимостью по ширине: $\varepsilon_р$ — не менее 40 %, $\Delta\varepsilon_{t_1}^{t_2}$ — не более 10%

*** По согласованию с потребителем для полотен новых структур допускается увеличение предела III группы растяжимости при малой эксплуатационной нагрузке $\varepsilon_{рэ}$ до 100% и при средней эксплуатационной нагрузке $\varepsilon_р$ до 250%.

1, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

   РАЗРАБОТЧИКИ

   В. В. Бразаускас, Д. Ю. Тамашаускене, А. А. Кучингис (руководитель темы); **Э. П. Склерюте, В. Ю. Жилинене, В. П. Плеханов, В. А. Ласавичюс**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.82 № 1301

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93).

5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (октябрь 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1987 г. (ИУС 2—88)

Редактор **Т. П. Шашина**
Технический редактор **О. Н. Никитина**
Корректор **В. С. Черная**

Сдано в наб. 16.02.94. Подп. в печ. 25.03.94. Усл. п. л. 0,23. Усл. кр.-отт. 0,23. Уч.-изд. л. 0,17. Тир. 322 экз. С 1133.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 52