ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БАЛЛОНЫ И КЛАПАНЫ АЭРОЗОЛЬНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЛОШНОСТИ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ

ГОСТ 24691—89
(СТ СЭВ 1758—88)

Издание официальное

3 коп. БЗ 2—89/169

gost.e-ecolog.ru

ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 541.182.2.001.4:006.354 Группа Д89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БАЛЛОНЫ И КЛАПАНЫ АЭРОЗОЛЬНЫЕ

Метод определения сплошности антикоррозионного покрытия

Aerosol cans and valves.
Method for determination of anticorrosive lining completeness

ГОСТ 24691—89

(СТ СЭВ 1758—88)

ОКСТУ 7900

Срок действия с 01.07.90
до 01.01.2000

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые моноблочные аэрозольные баллоны и алюминиевые аэрозольные клапаны с внутренним антикоррозионным лакокрасочным покрытием и устанавливает кондуктометрический и электролитический методы определения сплошности антикоррозионного покрытия баллонов и клапанов.

1. КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

(Метод А)

1.1. Метод отбора образцов

Для испытания отбирают аэрозольные баллоны в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на баллоны для конкретных видов продукции и клапаны по ГОСТ 26891.

Образцы обертывают бумагой, помещают в коробки и передают в лабораторию для испытаний. На каждую коробку наклеивают ярлык с указанием:

наименования изделия;

наименования предприятия-изготовителя;

обозначения стандарта;

даты выпуска;

номера партии;

даты и места отбора образцов.

1.2. Аппаратура и материалы

1.2.1. Кондуктометр (например, типа «Раделкис» ОК-102/1, частота измерения 80 Гц±20%; напряжение измерения 0,2В;

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

пределы измерения (0—500) мСм, с погрешностью измерения ±2%.

1.2.2. Электрод токопроводящий с определенной площадью поверхности (например, электрод в виде платиновой пластины размером 10×5 мм, площадью поверхности 100 мм²).

1.2.3. Подставка размером 100×100×5 мм латунная или медная, с массовой долей меди не менее 98,7%.

1.2.4. Шкурка бумажная шлифовальная по ГОСТ 6456.

1.2.5. Раствор (электролит) с массовой долей калия хлорида 5 и 10%.

1.2.6. Штатив для закрепления электрода.

1.2.7. Секундомер.

1.2.8. Трубка стеклянная с внутренним диаметром 31 мм.

1.3. Подготовка к испытанию

1.3.1. Аэрозольные баллоны и клапаны до начала испытаний выдерживают в помещении при температуре воздуха от 16 до 25°С не менее 20 мин.


1.3.2. Торец донышка каждого баллона или торец завальцованной части корпуса клапана очищают механическим способом от наружного лакокрасочного покрытия.

1.3.3. Алюминиевые баллоны с внутренним лакокрасочным покрытием, нанесенным до формовки горловины, перед испытанием тщательно ополаскивают бензином. После высушивания остатков бензина (не менее чем через 30 мин) баллоны готовы к испытанию.

1.4. Проведение испытания

1.4.1. *Испытание аэрозольных баллонов*

Электрод и медную подставку соединяют с кондуктометром по схеме, приведенной на черт. 1. Баллон заполняют электроли-



1 — латунная или медная подставка; *2* — баллон; *3* — электрод; *4* — электролит; *5* — кондуктометр (метод А) или амперметр и источник напряжения (метод Б).

Черт. 1


том так, чтобы высота столбика электролита была не выше 5 мм от края горловины, и устанавливают на подставке. Электрод осторожно опускают в электролит, не касаясь венчика горловины баллона так, чтобы он был полностью погружен в электролит. В случае необходимости доливают электролит.

После установки прибора (согласно выбранному диапазону) измеряют электрическую проводимость и записывают ее значение в миллисименсах (мСм), показанное стрелкой прибора после остановки стрелки (не более чем через 2 мин). После измерения электролит выливают из баллона в чистую посуду для повторного использования.

1.4.2. *Испытание аэрозольных клапанов*

Клапан, помещенный в специальную резиновую прокладку в нижней части стеклянной трубки, устанавливают на медной подставке.

В стеклянную трубку установки заливают электролит до установленного уровня, опускают электрод, как показано на черт. 2,



1 — латунная или медная подставка; *2* — резиновая прокладка; *3* — клапан; *4* — электролит; *5* — стеклянная трубка; *6* — электрод; *7* — кондуктометр (метод А) или амперметр и источник напряжения (метод Б)

Черт. 2

и соединяют с кондуктометром. После установки прибора измеряют величину электрической проводимости в миллисименсах (мСм), показанную стрелкой прибора после остановки стрелки (не более чем через 2 мин). После испытания электролит выливают в чистую посуду для повторного испытания.

2. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

(Метод Б)

2.1. Для испытания отбирают образцы в соответствии с п. 1.1.

2.2. Аппаратура, материалы и реактивы

2.2.1. Амперметр с регулируемым пределом измерения от 0 до 500 мА, класс точности 1,5.

2.2.2. Источник напряжения постоянного тока (12,0±0,5) В.

2.2.3. Материалы в соответствии с пп. 1.2.2; 1.2.4; 1.2.6; 1.2.8.

2.2.4. Раствор для испытания (электролит) приготовляют следующим образом: 30 г гексаметилтетрамина и 5,1 г ализарина растворяют в 1000 $см^3$ раствора $NaHCO_3$ концентрации 0,1 моль/$дм^3$.

2.3. Подготовка к испытанию — по п. 1.3.

2.4. Проведение испытания

2.4.1. *Испытание аэрозольных баллонов*

Электрод и подставку соединяют с амперметром, источником напряжения и выключателем по схеме, приведенной на черт. 1.

Испытание проводят по п. 1.4.1, измеряют силу тока и записывают ее значение в миллиамперах.

2.4.2. *Испытание аэрозольных клапанов*

Клапан, помещенный в специальную резиновую прокладку в нижней части стеклянной трубки, устанавливают на подставке.

В стеклянную трубку установки заливают электролит до установленного уровня, опускают электрод, как показано на черт. 2, и соединяют с амперметром.

Испытание проводят по п. 1.4.2, измеряют силу тока и записывают ее значение в миллиамперах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством химической промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Л. Маделис, Э. Л. Лебус, В. О. Кенесеус, Е. Д. Рылько, Д. М. Боляновский, И. М. Булыгина.

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.05.89 № 1189

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1758—88.

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 24691—81.**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 6456—82	1.2.4
ГОСТ 26891—86	1.1

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. Л. Балыкова*

Сдано в наб. 02.06.89 Подп. в печ. 05.09.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,30 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 к

...чета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 697

gost.e-ecolog.ru