ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

ГОСТ 21047—75

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.7 : 658.562.64(083.74) Группа М11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 21047—75*

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

Определение сорта

Technical leather. Determination of grade

Взамен
ГОСТ 1898—48
в части сортировки

ОКСТУ 8609

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 августа 1975 г. № 2054 срок введения установлен
с 01.01.77

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 № 3275 срок действия продлен до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу и устанавливает определение сорта.

2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу подразделяют на сорта: 1, 2 и 3.

3.—6. (Исключены, Изм. № 1).

7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответствии с табл. 1 и п. 9.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1—86).*

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

Наименование порока	Чепрак ремневый	Кожа для гонков хромораститель-ного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погоняло-чных ремней	Кожа для манжет и прокладок: тяжелая	Кожа для манжет и прокладок: легкая	Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
1. Отдушистость:											
на краях чепрака на полосе шириной 15 см от края	+	+	—	—	+	Не допускается	+	+	—	Не допускается	
на площади до 50% чепрачной части кожи вкл.	Не допускается		—	—	Не допускается				+	Не допускается	
на площади более 50% чепрачной части кожи	Не допускается			—	Не допускается						
2. Ломкость лицевого слоя при испытаниях на валиках	Не допускается		—	—	Не допускается				—	—	—
3. Садка лица общая	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается		
4. Загрязнение лицевой поверхности:											
свыше 30% чепрачной части	+	+	—	+	Не допускается	+	+	+	+	Не допускается	+

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чепрак ремневый	Кожа для гонков хромораститель-ного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погонялочных ремней	Кожа для манжет и прокладок: тяжелая	Кожа для манжет и прокладок: легкая	Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
свыше 50% чепрачной части	Не допускается		—	Не допускается							
5. Жировые и минеральные налеты и пятна свыше 50% чепрачной части	Не допускаются		—	Не допускаются			—	Не допускаются			
6. Стяжка лицевой поверхности:											
до 50% площади кожи вкл.	+	+	—	—	Не допускается		+	+	+	Не допускается	
свыше 50% площади кожи	Не допускается		—	—	Не допускается						
7. Подсед на полосе шириной 25 см от касательной к впадинам заднего реза	Не допускается		+	—	—	Не допускается					
8. Подсед на полосе шириной свыше 25 см от касательной к впадинам заднего реза	Не допускается		+	Не допускается							

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чепрак ремневый	Кожа для гонков хромораститель-ного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погоняло-чных ремней	Кожа для манжет и прокладок: тяжелая	Кожа для манжет и прокладок: легкая	Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления.
9. Неотделанная бахтарма	Не допускается		—	Не допускается							
10. Неровная строжка	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+
11. Жесткость местная	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+
12. Жесткость общая	Не допускается										
13. Непродуб	Не допускается										
14. Воротистость сильно выраженная на чепраке или чепрачной части целой кожи и «рыбки»	+	+	—	Не допускается		+	+	+	+	+	+
15. Дыры, прорези, выхваты	+	+	+	Не допускаются		+	+	+	+	+	+
16. Подрези глубокие (более 1/4 толщины кожи)	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	+
17. Подрези неглубокие (до 1/4 толщины кожи)	+	—	—	+ (не допускаются более 2 шт.)	+ (не допускаются более 2 шт.)	+ (не допускаются более 2 шт.)	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чепрак ремневый	Кожа для гонков хромораститель-ного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погоняло-чных ремней	Кожа для манжет и прокладок: тяжелая	Кожа для манжет и прокладок: легкая	Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
18. Подрези неглубокие (до $^1/_4$ толщины кожи) продольные или под углом менее 30° к линии хребта	—	—	—	+ (не допускаются более 2 шт.)	+ (не допускаются более 2 шт.)	—	—	—	—	—	—
19. Ломины, роговины (незаросшие)	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	+
20. Роговины, царапины, незаросшие неглубокие	+	+	+	+ (не допускаются более 2 шт.)	+ (не допускаются более 2 шт.)	+	+	+	+	+	+
21. Роговины, царапины заросшие и неломающиеся	+	—	+	+ (не допускаются более 2 шт.)	+ (не допускаются более 2 шт.)	+	—	—	—	—	—
22. Роговины, царапины заросшие и неломающиеся продольные или под углом менее 30° к линии хребта	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чепрак ременный	Кожа для гонков хромораститель-ного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погоняло-чных ремней	Кожа для манжет и прокладок: тяжелая	Кожа для манжет и прокладок: легкая	Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
23. Маклаки, прелины	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	+
24. Тавро	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	+
25. Свищи незаросшие разбросанные	+	+	+	Не допускаются более одного		+	+	Не допускаются		+	+
26. Свищи незаросшие скученные	+	+	+	Не допускаются более одного		Не допускаются	+	Не допускаются		+	+
27. Свищи заросшие разбросанные	—	—	—	+	+	+	—	Не допускаются		+	+
28. Свищи заросшие скученные	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	Не допускаются		+	+
29. Свищи, заросшие более 15 шт.	+	+	+	Не допускаются		+	+	Не допускаются		+	+
30. Болячки	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+
31. Бактериальные белые пятна	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Плохая разделка краев и лап	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+

Примечания:

1. Знак «+» означает пороки, которые допускают на коже и учитывают при определении сорта.
2. Знак «—» означает пороки, которые не учитывают при определении сорта.

8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, расположенных на площади 1 дм² в ремневом чепраке и в кожах для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количестве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:

слабо выраженную воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

слабо выраженную жилистость;

молочные полосы;

незначительную стяжку лицевой поверхности на полах и воротке;

неотделанную бахтарму в пашинах;

отдушистость в пашинах;

всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от естественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепракования;

ссадины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой слой и зачищенные;

заросшие укусы насекомых;

малозаметную лизуху.

10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака или на целой коже и одной точке получепрака или на полукоже считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтарме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12—14. **(Исключены, Изм. № 1).**

15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Размер полезной площади, %
1	До 95 включ.
2	От 95 » 80 включ
3	» 80 » 50 включ.

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная

площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не менее 500×600 мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в прямоугольник с размером сторон 600×1000 мм, где сторона прямоугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии хребта.

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 19.01.87 Подп. в печ. 06.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 601.

gost.e-ecolog.ru