ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 20823—90

Издание официальное

20 коп. БЗ 5—90/345

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.074.6.001.4 : 006.354 Группа М59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ

Определение сортности

Curtain-lace linens and piece articles. Determination of grade

ГОСТ 20823—90

ОКП 81 5500

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на гардинно-тюлевые метражные полотна и штучные изделия, изготовленные из них или выработанные на вязальном оборудовании, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на кружевные полотна, кружева, гипюр, шитье.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полотна и изделия по внешнему виду должны соответствовать образцу (эталону) по ГОСТ 15.007.

1.2. Для оценки качества метражные полотна и штучные изделия подразделяют на 6 групп в зависимости от их вида и назначения:

1 — тюлевые основовязаные полотна хлопчатобумажные и синтетические;

2 — гардинные основовязаные полотна; в том числе жаккардовые и с набивным рисунком;

3 — гардинные уточновязаные полотна и полотна с гардинно-вязальных машин;

4 — занавески, шторы и комплекты штор, изготовленные из всех видов гардинных и тюлевых полотен, в том числе и вышитые;

5 — вышитые штучные изделия из тюлевых полотен (кроме штор), фата, накидки, покрывала и др.;

6 — прочие штучные изделия (шарфы, шали, салфетки, скатерти, покрывала и др.), изготовленные из гардинных полотен или выработанные на вязальном оборудовании.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990

2. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЙ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Пороки определяют просмотром метражного полотна с лицевой стороны на наклонной поверхности или на браковочном столе в расправленном виде без натяжения.

2.2. Пороки штучных изделий подразделяют на пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки.

2.3. Пороки внешнего вида метражных полотен подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке, и распространенные по всему полотну.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам, согласованным с основным потребителем.

2.4. В зависимости от размеров и количества пороков на полотна и изделия гардинно-тюлевые устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

2.5. Суммарное количество местных пороков внешнего вида для первого и второго сортов гардинно-тюлевого полотна должно быть не более указанного в табл. 1, а штучных изделий — в табл. 2.

Таблица 1

Номер группы, вид полотна	Ширина полотна, см	Количество пороков на условную длину 10 м для	
		1-го сорта	2-го сорта
Синтетическое	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	2	3
	» 150 » 200 »	3	4
	Св 200	4	5
Хлопчатобумажное	До 100 включ.	2	3
	Св 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св. 200	5	6
2	До 100 включ.	2	3
	Св 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св 200	5	6
3	До 100 включ	2	3
	Св 100 до 150 включ	3	4
	» 150 » 200 »	3	4
	Св. 200	4	5

Таблица 2

Номер группы	Площадь штучного изделия, м²	Количество пороков для	
		1 го сорта	2 го сорта
4	До 4 включ.	2	3
	Св 4 0 до 5 4 включ	3	4
	Св 5 4	4	5
5	До 0,7 включ	1	2
	Св 0,7 до 1 2 включ	1	3
	» 1 2 » 2 5 »	2	4
	Св 2,5	3	5
6	До 1 2 включ	1	2
	Св 1 2	2	3

Суммарное количество распространенных пороков допускается не более одного из перечисленных в табл. 3, а производственно-швейных пороков — не более одного для первого сорта и не более двух — для второго сорта

2 6 Размер порока внешнего вида, имеющего линейные измерения, определяют по наибольшей его протяженности.

2 7 Пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают в отношении их оценки к аналогичным.

2 8 В готовых полотнах и гардинно-тюлевых изделиях не допускаются следующие пороки дыры, близны, заделка порока в три нити, рваные кромки, незаделанные и незакрепленные концы нитей в швах.

2 9 Оценку местных, распространенных и производственно-швейных пороков проводят в соответствии с требованиями табл. 3.

2.10. Оценку пороков проводят на условной длине 10 м метражного полотна или на каждом штучном изделии.

2 11 Пороки метражного полотна, превышающие размеры пороков, указанных в табл 3 или перечисленные в п 2 8, подлежат вырезу

2 12 Допускается выпускать для промышленной переработки метражные тюлевые и гардинные полотна с условными вырезами без фактических размеров.

2 13 В кусках с условными вырезами пороки в начале и в конце должны отмечаться у края полотна цветными метками или клеймом «В» (условный вырез). При размере порока до 2 см вместо условного выреза делают условный разрез по пороку и отмечают цветной меткой или клеймом «Р» (условный разрез).

Таблица 3

Наименование порока	Вид полотна	Размер или количество пороков для метражных полотен					
		Группа					
		1		2		3	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
		Местные пороки					
1. Поперечная разреженная или уплотненная полоса	Все виды	Малозаметная	Заметная	1	3	1	3
2 Заметная заделка орока в 1—2 нити, см	Все виды	10	20	5	10	5	12
3 Пятна масляные, рязные до 1 см^2, в общей сложности, см^2	Все виды	Не допускаются	5	Не допускаются	3	Не допускаются	4
4 Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см	Хлопчатобумажное	Не допускаются	40	Не допускаются	Малозаметное	Не допускаются	Малозаметное
	Синтетическое		15				
5 Утонения и утолщения от неровноты нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см	Хлопчатобумажное	25	50	15	30	15	30
	Синтетическое	15	30				
6 Отличающаяся по натяжению узорная нить, (петляние, слабина), см в общей сложности	Все полотна, кроме гладких (без рисунка)	—	—	Малозаметная*	Заметная	Малозаметная*	Заметная

Продолжение табл 3

Наименование порока	Вид изделия	Размер или количество пороков для штучных изделий					
		Группа					
		4		5		6	
		1 го сорта	2 го сорта	1 го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2 го сорта
		Местные пороки					
1 Поперечная разреженная или уплотненная полоса	Все виды	1	2	Малозаметная	Заметная	Не допускается	1
2 Заметная заделка порока в 1—2 нити, см	Крупные	3	5	2	4	2	5
	Мелкие					1	3
3 Пятна масляные, грязные до 1 см^2, в общей сложности, см^2	Все виды	Не допускаются	2	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	1
4 Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см	Крупные	Не допускаются	Малозаметное	Не допускаются	Малозаметное	Не допускаются	5
	Мелкие						3
5 Утонения и утолщения от неровноты нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см	Все виды	15	30	5	10	3	5
6 Отличающаяся по натяжению узорная нить (петляние, слабина), см в общей сложности	Все виды кроме вышитых	Малозаметная*	Заметная	—	—	Малозаметная*	Заметная

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Вид полотна	Размер или количество пороков для метражных полотен					
		Группа					
		1		2		3	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
7. Затяжка длиной до 3 см, см в общей сложности	Жаккардовые и основовязаные полотна	—	—	Малозаметная	50	—	—
8. Сбитый рисунок — недоработка в: 1—2	Все полотна кроме гладких (без рисунка)	—	—	5	10	2	5
3—5 клеток				Не допускается	5	Не допускается	3
9. Отсутствующая узорная нить	Все полотна, кроме гладких (без рисунка)	—	—	Не допускается	Допускается*	Не допускается	Допускается*
10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаев	Хлопчатобумажное	Не допускается	10	Не допускается	10	Не допускается	10
	Синтетическое		5		5		5
11. Ворсистость, расщепление нити на полотне	Все полотна, кроме уточновязаных	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	—	—
12. Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбики), случаев	Все полотна, кроме тюлевых	—	—	Не допускается	4	Не допускается	4

Продолжение табл 3

Наименование порока	Вид изделия	Размер или количество пороков для штучных изделий					
		Группа					
		4		5		6	
		1 го сорта	2 го сорта	1-го сорта	2 го сорта	1-го сорта	2 го сорта
7 Затяжка длиной до 3 см, см в общей сложности	Крупные	Малозаметная	50	—	—	Малозаметная	30
	Мелкие						10
8 Сбитый рисунок — недоработка в 1—2	Все виды, кроме вышитых	2	5	—	—	1	2
3—5 клеток		Не допускается	3	—	—	Не допускается	1
9 Отсутствующая узорная нить	Все виды, кроме вышитых	Не допускается	Допускается*	—	—	Не допускается	Допускается*
10 Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаев	Хлопчатобумажные	Не допускается	10	Не допускается	Не допускается	—	—
	Синтетические		5				
11 Ворсистость расцепление нити на полотне	Шторы, занавески	Малозаметная	Заметная	—	—	—	—
12 Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбики) случаев	Все виды, кроме вышитых	Не допускается	2	—	—	Не допускается	1

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Вид полотна	Размер или количество пороков для метражных полотен					
		Группа					
		1		2		3	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки	Все виды	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
14 Пороки набивки и крашения:, сдвиг рисунка (растраф), належки, непропечатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки	Все виды гардинных полотен	—	—	Малозаметные*	Заметные	Малозаметные*	Заметные
Распространенные пороки							
15 Перекос, %	Все виды	2 0	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5
16. Продольная полосатость	Все виды	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная
17. Разнооттеночность	Все виды	Малозаметная*	Заметная	Малозаметная*	Заметная	Малозаметная*	Заметная
Производственно-швейные пороки							
18. Неполностью вышитые элементы рисунка	—	—	—	—	—	—	—
19. Следы перевода рисунка	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Вид изделия	Размер или количество пороков для штучных изделий					
		Группа					
		4		5		6	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки	Для штор и занавесок	Не допускаются	Допускаются	—	—	—	—
14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), належки, непропечатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки	Для штор и занавесок	Малозаметные*	Заметные	—	—	—	—
Распространенные пороки							
15 Перекос %	Все виды	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0
16. Продольная полосатость	—	—	—	—	—	—	—
17. Разнооттеночность	Для штор и занавесок	Малозаметная*	Заметная	—	—	—	—
Производственно-швейные пороки							
18. Неполностью вышитые элементы рисунка	Вышитые изделия	Не допускаются	Допускаются**	Не допускаются	Допускаются**	—	—
19. Следы перевода рисунка	Вышитые изделия	Не допускаются	Допускаются слабозаметные	Не допускаются	Допускаются слабозаметные	—	—

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для метражных полотен						
	Вид полотна	Группа					
		1		2		3	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
20. Стянутый узор в вышивке	—	—	—	—	—	—	—
21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см	—	—	—	—	—	—	—
22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см	—	—	—	—	—	—	—
23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %	—	—	—	—	—	—	—

Наименование порока	Вид изделия	Размер или количество пороков для штучных изделий					
		Группа					
		4		5		6	
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
20 Стянутый узор в вышивке	Вышитые изделия	Не допускается	Малозаметный	Не допускается	Малозаметный	—	—
21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см	Шторы и занавески	До 0,5	Св 0,5 до 1,0	—	—	—	—
22 Несимметричность продольного рисунка в парных деталях см	Шторы и занавески	До 3,0	Св. 3,0 до 4,5	—	—	—	—
23 Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %	Шторы и занавески	До 2,0	Св 2,0 до 3,0	—	—	—	—

* Не ухудшающая внешний эстетический вид полотна или изделия.

** Допускается вариантное исполнение отдельных элементов вышивки при условии сохранения качества исполнения

Примечания

1. Пороки кромки, не ухудшающие внешний вид полотна (след от иглы, петлистость, заработанная нить, затяжки) не учитываются

2 Пороки печати и крашения устанавливаются с 01 07 93

3 В вышитых изделиях 2-го сорта допускается заделка порока способом вышивки, не ухудшающим внешнего вида изделия

4 Крупными штучными изделиями считают изделия размером более 1,2 м², мелкими — до 1,2 м².

При условных вырезах количество отрезов в куске не должно превышать указанного в табл. 4.

Таблица 4

Наименование полотна	Длина наименьшего отреза в куске, м, не менее		Допускаемое количество отрезов в куске, не более	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Полотно тюлевое шириной:				
до 200 см	3	3	2	3
св 200 см	2	2	2	3
Полотно гардинное	2,5	2	3	4

Длину условных вырезов в общую меру длины куска не включают.

2.14. Допускаемое количество отрезов гардинно-тюлевого полотна на длину куска 20 м и длина наименьшего отреза в куске должны соответствовать указанным в табл. 4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Госкомлегпромом при Госплане СССР

   РАЗРАБОТЧИКИ

   М. Г. Деханова, канд. техн. наук; **В. М. Сосипатров,** канд. техн. наук (руководитель темы); **И. И. Ельцова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 1981

3. **Периодичность проверки — 5 лет**
   Срок первой проверки — 1994 г.

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 20823—75**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15 007—88	1.1

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 02.08.90 Подп. в печ. 08.10.90 1,0 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,88 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 20 к.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2105