ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩИЕ НОРМЫ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

ГОСТ 20359—74

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом хлопчатобумажной промышленности (ЦНИХБИ)

Директор Широков В. П.
Руководитель темы: Понятовская Л. И.
Ответственный исполнитель Шашкова Т. А.

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Зайцев Г. Е.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор Гличев А. В.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 декабря 1974 г. № 2718

УДК 677.21.064:620.193.29(083.74) Группа М68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общие нормы воздухопроницаемости

Gotton and Blended military fabrics
Standards of the permeability to air

ГОСТ 20359—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.12 1974 г. № 2718 срок действия установлен

с 1.07. 1976 г.
до 1.07. 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчатобумажные и смешанные бельевые, костюмные и пальтовые ткани ведомственного назначения и устанавливает общие нормы воздухопроницаемости.

2. Воздухопроницаемость тканей устанавливается в зависимости от массы и назначения тканей и должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

3. При разработке стандартов и технических условий на ткани должна быть установлена конкретная норма воздухопроницаемости на каждое наименование ткани в пределах норм, указанных в настоящем стандарте, и с учетом структуры ткани.

Назначение тканей	Масса 1 м², г	Воздухопроницаемость, дм³ (м² с), не менее
Бельевые	130—150	50
	180—200	10
Костюмные и пальтовые	160—190	50
	220—310	20

4. Отбор образцов для испытаний производят по ГОСТ 3810—72.

5. Воздухопроницаемость тканей определяют по ГОСТ 12088—66.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1975

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20359—74
Справочное

ГРУППЫ ТКАНЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ДЕЙСТВУЮЩИЕ АРТИКУЛЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ № 030 (изд. 1971 г.)

Назначение тканей	Масса 1 м², г	Артикулы тканей
Бельевые	130—150	201, 202, 206, 210, 212, 219, 224, 234
	180—189	400, 403
	190—200	401
Костюмные и пальтовые	160—190	3030, 3038
	220—240	3011, 3386
	280—310	3006, 3012, 3302, 3303

Редактор *В. В. Чекменева*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *А. М. Куйвала*

Сдано в наб. 27.12.74 Подп. в печ. 16.01.75 0,25 п. л. Тир. 8000 Цена 1 коп.

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер. 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2421

Группа М60

Изменение № 1 ГОСТ 20359—74 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Общие нормы воздухопроницаемости

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.86 № 610 срок введения установлен

с 01.09.86

Пункт 3. Таблица. Головка. Заменить единицу: $дм^3/(м^2 \cdot с)$ на $дм^3/м^2 \cdot с$.

Пункт 4. Заменить слово и ссылку: «образцов» на «проб», ГОСТ 3810—72 на ГОСТ 20566—75.

Приложение. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение изменения к ГОСТ 20359—74)

Наименование ткани	Поверхностная плотность, $г/м^2$	Артикул ткани
Бельевые	130—150	224, 234, 247, 253, 266, 276, 279, 284
	180—200	409
Костюмные и пальтовые	160—190	3030, 3038
	220—240	3080, 3011
	280—310	3006, 3012, 3303, 3304, 3446

(ИУС № 6 1986 г.)

gost.e-ecolog.ru