ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ФЛАГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СССР, СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19690—89

Издание официальное

3 коп. БЗ 8—89/614

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 688.761.2 : 006.354 Группа М51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СССР, СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

Общие технические условия

State flags of the USSR, of Union and autonomous republics. General specifications

ГОСТ 19690—89

ОКП 81 5773 0000

Срок действия с 01.01.91
до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на Государственные флаги СССР, союзных и автономных республик и устанавливает общие технические требования к их изготовлению.

Стандарт не распространяется на размеры, цвет флага, серпа и молота, соотношение длины и ширины флага и цветных полос, место расположения и размеры звезды, серпа и молота и другие изображения. Указанные требования устанавливаются Конституцией СССР, конституциями союзных и автономных республик и Положениями о Государственном флаге СССР и государственных флагах союзных и автономных республик.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Государственные флаги СССР, союзных и автономных республик должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технического описания на каждый вид флага, утвержденного в установленном порядке.

1.2. Флаги по внешнему виду должны соответствовать требованиям Конституции СССР, Положения о Государственном флаге Союза Советских Социалистических Республик, конституций союзных и автономных республик, образцам-эталонам, согласованным с потребителем.

1.2. Характеристики

1.2.1. Сырье, применяемое для изготовления флагов, способ нанесения изображений, ширина швов, вид крепления должны быть указаны в техническом описании.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

1.2.2. Флаги должны изготовляться из хлопчатобумажных тканей — по ГОСТ 6391, ГОСТ 11680, шелковых — по ГОСТ 20722, ГОСТ 20723, ГОСТ 4725, шерстяных — по ГОСТ 18208, синтетических и смешанных тканей — по ГОСТ 20272 и другой нормативно-технической документации.

1.2.3. Отклонения от размеров флагов по длине и ширине не должны быть более ±2% и от измерений звезды, серпа и молота — более ±5%.

1.2.4. Раскрой полотнища флага по длине должен проводиться по основе ткани.

1.2.5. Флаги шириной более 1 м допускается изготовлять из двух полотен, стаченных вдоль флага запошивочным швом или швом взамок.

1.2.6. Края полотнища флага должны обрабатываться швом вподгибку с закрытым срезом по ГОСТ 12807, шириной 0,3—1,0 см.

Строчка должна быть прочной, ровной, концы строчки должны быть закреплены обратной строчкой на длине не менее 0,7 см. Частота строчки должна быть 15—20 стежков на 5 см шва.

Допускается при наличии качественной кромки край не обрабатывать.

1.2.7. Пошив флагов должен производиться швейными нитками: по длине — в цвет края флага, а по ширине — нитками в цвет преобладающего тона.

Нитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 6309 и другой нормативно-технической документации.

Допускается производить пошив прозрачными нитками.

1.2.8. Изображения на Государственном флаге СССР должны наноситься на лицевую сторону.

Изображение звезды, серпа и молота на флаге производят способом холодного батика, печати, шелкографии, вышивки и другими способами.

Не допускается проникновение красителя на обратную сторону флагов.

1.2.9. Рисунок должен быть пластичным и не давать трещин при изгибе. Слой краски должен быть прочным (без отлипа) и равномерно нанесен по всей площади рисунка.

1.2.10. Флаги изготовляют с двумя видами крепления:

на древко с помощью кармана;

с помощью шкаторины.

Ширина кармана должна быть не более 5% от длины флага и не превышать 10 см.

Ширина шкаторины — 3,0—3,5 см.

1.2.11. По устойчивости окраски флаги должны соответствовать нормам прочной группы по ГОСТ 7913, ГОСТ 7779, ГОСТ 2846, ГОСТ 11151.

1.2.12. Флаги выпускают одного сорта.

В готовых изделиях не допускаются следующие пороки:

дыры, просечки;

прощипки;

подплетины более 0,5 см;

загрязненные и цветные нити;

пятна более 0,5 см;

недосеки более 0,2 см;

заработка посторонних примесей;

отрыв основы плохо приработанной;

сукрутины свыше 10 см;

забоины более 0,5 см;

растраф рисунка по всему изделию;

заметно выраженные полосы по основе и утку;

разнооттеночность;

заломы;

непропечатка рисунка.

1.3. Маркировка

1.3.1. К флагу (в одном из углов) прикрепляют товарный ярлык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения и товарного знака;

наименования и артикула изделия;

размера изделия;

цены;

обозначения настоящего стандарта;

номера прейскуранта;

даты выпуска;

номера контролера.

1.3.2. К флагам, изготовленным из синтетических тканей, должна прилагаться памятка по уходу по ГОСТ 16958.

1.3.3. На каждую пачку, пакет или коробку прикрепляют упаковочный ярлык с указанием реквизитов согласно п. 1.3.1, а также количества флагов в коробке, пакете или пачке и номера упаковщика.

1.3.4. Ярлык должен быть размером не более 80×120 мм. Бумага для ярлыков по ГОСТ 7625, ГОСТ 11600, ГОСТ 8273, ГОСТ 18510. Ярлык заполняется типографским способом. Допускается отдельные реквизиты наносить штампами.

1.3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 7000.

1.4. Упаковка

1.4.1. Первичная упаковка флагов производится в коробки или пачки, упакованные в бумагу, по 10, 15, 25 или 50 штук. Флаги из шелковых тканей упаковывают в коробки или полиэтиленовые или целлофановые пакеты по 10, 15, 25 штук.

Картон для коробок — по ГОСТ 7933, бумага — по ГОСТ 11600 и ГОСТ 8273, полиэтилен и целлофан — по ГОСТ 10354 и ГОСТ 7730.

1.4.2. Пачки перевязывают тесьмой, вырабатываемой из всех видов сырья, кроме натурального, шпагатом или отходами производства.

1.4.3. Упаковка флагов для транспортирования — по ГОСТ 7000.

2. ПРИЕМКА

Приемка флагов — по ГОСТ 20566.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566.

3.2. Определение линейных размеров флагов — по ГОСТ 3811.

3.3. Определение устойчивости окраски:

отбор проб — по ГОСТ 9733.0,

к свету — по ГОСТ 9733.2 или ГОСТ 9733.3;

к стирке — по ГОСТ 9733.4;

к каплям воды — по ГОСТ 9733.10;

к трению — по ГОСТ 9733.27.

3.4. Определение прочности закрепления красителей при нанесении изображений на растрескивание проводят пятикратным сгибанием полотнища вручную без проглаживания, после которого краска не должна давать трещин.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000.

4.2. При местных перевозках флаги транспортируют в первичной упаковке автотранспортом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА

В. Д. Омельченко, канд. техн. наук; **В. М. Сосипатров**, канд. техн. наук; **Л. А. Акатенкова**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.89 № 2823

3. Срок первой проверки 1994 г., периодичность проверки 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 19690—74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
2816—82	1.2.11
3811—72	3.2
4725—77	1.2.2
6309—87	1.2.7
6391—80	1.2.2
7000—80	1.3.5; 1.4.3; 4.1
7625—86	1.3.4
7730—74	1.4.1
7779—75	1.2.11
7913—76	1.2.11
7933—75	1.4.1
8273—75	1.3.4, 1.4.1
9733.0—83	3.3
9733.2—83	3.3
9733.3—83	3.3
9733.4—83	3.3
9733.10—83	3.3
9733.27—83	3.3
10354—82	1.4.1
11151—77	1.2.11
11600—75	1.3.4; 1.4.1
11680—76	1.2.2
12807—79	1.2.6
16958—71	1.3.2
18510—87	1.3.4
20272—83	1.2.2
20566—75	3.1; Разд. 2
20722—85	1.2.2
20723—84	1.2.2

Группа М51

Изменение № 1 ГОСТ 19690—89 Флаги государственные СССР, союзных и автономных республик. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 № 1774

Дата введения 01.01.91

Пункт 1.2.11 изложить в новой редакции: «1.2.11. По устойчивости окраски флаги должны соответствовать требованиям ГОСТ 23627—89».

(ИУС № 10 1990 г.)

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 19.10.89 Подп. в печ. 19.12.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,35 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 2254.

gost.e-ecolog.ru