

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ НЕСМИНАЕМОСТИ

ГОСТ 18484—87

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 12.10.87 Подп. в печ. 09.11.87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,11 уч.-изд. л.
Тир 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1277

УДК 677.37.074:006.354 Группа М90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Классификация норм несминаемости

Silk and semi-silk fabrics.
Classification of crease-resistance norms

ГОСТ
18484—87

ОКП 83 7000, 83 8000

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани бытового назначения, вырабатываемые по основе из нитей и пряжи натурального шелка, химических нитей, пряжи из химических волокон и из смеси химических волокон с хлопком (хлопкового волокна до 50%), а по утку — из всех видов текстильных нитей и пряжи, и устанавливает для них классификацию норм несминаемости.

Стандарт не распространяется на ткани авровые, ворсовые, детского ассортимента, специального и технического назначения.

2. Классификация норм несминаемости тканей указана в таблице.

Группа несминаемости	Норма несминаемости
Несминаемая	Св. 57
Малосминаемая	48—57
Среднесминаемая	30—47

3. Нормы несминаемости конкретных видов тканей должны устанавливаться в нормативно-технической документации на ткани в пределах норм, установленных настоящим стандартом.

4. Метод определения несминаемости — по ГОСТ 19204—73.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Бразаускас, А. А. Кучингис (руководитель темы), **Д. Ю. Тамашаускене, Р. И. Саргаутите** (ответственный исполнитель), **О. А. Ашмонтене**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ** Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.87 № 3592

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 18484—73**

4. **Срок первой проверки — 1992 г.**
Периодичность проверки — 5 лет.

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19204—73	4

gost.e-ecolog.ru