УДК 622.346.1—15 : 546.722—31.06 Группа А39

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РУДЫ ХРОМОВЫЕ И КОНЦЕНТРАТЫ

Метод определения оксида хрома (III)

Chromium ores and concentrates
Method for determination of
chromium oxide (III)

ГОСТ 15848.1—90
(ИСО 6331—83)

ОКСТУ 0741

Срок действия с 01.01.92
до 01.01.2002

Настоящий стандарт распространяется на хромовые руды и концентраты и устанавливает титриметрический серебряно-персульфатный метод определения массовой доли оксида хрома (III) (от 10 до 65 %).

Метод определения оксида хрома по международному стандарту ИСО 6331—84 указан в приложении.

Метод основан на окислении трехвалентного хрома в сернокислой среде надсернокислым аммонием в присутствии катализатора — азотнокислого серебра или смеси сернокислого кобальта и сернокислого никеля.

Шестивалентный хром восстанавливают раствором соли Мора и избыток его оттитровывают раствором марганцовокислого калия. При массовой доле ванадия в анализируемом образце до 0,05 % допускается шестивалентный хром титровать непосредственно раствором соли Мора в присутствии индикатора фенилантраниловой кислоты. Конечную точку титрования можно устанавливать потенциометрически.

Навеску руды или концентрата сплавляют с пероксидом натрия или разлагают в смеси серной и фосфорной кислот.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу определения оксида хрома — по ГОСТ 15848.0.

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Печь муфельная с терморегулятором, обеспечивающая температуру нагрева не ниже 800 °С.

Установка потенциометрическая с парами электродов: платина-хлорид-серебряный, платина-вольфрам или другими электродами, обеспечивающими четкое фиксирование конечной точки титрования (к. т. т.).

Тигли железные.

Кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.

Кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262 и разбавленная 1 : 1, 1 : 4, 1 : 100.

Марганец (II) сернокислый 5-водный по ГОСТ 435 (сульфат марганца (II), раствор с массовой концентрацией 1 г/дм^3.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277 (нитрат серебра (I), раствор с массовой концентрацией 1 г/дм^3. Для большей устойчивости раствора азотнокислого серебра приливают 0,5 см^3 азотной кислоты на каждый 1 дм^3 раствора. Раствор хранят в склянке из темного стекла.

Кобальт (II) сернокислый 7-водный по ГОСТ 4462 (сульфат кобальта (II).

Никель (II) сернокислый 7-водный по ГОСТ 4465 (сульфат никеля (II)).

Кобальто-никелевый катализатор, раствор: 15 г сернокислого кобальта и 15 г сернокислого никеля помещают в стакан вместимостью 700—800 см^3, приливают 500 см^3 воды и перемешивают до растворения солей.

Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478 (пероксодисульфат аммония), раствор с массовой концентрацией 250 г/дм^3. Раствор годен к применению в течение 7—10 сут.

Натрий углекислый по ГОСТ 83 (карбонат натрия), раствор с массовой концентрацией 2 г/дм^3.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233 (хлорид натрия), раствор с массовой концентрацией 50 г/дм^3.

Кислота фенилантраниловая, раствор, содержащий 2 г кислоты в 100 см^3 раствора углекислого натрия.

Натрия перекись (натрия пероксид).

Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220 (дихромат калия), раствор с молярной концентрацией эквивалента $c(^1/_6K_2Cr_2O_7)$ = = 0,1 моль/дм^3; 4,9039 г двухромовокислого калия, дважды перекристаллизованного и высушенного в течение 2—3 ч при 150—170 °С, растворяют в 500—600 см^3 воды в мерной колбе вместимостью 1000 см^3, доливают водой до метки и перемешивают, 1 см^3 раствора соответствует 0,002533 г оксида хрома (III).

Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль

Мора) по ГОСТ 4208, раствор с молярной концентрацией эквивалента $c(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O) = 0{,}1$ моль/дм³: 39,5 г соли Мора растворяют в 250 см³ серной кислоты (1 : 4), раствор фильтруют в мерную колбу вместимостью 1000 см³, доливают водой до метки и перемешивают.

Для установления массовой концентрации раствора соли Мора 25 см³ раствора двухромовокислого калия с молярной концентрацией эквивалента $c(^1/_6K_2Cr_2O_7) = 0{,}1$ моль/дм³ помещают в коническую колбу вместимостью 500 см³, приливают 200 см³ воды, 40 см³ серной кислоты (1 : 1), раствор перемешивают и охлаждают. Затем приливают 5—6 капель раствора фенилантраниловой кислоты, снова перемешивают и медленно титруют раствором соли Мора до перехода вишневой окраски раствора в зеленую.

Массовую концентрацию раствора соли Мора (C) по оксиду хрома (III) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$C = \frac{0{,}002533\ 25}{V_1},$$

где 0,002533 — масса оксида хрома (III), соответствующая 1 см³ раствора двухромовокислого калия, г;

25 — объем раствора двухромовокислого калия, взятый для титрования, см³;

V_1 — объем раствора соли Мора, израсходованный на титрование с учетом значения контрольного опыта, см³.

Массовую концентрацию раствора соли Мора допускается устанавливать по стандартному образцу, близкому по составу к анализируемым пробам. Стандартный образец проводят через ход анализа, как указано в пп. 3.1 и 3.2.

Массовую концентрацию (C) раствора соли Мора по оксиду хрома (III) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$C = \frac{A\ m_1}{V_2\ 100},$$

где A — аттестованное значение массовой доли оксида хрома (III) в стандартном образце, %;

m_1 — масса навески высушенного стандартного образца, г;

V_2 — объем раствора соли Мора, израсходованный на титрование, с учетом значения контрольного опыта, см³.

Натрий щавелевокислый по ГОСТ 5839, перекристаллизованный и высушенный при 105—110 °С до постоянной массы

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, раствор с молярной концентрацией эквивалента $c(^1/_5KMnO_4) = 0{,}1$ *моль/дм³: 32* г марганцовокислого калия растворяют в 1000 см³ воды, перелива-

ют в бутыль из темного стекла вместимостью 10 дм³, приливают 9 дм³ воды, перемешивают и оставляют на 7—10 сут. Раствор переливают, пользуясь сифоном, не доходящим до дна бутыли на 15 мм, в другую бутыль из темного стекла. Вместо сифонирования можно применять фильтрование через прокаленный асбест.

Для установления массовой концентрации марганцовокислого калия 0,2 г щавелевокислого натрия помещают в коническую колбу вместимостью 250 см³ и растворяют при слабом нагревании в 75 см³ воды, затем приливают 15 см³ серной кислоты (1 : 1), нагревают до 70—80 °С и титруют раствором марганцовокислого калия до появления розовой окраски, устойчивой в течение 1—2 мин.

Массовую концентрацию раствора марганцовокислого калия (*C*) по оксиду хрома (III) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$C = \frac{m_2 \cdot 0{,}3781}{V_3},$$

где m_2 — масса навески щавелевокислого натрия, г;

0,3781 — коэффициент пересчета щавелевокислого натрия на оксид хрома (III);

V_3 — объем раствора марганцовокислого калия, израсходованный на титрование, с учетом значения контрольного опыта, см³.

Для установления соотношения между растворами марганцовокислого калия и соли Мора в коническую колбу вместимостью 250 см³ приливают 20 см³ раствора соли Мора с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм³, 50—60 см³ воды и титруют раствором марганцовокислого калия с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм³ до появления слабо-розовой окраски, устойчивой в течение 1—2 мин.

Коэффициент, определяющий соотношение между объемом раствора марганцовокислого калия, израсходованного на титрование, и объемом раствора соли Мора, взятого на титрование (К), вычисляют по формуле

$$K = \frac{V_4}{V_5},$$

где V_4 — объем раствора марганцовокислого калия с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм³ израсходованный на титрование, с учетом значения контрольного опыта, см³;

V_5 — объем раствора соли Мора, взятый для титрования, см³.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1 Обратное титрование избытка соли Мора раствором марганцовокислого калия

3.1.1 Разложение навески в смеси серной и фосфорной кислот

0,2 г хромовой руды или концентрата помещают в колбу вместимостью 500 см , смачивают водой, приливают 10 см³ фосфорной кислоты, перемешивают, приливают 20 см³ серной кислоты, вновь перемешивают и нагревают до разложения навески, периодически перемешивая содержимое колбы Затем раствор охлаждают, приливают 300—500 см³ воды и перемешивают. К полученному раствору приливают 5 см³ раствора сернокислого марганца, 10 см³ раствора азотнокислого серебра или 10 см³ раствора кобальто-никелевого катализатора, 50 см³ раствора надсернокислого аммония и нагревают до появления малиновой окраски, что указывает на полное окисление хрома. Раствор кипятят до прекращения выделения пузырьков кислорода, приливают 10 см³ раствора хлористого натрия и снова кипятят до исчезновения малиновой окраски.

Раствор охлаждают, приливают раствор соли Мора до перехода окраски из желтой в зеленую и в избыток 5—6 см³. Избыток соли Мора оттитровывают раствором марганцовокислого калия до появления розовой окраски устойчивой в течение 1—2 мин.

3.1.2. Разложение навески сплавлением с пероксидом натрия

0,2 г хромовой руды или концентрата помещают в железный тигель и насыпают 3—4 г пероксида натрия Содержимое тигля перемешивают, насыпают еще 1—2 г пероксида натрия и сплавляют при 700—750 °С до получения однородного плава Тигель охлаждают, помещают в стакан вместимостью 600 см³ и выщелачивают плав 100—150 см³ воды; тигель вынимают и обмывают водой К содержимому стакана приливают серную кислоту (1 : 1) до растворения осадка гидроксидов. При наличии на дне стакана окалины раствор фильтруют через вату в колбу вместимостью 500 см³. Вату промывают 5—6 раз серной кислотой (1 · 100). К раствору приливают 30 см³ серной кислоты (1 : 1), 5 см³ фосфорной кислоты и кипятят 20—25 мин для разрушения основной массы пероксида водорода. Раствор охлаждают, приливают 5 см³ раствора сернокислого марганца и анализ ведут, как указано в п. 3.1 1.

3.2 Прямое титрование шестивалентного хрома раствором соли Мора (для руд и концентратов, содержащих менее 0,05 % ванадия)

3.2.1. При разложении навески пробы в смеси серной и фосфорной кислот анализ проводят, как указано в п. 3.1.1. После этого раствор охлаждают, приливают 25 см³ серной кислоты (1 : 1), перемешивают и вновь охлаждают, приливают 5—6 капель фенилантраниловой кислоты и титруют раствором соли Мора до перехода вишневой окраски раствора в зеленую.

При потенциометрической индикации конечной точки титрования (к. т. т.) после приливания 25 см³ серной кислоты (1 : 1) раствор перемешивают и охлаждают. В колбу опускают соответствующую пару электродов и титруют раствором соли Мора до максимального скачка потенциалов при перемешивании анализируемого раствора на магнитной мешалке.

3.2.2. При сплавлении навески с пероксидом натрия анализ проводят, как указано в п. 3.1.2. После чего раствор охлаждают, приливают 25 см³ серной кислоты (1 : 1), перемешивают и вновь охлаждают, приливают 5—6 капель фенилантраниловой кислоты и титруют раствором соли Мора до перехода вишневой окраски раствора в зеленую.

Допускается потенциометрическая индикация конечной точки титрования (к. т. т.), как указано в п. 3. 2. 1.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю оксида хрома (III) ($X_{Cr_2O_3}$) в процентах в рудах и концентратах вычисляют по формуле

$$X_{Cr_2O_3} = \frac{(V \cdot K - V_6) \cdot G \cdot 100}{m},$$

где V — объем раствора соли Мора, взятый для анализа, см³;

K — соотношение между объемами растворов марганцовокислого калия и соли Мора;

V_6 — объем раствора марганцовокислого калия, израсходованный на титрование избытка раствора соли Мора, см³;

C — массовая концентрация раствора марганцовокислого калия по оксиду хрома (III), г/см³;

m — масса навески высушенной руды или концентрата, г .

4.2. Массовую долю оксида хрома (III) ($X_{Cr_2O_3}$) в процентах в рудах и концентратах, содержащих до 0,05 % ванадия, вычисляют по формуле

$$X_{Cr_2O_3} = \frac{V_7 \, C_1 \, 100}{m},$$

где V_7 — объем раствора соли Мора, израсходованный на титрование, с учетом величины контрольного опыта, см³;

C_1 — массовая концентрация раствора соли Мора по оксиду хрома (III), г/см³.

4.3 Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли оксида хрома (III) в процентах приведены в табл 1.

Таблица 1

Массовая доля оксида хрома (III) %	Δ	d_k	d_2	d_3	δ
От 10 до 20	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
Св 20 » 50	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3
» 50 » 65	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3

ПРИЛОЖЕНИЕ

РУДЫ ХРОМОВЫЕ И КОНЦЕНТРАТЫ

Определение содержания хрома. Титриметрический метод (ИСО 6331—83)

1. Область применения

Настоящий международный стандарт включает титриметрический метод определения хрома в хромовых рудах и концентратах, содержащих более 7% (m/m) хрома.

Настоящий стандарт следует применять вместе с ГОСТ 15348.0 (ИСО 6629).

2. Ссылка

ГОСТ 15848.0 (ИСО 6629). Хромовые руды и концентраты. Методы химического анализа. Общие требования

3. Сущность метода

Сплавление навески материала с пероксидом натрия. Выщелачивание плава водой, подкисление серной кислотой и удаление избытка пероксида водорода кипячением.

Окисление ионов хрома (III) до хромат-ионов пероксидисульфатом аммония в присутствии нитрата серебра в качестве катализатора.

Титрование хрома (VI) раствором сульфата железа (II) аммония, конечную точку находят или визуально, добавлением избытка сульфата железа (II) аммония и обратным титрованием, или прямым потенциометрическим титрованием

4. Реактивы

4.1. Пероксид натрия.

4.2 Серная кислота, $\rho = 1{,}84$ г/см^3.

4.3 Серная кислота, разбавленная 1 : 1.

4.4. Серная кислота, разбавленная 1 : 4

4.5 Ортофосфорная кислота, $\rho = 170$ г/см^3.

4.6 Сульфат марганца (II), раствор 100 г/дм^3

Растворяют 100 г сернокислого марганца ($MnSO_4 \cdot 7H_2O$) в 1 дм^3 воды.

4.7. Сульфат марганца (II), раствор 1 г/дм^3 Смешивают 10 см^3 раствора сульфата марганца (п. 4.6) с 1 дм^3 воды.

4.8 Нитрат серебра, раствор 1 г/дм^3.

Для обеспечения большей стабильности раствора нитрата серебра добавляют по 0,5 см^3 азотной кислоты на каждый 1 дм^3 раствора.

Хранят раствор в сосуде из темного стекла.

4.9. Пероксидисульфат аммония, раствор 200 г/дм^3. Готовят раствор непосредственно перед употреблением.

4.10. Хлористый натрий, раствор 50 г/дм^3. Растворяют 50 г хлористого натрия (NaCl) в 1 дм^3 воды.

4.11 Перманганат калия, стандартный титрованный раствор (1/5 $KMnO_4$) $\approx$ $\approx$ 0,1 моль/дм^3.

4.11.1 Приготовление раствора

Растворяют 32 г перманганата калия в 1000 см^3 воды, переносят раствор в бутыль из темного стекла вместимостью 10 дм^3, добавляют 9 дм^3 воды, перемешивают и оставляют стоять 7—10 дней.

Пользуясь сифоном, переливают раствор в другую бутыль из темного стекла (трубку сифона вставляют в бутыль так, чтобы конец трубки находился на расстоянии 15 см от дна бутыли)

4.11.2. Установка титра раствора

Помещают 0,2 г безводного оксалата натрия, предварительно высушенного при 105—110 °С, в коническую колбу вместимостью 250 см³, добавляют 75 см³ воды и растворяют при нагревании Добавляют 15 см³ раствора серной кислоты (п 4 3) и нагревают до 70—80 °С. Титруют раствором перманганата калия (п 4 11 1) до розовой окраски, не исчезающей в течение 1—2 мин.

Титр *(T)* раствора перманганата калия, выраженный в граммах железа, рассчитывают по формуле

$$T = \frac{m \cdot 0{,}2587}{V},$$

где m — масса навески оксалата натрия, г;

V — объем раствора перманганата калия, израсходованный на титрование, см³;

0,2587 — фактор пересчета оксалата натрия на хром.

4.12 Сульфат железа (II) аммония, стандартный титрованный раствор $c(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O \approx 0{,}1$ моль/дм³.

4.12.1. Приготовление раствора

Растворяют 39,5 г сульфата железа (II) аммония в 200 см³ раствора серной кислоты (п 4 4), отфильтровывают раствор в мерную колбу вместимостью 1000 см³, доливают водой до метки и перемешивают.

4 12 2. Установка титра

Помещают 0,2 г бихромата калия, перекристаллизованного и высушенного при 180—200 °С до постоянной массы, в стакан вместимостью 600 см³, растворяют в 200 см³ воды, добавляют 50 см³ раствора серной кислоты (п. 4.4), перемешивают и охлаждают Помещают электроды (п 5 1 1) в стакан и титруют раствором сульфата железа (II) аммония (п 4 12 1) до максимального отклонения стрелки милливольтметра (п 5 1 3).

Титр (T_1) раствора сульфата железа (II) аммония в г/см³ рассчитывают по формуле

$$T_1 = \frac{m \cdot 3535}{V},$$

где m — масса бихромата калия, г,

V — объем раствора сульфата железа (II) аммония, израсходованный на титрование, см³;

0,3535 — фактор пересчета бихромата калия на хром.

Титр раствора сульфата железа (II) аммония изменяется и должен контролироваться в каждой серии определений.

4 12 3 Расчет соотношения между растворами сульфата железа (II) аммония и перманганата калия

Отбирают пипеткой или с помощью бюретки 20 см³ раствора сульфата железа (II) аммония в раствор контрольного опыта, предварительно оттитрованного раствором перманганата калия (п 4 11)) Затем добавляют 50—60 см³ воды и титруют снова раствором перманганата калия (п. 4.11) до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1—2 мин

$$f = \frac{V}{V_1},$$

где V — объем раствора перманганата калия, израсходованный на титрование, см³;

V_1 — объем раствора сульфата железа (II) аммония, взятый для титрования, см³.

4 13 Нитрит натрия, раствор 10 г/дм³.
4.14. Мочевина.

5. Аппаратура для потенциометрического титрования

5 1. Пара электродов: индикаторный платиновый электрод и электрод сравнения каломельный или вольфрамовый

5 2 Магнитная мешалка.

5.3. Милливольтметр электронного типа с высоким полным сопротивлением для измерения pH, пригодный для записи отклонений потенциала в точке эквивалентности при титровании по выбранной схеме индикатор/электрод сравнения (п. 5.1).

6. Проведение анализа

6.1. Навеска материала. Для анализа берут 0,5 г материала.

6 2 Разложение навески. Помещают навеску материала (п 6 2) в корундовый, никелевый или железный тигель и добавляют 3—4 г пероксида натрия (п. 4 1). Перемешивают содержимое тигля стеклянной палочкой, покрывают слоем пероксида натрия (1—2 г) и осторожно нагревают при 400—500 °С, затем при 800—850 °С, перемешивая содержимое тигля и поддерживая температуру постоянной до тех пор, пока не будет достигнута гомогенная масса расплава (5—7 мин). Затем тигель охлаждают, помещают в стакан вместимостью 600 см³ и выщелачивают плав 100—150 см³ горячей воды Тигель обмывают водой Если частицы плава пристали к стенкам тигля, добавляют 7—8 капель раствора серной кислоты (п. 4 3) и 2—3 см³ воды. После полного растворения частиц плава соединяют полученный таким образом раствор с основным раствором и снова обмывают тигель водой.

Добавляют раствор серной кислоты (п. 4.3) до полного растворения осадка гидроксидов, разбавляют раствор водой до 300—350 см³, добавляют 10 см³ серной кислоты (п. 4 2), 5 см³ ортофосфорной кислоты (п. 4 5) и кипятят в течение 20—25 мин для разложения основной массы пероксида водорода.

Фильтруют раствор для отделения нерастворимого осадка через неплотный фильтр или лавсановую вату, собирая фильтрат в стакан вместимостью 800 см³. Промывают фильтр с осадком 6—8 раз горячей водой и отбрасывают его.

Добавляют 10 см³ раствора титрата серебра (п 4 8) и 1 см³ раствора сульфата марганца (II) (п. 4.7) в том случае, если руда содержит менее 0,1 % по массе марганца. Добавляют 25 см³ раствора пероксидисульфата аммония (п. 4.9) и нагревают раствор до появления малиновой окраски, что указывает на полноту окисления хрома Кипятят раствор в течение 12—15 мин для разрушения пероксидисульфата аммония, добавляют 10 см³ раствора хлористого натрия (п 4.10) и снова кипятят 8—10 мин для разрушения марганцевой кислоты и коагуляции осадка хлористого серебра. Добавляют 2 см³ раствора сернокислого марганца (п 4 7) и кипятят только 3 мин

Если розовая окраска появляется, продолжают анализ, как указано выше начиная со слов: «Кипятят раствор в течение 12—15 мин»

6 3. Определение

6 3 1 *Титрование с визуальным фиксированием точек эквивалентности*

Добавляют раствор сульфата железа (II) аммония (п 4 12) из бюретки в стакан, содержащий испытуемый раствор, до тех пор, пока цвет раствора не перейдет из желтого в зеленый (хром (VI) и ванадий (V) восстанавливаются до хрома (III) и ванадия (IV) Добавляют из бюретки еще 5—10 см³ раствора сульфата железа (II) аммония в избыток Титруют раствором перманганата калия (п 4.11) до розовой окраски не исчезающей в течение 1—2 мин

Примечание. Одновременно перманганатом калия титруется ванадий (IV). Поэтому объем раствора сульфата железа (II) аммония соответствует только содержанию хрома.

6.3.2 *Потенциометрическое титрование*

Добавляют к испытуемому раствору 60 см³ раствора серной кислоты (п. 4.4), в стакан помещают два электрода (п. 5.3.1), включают магнитную мешалку (п. 5.1.2) и титруют раствором сульфата железа (II) аммония до максимального отклонения стрелки милливольтамперметра к концу титрования — медленно.

Примечание. Объем израсходованного на титрование раствора соответствует общему содержанию хрома и ванадия.

Добавляют по каплям раствор перманганата калия (п. 4.11) до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 2 мин для окисления ванадия. Восстанавливают избыток раствора перманганата калия, добавляя по каплям раствор нитрата калия (п. 4.13) до исчезновения розовой окраски. Немедленно добавляют 1—1,5 г мочевины (п. 4.14) для удаления избытка нитрата калия. Титруют ванадий раствором сульфата железа (II) аммония до максимального отклонения стрелки милливольтметра.

Разница в объемах раствора сульфата железа (II) аммония, израсходованных на титрование, соответствует содержанию хрома.

7. Обработка результатов

7.1. Расчет содержания хрома при титровании с визуальной фиксацией точки эквивалентности

Содержание хрома (Cr) в процентах *(m/m)* вычисляют по формуле

$$Cr = \frac{[(V_3\ f - V_1) - (V_2\ f - V_3)]\ T}{m}\ K,$$

где V_0 — объем раствора сульфата железа (II) аммония, израсходованный на проведение анализа, см³,

V_1 — объем раствора перманганата калия, израсходованный на титрование избытка раствора сульфата железа (II) аммония, см³,

V_2 — объем раствора сульфата железа (II) аммония, добавленный к раствору контрольного опыта, см³,

V_3 — объем раствора перманганата калия, израсходованный на титрование избытка раствора сульфата железа (II) аммония в контрольном опыте, см³,

f — соотношение между растворами сульфата железа (II) аммония и перманганата калия,

T — титр раствора перманганата калия, выраженный в г/см³ хрома;

m — масса навески материала, г;

K — фактор пересчета содержания хрома на сухое вещество.

7.2. Расчет содержания хрома при потенциометрическом титровании

Содержание хрома (Cr) в процентах *(m/m)* вычисляют по формуле

$$Cr = \frac{(V_1 - V_2)\ T_1\ 100}{m}\ K,$$

где V_1 — объем раствора сульфата железа (II) аммония, израсходованный на титрование хрома и ванадия, см³,

V_2 — объем раствора сульфата железа (II) аммония, израсходованный на титрование ванадия, см³;

T_1 — титр раствора сульфата железа (II) аммония, выраженный в г/см³ хрома;

m — масса навески материала, г;

K — фактор пересчета содержания хрома на сухое вещество.

7.3. Пересчет содержания хрома на окись хрома

$$Cr_2O_3\ [\%\ (m/m)] = 1{,}4615\ Cr[\%\ (m/m)]$$

7.4. Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных анализов не должны превышать указанных в таблице.

Содержание хрома, %, (*m/m*)	Допускаемые расхождения, % (*m/m*)
От 7 до 15	0,2
Св. 15 » 30	0,3
» 30	0,4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН Министерством металлургии СССР**

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. И. Стенина (руководитель темы), **Г. В. Шибалко, Н. И. Забугорная**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3671**
Приложение «Руды хромовые и концентраты. Определение содержания хрома. Титриметрический метод» настоящего стандарта подготовлено на основе прямого применения международного стандарта ИСО 6331—81

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 15848.1—70**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела приложения
ГОСТ 83—79	2
ГОСТ 435—77	2
ГОСТ 1277—75	2
ГОСТ 4204—77	2
ГОСТ 4208—72	2
ГОСТ 4220—75	2
ГОСТ 4233—77	2
ГОСТ 4461—77	2
ГОСТ 4462—78	2
ГОСТ 4465—74	2
ГОСТ 5839—77	2
ГОСТ 6552—80	2
ГОСТ 11125—84	2
ГОСТ 14262—78	2
ГОСТ 15848.0—90	2 приложение
ГОСТ 20478—75	2
ГОСТ 20490—75	2
ИСО 6629—81	Приложение

gost.e-ecolog.ru