УДК 622.23/.24.001.4:006.354 Группа Л79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Взрывчатые вещества промышленные

# МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПАРАФИНА В ДИНАФТАЛИТЕ

Industrial explosives.
Method for determination
of paraffin content in dinaphtalite

# ГОСТ 14839.5—69*

Взамен
ГОСТ 9073—64
в части п. 41

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 14 июля 1969 г. № 800 срок введения установлен с 01.01.70

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленные взрывчатые вещества, выпускаемые по стандартам и техническим условиям, и устанавливает метод определения содержания парафина в динафталите.

Метод основан на растворении парафина в бензине и определении его содержания по потере в навеске взрывчатого вещества.

## 1. РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ И ПОСУДА

1.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие реактивы, растворы и посуда:

бензин авиационный марки Б-70 по ГОСТ 1012—72 или по ГОСТ 8505—80;

динитронафталин (технический) по ГОСТ 6599—76;

раствор бензина, насыщенный динитронафталином, полученный способом, приведенным в приложении к настоящему стандарту;

тигли фильтрующие по ГОСТ 25336—82, ТФ ПОР 100 и ТФ ПОР 40 или фильтры бумажные;

эксикатор по ГОСТ 25336—82 со свежепрокаленным хлористым кальцием по ГОСТ 4161—77;

колбы конические по ГОСТ 25336—82, вместимостью 250 мл.

## 2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Пробы для испытания отбирают по ГОСТ 14839.0—79.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (март 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1980 г. (ИУС 3—80).*

gost.e-ecolog.ru

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Около 5 г динафталита, взвешенного с точностью до 0,0002 г, помещают в фильтр-тигель или на бумажный фильтр. Фильтры предварительно должны быть обработаны водой, затем бензином, высушены в сушильном шкафу в течение 1 ч при температуре 95—100° С, охлаждены в течение не менее 40 мин в эксикаторе над хлористым кальцием и взвешены с погрешностью не более до 0,0002 г.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.2. Навеску взрывчатого вещества обрабатывают около 100 мл бензина, насыщенного динитронафталином

3.3. Фильтр-тигли с остатком сушат при температуре 95—100° С в течение 1 ч, после чего охлаждают в эксикаторе не менее 40 мин над хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.4. Фильт с остатком сохраняют для дальнейших определений: динитронафталина, аммиачной селитры и нерастворимых веществ.

### 4. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Содержание парафина в процентах ($X$) вычисляют в формуле

$$X=\frac{m_1-m_2}{m}\cdot 100,$$

где $m$ — навеска взрывчатого вещества, г;

$m_1$ — масса фильтр-тигля со взрывчатым веществом до обработки бензином, г;

$m_2$ — масса фильтр-тигля с остатком после обработки бензином, г.

4.2. Производят два параллельных определения, из результатов которых вычисляют среднее арифметическое, округляемое до 0,1%. Результат каждого из параллельных определений должен соответствовать ГОСТ 21984—76.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

## СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА БЕНЗИНА, НАСЫЩЕННОГО ДИНИТРОНАФТАЛИНОМ

Раствор готовят следующим образом: в колбу с бензином добавляют динитронафталин (из расчета 5 г динитронафталина на 1 л бензина) и выдерживают при комнатной температуре не менее 12 ч.

Перед испытанием раствор фильтруют.

gost.e-ecolog.ru