МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШКУРКИ ВЫДРЫ ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 9—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 639.181:006.354 Группа М21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШКУРКИ ВЫДРЫ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

ГОСТ 13304—67

Dressed otter skins.
Specifications

ОКП 89 1982

Дата введения 01.07.68

Настоящий стандарт распространяется на шкурки выдры выделанные натуральные и крашеные с неудаленной и удаленной остью.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки выдры должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Шкурки должны быть выделаны трубкой или пластом с ровным продольным разрезом посередине черева с сохранением всех частей (головы, лап без когтей и хвоста), симметрично расправлены с затяжкой на длину.

1.3. Кожевая ткань должна быть чистой, мягкой, однотонной с хорошей потяжкой.

1.4. Волосяной покров должен быть чистым, блестящим, хорошо прочесанным, у крашеных шкурок — равномерно окрашенным.

При крашении шкурок в черный цвет глубина прокраса волосяного покрова должна быть не менее $^2/_3$ его высоты.

1.5. Остевой волос на шкурках с удаленной остью должен быть удален по всей площади без выхватов пуха.

1.6. Дыры, плешины и вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки, а разрывы зашиты. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова шкурки. Швы должны быть преимущественно продольными. Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут не вычиниваться, но разрывы должны быть зашиты.

1.7. **(Исключен, Изм. № 3).**

1.8. Физико-химические показатели шкурок должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	60
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее	3,5
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	
в черный цвет	3
в другие цвета	4

1.8, 1.9. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

1.9. Окраска волосяного покрова шкурок выдры с удаленной остью должна соответствовать требованиям табл. 2

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
	Некрашеные шкурки
Каштановая	Темно-голубая или голубая, концы пуховых волос темно-каштановые
Светло-коричневая	Голубая, концы пуховых волос светло-коричневые
Песочная	Светло-песочная
Красноводая	Светлая с желтоватым оттенком
	Крашеные шкурки
Черная	Однотонная, черная
Цветная	Различные цвета (по согласованию с потребителем)

Примечание. Шкурки с неудаленной остью по окраске не подразделяются.

1.10. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки выдры делят на сорта, указанные в таб. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	с неудаленной остью	с удаленной остью
Первый	Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью и густым пухом	Густой, ровный по всей площади
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом	Менее густой (особенно в шейной части)

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки делят на группы, указанные в табл. 4.

Таблица 4

Наименование порока	Группа пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
1. Общая длина швов, кратная длине шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,01—1,5	1,51—2,5
2. Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности к площади шкурки, %	До 0,5	0,6—1,5	1,6—3,0	3,1—5,0
3. Обнажение волосяных луковиц к площади шкурки (для шкурок с неудаленной остью), %	Не допускается	До 0,5	5,1—10,0	10,1—15,0
4. Неудаленная ость к площади шкурки (на шкурках с удаленной остью), %	Не допускается	До 0,5	5,1—10,0	10,1—15,0

Примечания:

1. Пороки, расположенные до 1 см от края шкурки, не учитывают.
2. Размер пороков, указанных в пп. 2—4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.12. На шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе пороков вторая, наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы первая;

на шкурках, относимых к группе пороков третья, наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков вторая, или одного порока, предусмотренного для группы пороков вторая, и двух пороков из группы первая;

на шкурках, относимых к группе пороков четвертая, наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков третья, или одного порока, предусмотренного для группы пороков третья, и двух различных пороков группы вторая или четырех пороков группы пороков вторая.

1.13—1.15. **(Исключены, Изм. № 2).**

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Правила приемки шкурок и методы отбора образцов — по ГОСТ 9209.

2.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1.

2.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632.

2.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829.

2.5. Определение устойчивости окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению — по ГОСТ 9210.

2.6. Площадь шкурки определяют в квадратных дециметрах путем умножения ее длины, измеряемой от середины междуглазья до основания хвоста, на ширину, измеряемую посередине шкурки, у шкурок, выделанных трубкой, — на двойную ширину.

Разд. 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

По окраске:

некрашеные:
каштановя — 1
светло-коричневая — 2
песочная — 3
красноводая — 4
крашеные:
черная — 5
цветная — 6

По сортам:

первой — 1
второй — 2

По группам пороков:

первая —1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4.

Разд. 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА

оценки качества выделанных натуральных и крашеных шкурок выдры по сортам и группам пороков в процентах (рекомендованная ВНИИМП)

По сортам (к оценке качества шкурок первого сорта)	По группам пороков (к оценке качества шкурок первой группы)
Первый — 100 Второй — 80	Первая — 100 Вторая — 90 Третья — 80 Четвертая — 55

Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 3, и шкурки с пороками, размеры которых превышают установленные для группы пороков «четвертая», а также шкурки с первичным волосяным покровом площадью менее 12 дм^2 сдаются с оценкой не более 25 % от качества шкурок первого сорта первой группы.

Скидка от оценки качества в процентах:

За отсутствие хвоста — 10;

За отсутствие головы до шеи — 10;

За отсутствие головы с шеей — 25;

За вырезанное черево — 50.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленной СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.И. Клягина, К.С. Загородникова, И.П. Стефанович

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 30.11.67

3. ВЗАМЕН ТУ 1717—52

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 938.1—67	2.2
ГОСТ 9209—77	2.1
ГОСТ 9210—77	2.5
ГОСТ 17632—72	2.3
ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 22829—77	2.4

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11— 95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1981 г., июне 1986 г., декабре 1990 г. (ИУС 10—81, 9—86, 4—91)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 22.03.99. Подписано в печать 08.04.99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,50.
Тираж 118 экз. С2529. Зак. 317.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru