МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ШКУРКИ СУСЛИКА-ПЕСЧАНИКА ВЫДЕЛАННЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 9—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.033:006.354 Группа М21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ШКУРКИ СУСЛИКА-ПЕСЧАНИКА ВЫДЕЛАННЫЕ

## Технические условия

Dressed skins of suslik-peschanik.
Specifications

**ГОСТ 13220—67**

**Взамен ОСТ 36745**

ОКП 89 1531

**Дата введения 01.07.68**

Настоящий стандарт распространяется на шкурки суслика-песчаника выделанные некрашеные и крашеные.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением их конфигурации и симметрично расправлены.

1.3. Кожевая ткань должна быть чистой, мягкой, с хорошей потяжкой.

1.4. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашеных шкурок равномерно окрашенным.

1.5. Дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены, а разрывы зашиты без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова шкурки.

Швы должны быть преимущественно продольными.

Шкурки, направляемые в промышленную переработку, могут не вычиниваться, но разрывы должны быть зашиты.

1.6. **(Исключен, Изм. № 3).**

1.7. По физическим и химическим показателям шкурки должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более | 14,0 |
| Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже | 65 |
| pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее | 4,0 |
| Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, % | 0,5—1,5 |
| Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее: | |
| в черный цвет | 3,0 |
| в другие цвета | 4,0 |

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

1.8. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Размер | Шкурки некрашеные | Шкурки крашеные |
|---|---|---|
| | Площадь в $см^2$ | |
| Крупный | Более 320 | Более 300 |
| Средний | » 220 до 320 вкл. | » 200 до 300 вкл. |
| Мелкий | » 160 » 220 » | » 150 » 200 » |

1.9. В зависимости от мягкости волосяного покрова шкурки суслика-песчаника делят на мягковолосые и грубоволосые. Волосяной покров мягковолосых шкурок высокий, мягкий, грубоволосых — низкий, грубоватый.

1.10. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки суслика-песчаника делят на первый и второй сорт. Волосяной покров шкурок первого сорта густой, ровный, второго — редковатый, низкий.

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки суслика-песчаника подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование пороков | Группы пороков | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
| 1. Швы, общей длиной к длине шкурки | До 0,5 | 0,51—1,0 | 1,01—2,0 | 2,01—3,0 |
| 2. Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности к площади шкурки в % | До 1,0 | 1,1—2,0 | 2,1—4,0 | 4,1—8,0 |
| 3. Обнажение волосяных луковиц (сквозной волос) в % к площади шкурки | Не допускается | До 15,0 | 15,1—30,0 | Более 30,0 |
| 4. Вихры на хребтовой части и боках в штуках | Не допускаются | — | 1—2 | 3—4 |
| 5. Признаки линьки | Не допускаются | — | Поредевшая ость на плечах и огузке | Сильно поредевшая ость на плечах и огузке |
| 6. Недостача частей шкурки | — | — | Головы с шеей | — |

Примечания:

1. Вихры на шейной части шкурок и загривке пороком не считают.
2. Размер пороков, указанных в пп. 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.12. На шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках первой группы — два порока в половинном размере каждый, предусмотренных для этой группы;

на шкурках, относимых к группе пороков вторая, наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы первая;

на шкурках, относимых к группе пороков третья, наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков вторая; или один порок для группы пороков вторая и два различных порока, предусмотренные для группы первая;

на шкурках, относимых к группе пороков, четвертая, наличие двух пороков, предусмотренных для группы пороков третья или одного порока, предусмотренного для группы пороков, третья и двух различных пороков группы пороков вторая, или три порока, предусмотренных для группы пороков вторая.

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного для группы пороков высшей группы и одного порока, предусмотренного для группы пороков низшей группы, шкурки переводят в низшую группу пороков.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.13. **(Исключен, Изм. № 1).**

1.14—1.16. **(Исключены, Изм. № 2).**

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Правила приемки шкурок и методы отбора образцов — по ГОСТ 9209.

2.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1.

2.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632.

2.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829.

2.5. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212.

2.6. Определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению — по ГОСТ 9210.

2.7. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине шкурки.

Измерение производят миллиметровой линейкой.

## 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями:

товарный знак предприятия-изготовителя и реквизиты должны быть нанесены на кожевой ткани верхней шкурки каждой пачки;

характеристики качества шкурок обозначают цифрами:

| по размерам: | по сортам: |
|---|---|
| крупный — 1 | первый — 1 |
| средний — 2 | второй — 2 |
| мелкий — 3 | |

| по группам пороков: | по группам мягкости: |
|---|---|
| первая — 1 | мягковолосые — 1 |
| вторая — 2 | грубоволосые — 2. |
| третья — 3 | |
| четвертая — 4 | |

Разд. 2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ.* **(Исключено, Изм. № 3).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**А.Н. Беседин, М.А. Васильева, Т.П. Решетова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 12.09.67**

**3. ВЗАМЕН ОСТ 36745**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 938.1—67 | 2.2 | ГОСТ 17632—72 | 2.3 |
| ГОСТ 9209—77 | 2.1 | ГОСТ 19878—74 | 3.1 |
| ГОСТ 9210—77 | 2.6 | ГОСТ 22829—77 | 2.4 |
| ГОСТ 9212—77 | 2.5 | | |

**5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 12.05.91 № 657**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1981 г., сентябре 1986 г., мае 1991 г. (ИУС 10—81, 11—86, 8—91)**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 22.03.99. Подписано в печать 08.04.99. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,45. Тираж 117 экз. С2530. Зак. 318.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru