

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РОДИЙ

МАРКИ

ГОСТ 13098—67

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 669.235(083.74) Группа В51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РОДИЙ

Марки

Rhodium Grades

ГОСТ 13098—67

Взамен
ГОСТ 8395—57
в части родия

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 27/VII 1967 г. Срок введения установлен

с 1/I 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает марки родия в полуфабрикатах и изделиях, применяемых в приборостроении, аппаратостроении и других отраслях промышленности.

2. Химический состав родия должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Марки	Химический состав в %							
	Родий, не менее	Примеси, не более						
		Платина, палладий, иридий (сумма)	Золото	Железо	Свинец	Кремний	Барий	Всего
Рд 99,9	99,90	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01	0,005	0,10
Рд 99,8	99,80	0,09	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,20

Примечания:

1. Графа „Всего" включает сумму примесей, указанных в таблице, и примеси никеля, меди и алюминия.

2. Плотность родия 12,450 г/см^3.

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Май 1973 г.

© Издательство стандартов, 1974