

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ КОЛОНКА И СОЛОНГОЯ ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12581—67

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.033.026 : 006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ КОЛОНКА И СОЛОНГОЯ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Kolinsky and solongoi dressed skins. Specifications

ГОСТ 12581—67*

ОКП 89 1940

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 27 января 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.67

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 12.09.86 № 2662 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шкурки колонка и солонгоя (горного колонка) выделанные, некрашеные и крашеные.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Некрашеные шкурки колонка и солонгоя характеризуются следующими признаками:

шкурки колонка — волосяной покров мягкий или грубоватый, желтовато-рыжей окраски;

шкурки солонгоя — волосяной покров низкий, песочно-желтой окраски.

1.1—1.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.3. Шкурки должны быть выделаны пластом с ровным продольным разрезом посередине черева или трубкой с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста, симметрично расправлены с затяжкой на длину.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, с хорошей потяжкой.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (март 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1981 г., сентябре 1986 г. (ИУС 10—81, 11—86).*

© Издательство стандартов, 1988

1.5. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашеных шкурок равномерно окрашенным, с постепенным переходом интенсивности окраски от хребта к боковым участкам шкурки и от ости к пуху.

1.6. Дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки, а разрывы зашиты. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне.

Швы должны быть преимущественно продольными. Шкурки, направляемые в промышленную переработку, допускается не вычинивать, но разрывы должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены прочными хлопчатобумажными нитками № 80—120 по ГОСТ 6309—80, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, пропусков и просечек, со стежками частотой не менее 25 на 5 см длины шва. Швы должны быть хорошо разглажены, высота их не должна превышать 1 мм.

1.8. По физическим и химическим показателям шкурки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	60,0
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее	4,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4

1.7; 1.8. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.9. Размеры шкурок колонка и солонгоя должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Размер шкурки	Шкурка колонка		Шкурка солонгоя	
	некрашеная	крашеная	некрашеная	крашеная
	площадь в $см^2$			
Особо крупный	Более 450	Более 425	—	—
Крупный	Более 350 до 450 вкл.	Более 325 до 425 вкл.	Более 225	Более 200
Средний	Более 250 до 350 вкл.	Более 225 до 325 вкл.	Более 135 до 225 вкл.	Более 120 до 200 вкл.
Мелкий	До 250 вкл.	До 225 вкл.	До 135 вкл.	До 120 вкл.

1.10. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки колонка и солонгоя делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурки		
	колонка		солонгоя
	мягковолосые	грубоволосые	
Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий с высокой частой остью и густым пухом Хвост хорошо опушен	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развившимися остью и пухом Хвост недостаточно опушен	Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развившимися остью и пухом	Полуволосый, с недоразвившимися низкими остью и пухом
Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом Хвост слабо опушен	Полуволосый, грубый, с низкими остью и пухом	—

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки колонка и солонгоя делят на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование пороков	Группа пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
1 Общая длина швов, кратная длине шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,5	1,51—2,0
2 Обнажение волосяных луковиц (сквозной волос) к площади шкурки в %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
3. Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности к площади шкурки в %	Не допускаются	До 1,5	1,6—3,0	3,1—5,0
4 Деформированный волос (запал) у крашеных шкурок к площади шкурки в %	Не допускается	До 10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
5 Поредение волосяного покрова	Не допускается	Не допускается	Поредение ости и пуха на боках или шейной части	—

1.12. На шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы. При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе пороков «третий», наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков «второй»;

на шкурках, относимых к группе пороков «четвертый», наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков «третий», или одного порока, предусмотренного для группы пороков «третий» и двух различных пороков группы пороков «второй», или трех различных пороков, предусмотренных для группы пороков «второй».

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного для группы пороков высшей и одного порока, предусмотренного для группы пороков низшей группы, шкурки переводят в низшую группу пороков.

1.13. Размеры пороков (табл. 4 пп. 2, 3 и 4) определяют путем вписывания их в площадь наименьшего прямоугольника.

1.14. **(Исключен, Изм. № 1).**

1.15—1.17. **(Исключены, Изм. № 2).**

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Правила приемки шкурок и метод отбора образцов — по ГОСТ 9209—77.

2.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.

2.3. Определение температуры сваривания—по ГОСТ 17632—72.

2.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

2.5. Определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

2.6. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине шкурки, у шкурок, выделанных трубкой, на двойную ширину.

Измерения проводят миллиметровой линейкой.

Разд. 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевой ткани шкурки должны быть нанесены обозначения характеристик качества:

По размерам
Особо крупный — 1
Крупный — 2
Средний — 3
Мелкий — 4
По сортам
Первый — 1
Второй — 2
Третий — 3

По группам мягкости
(для шкурок колонка)
Мягковолосые — 1
Грубоволосые — 2
По группам пороков
Первая — 1
Вторая — 2
Третья — 3
Четвертая — 4.

3.2—3.5. **(Исключены, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица оценки качества выделанных шкурок колонка и солонгоя по размерам, сортам и группам пороков (рекомендована ВНИИМП)

По размерам		По сортам			По группам пороков	
			колонок	солонгой		
Размер шкурок	в % к стоимости шкурок крупного размера	Сорт	в % к стоимости шкурок первого сорта	в % к стоимости шкурок первого сорта	Группа пороков	в % к стоимости шкурок первой группы
Особо крупный	125	Первый	100	100	Первая	100
Крупный	100	Второй	75	50	Вторая	90
Средний	75	Третий	50	—	Третья	80
Мелкий	50				Четвертая	55

Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 3, шкурки с пороками, превышающими установленный размер для группы пороков «четвертый», а также шкурки колонка размером менее 150 см^2 и солонгоя менее 75 см^2 оценивают не более 25% стоимости шкурок первой группы первого сорта крупного размера.

Скидки от зачетной стоимости в %:

за отсутствие хвоста 10;
за отсутствие головы до шеи 10;
за отсутствие головы с шеей . . . . . 25.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 01.06 88 Подп. в печ. 14.09.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,35 уч.-изд. л. Тираж 2000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 1788.

Изменение № 3 ГОСТ 12581—67 Шкурки колонка и солонгоя выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3482

Дата введения 01.04.91

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Швы должны быть хорошо разглажены, высота их не должна превышать 1 мм».

(Продолжение см. с. 340)

Приложение. Заменить слова: «к стоимости» на «от оценки качества», «25 % стоимости» на «25 % от качества», «от зачетной стоимости» на «от оценки качества».

(ИУС № 4 1991 г.)

gost.e-ecolog.ru