ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ СУРКА И ТАРБАГАНА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 11162–75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) им. проф. Житкова

Директор **Колповский В. К.**
Руководитель темы **Митрофанова Л. А.**

ВНЕСЕН Центросоюзом

Зам. начальника Главкоопушнины **Правоторов В. В.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор **Гличев А. В.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 февраля 1975 г. № 392.

УДК 637.61:599.322.2(083.74) Группа С83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ СУРКА И ТАРБАГАНА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed marmot and marmot-tarbagan skins

ГОСТ 11162—75

Взамен ГОСТ 11162—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 февраля 1975 г. № 392 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.
до 01.01. 1981

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки сурка различных видов и тарбагана из отряда грызунов семейства беличьих.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки сурка и тарбагана должны быть сняты пластом с продольными разрезами ровно по середине черева, внутренней стороне задних лап, огузку, передних лап и груди, с сохранением меха головы. Шкурки должны быть очищены от прирезей мышечной ткани и подкожного жира, костей, хрящей и запекшейся крови, симметрично расправлены без складок, законсервированы пресно-сухим способом.

Примечание. Допускается для шкурок тарбагана, добываемых в горных районах, кислотно-солевой способ консервирования. Для консервирования применяют смесь, содержащую:

85% — поваренной соли по ГОСТ 13830—68;
7,5% — алюмокалиевых квасцов по ГОСТ 15028—69;
7,5% — хлористого аммония по ГОСТ 2210—73.

1.2. Шкурки сурка, обитающего в равнинных степях, характеризуются низким прилегающим волосяным покровом разной окраски.

Шкурки тарбагана, обитающего на высокогорных лугах, характеризуются относительно высоким неприлегающим волосяным покровом различной окраски.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1975

1.3. Шкурки сурка и тарбагана в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжей	Характеристика волосяного покрова
	Шкурки сурка
1. Забайкальско-Монгольский	Густой. Окраска хребта буровато-серая с голубым пухом или серая с голубоватым пухом
2. Казахстанский	Густой. Окраска хребта песчано-желтая или серовато-желтая. Пух голубой и темно-серый
3. Европейский	Низкий, редковатый с грубой остью. Окраска хребта песчано-желтая. Пух голубой и темно-серый
	Шкурки тарбагана
4. Алтайский и Среднеазиатский	Рослый, густой, мягкий (Алтайский) или грубоватый (Среднеазиатский). Окраска хребта голубовато-серая или буровато-серая с серой подпушью и бурой остью или желтовато-серая с темной остью
5. Ферганский	Рослый, грубый, с редкой остью. Окраска хребта буровато-рыжая с темной остью или рыжевато-красная. Пух голубой и темно-серый

1.4. Шкурки сурка и тарбагана в зависимости от размера площади подразделяют на группы в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование групп	Площадь шкурок, см²		
	сурка		тарбагана
	Забайкальско-Монгольского и Европейского	Казахстанского	Алтайского и Среднеазиатского, Ферганского
Крупная	Более 1300	Более 750	Более 1200
Средняя	Св. 750 до 1300	Св. 500 до 750	Св. 700 до 1200
Мелкая	Св. 400 до 750	Св. 300 до 500	Св. 400 до 700

Примечание. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений длины от междуглазья до корня хвоста на ее ширину, измеряемую посередине шкурки.

1.5. Шкурки сурка и тарбагана в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3

Таблица 3

Наименование сортов	Характеристика волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосые с ровной частой остью и густым пухом по всей площади
Второй	Волосяной покров, недоразвившийся особенно на огузке, с остатками неперелинявшего волоса на голове и отдельными остевыми волосами на других участках шкурки
Третий	Полуволосые с низкой остью и редким пухом (особенно на шейной части), с остатками неперелинявшего волоса

1.6. Шкурки сурка и тарбагана в зависимости от наличия пороков подразделяют на группы в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Наименование пороков	Группы пороков	
	первая	вторая
1. Разрывы, % к длине шкурки	Более 10 до 25 вкл.	Более 25 до 50 вкл.
2. Дыры, вытертый волосяной покров, % к площади шкурки	Более 1 до 2 вкл.	Более 2 до 4 вкл.
3. Плешины, % к площади шкурки	До 1 вкл.	Более 1 до 2 вкл.
4. Сквозняк, % к площади шкурки	Более 3 до 25 вкл. на шкурках первого и второго сортов	Более 25 до 50 вкл.
5. Неправильная первичная обработка	—	Комовая сушка
6. Недостача частей	Головы с шеей	—
7. Запекшаяся кровь на волосяном покрове, % к площади шкурки	Более 10 до 25 вкл.	Более 25
8. Вихры на хребтовой части шкурки, шт.	1—2	3—4

Примечание. Допускаются разрывы до 10% длины шкурки включительно, дыры, потертый волосяной покров до 1% площади шкурки, запекшаяся кровь до 10% к площади шкурки, сквозняк до 3% площади на шкурках первого и второго сортов и до 25% на шкурках третьего сорта, вихры на голове и загривке, а также отсутствие меха головы до шеи.

1.7. В шкурках сурка и тарбагана, относимых к группе пороков «первая», допускается не более одного порока этой группы.

В шкурках, относимых к группе пороков «вторая», допускается не более одного порока этой группы или двух пороков группы пороков «первая».

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок сурка и тарбагана — по ГОСТ 12266—66.

3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—71.

3.3. Шкурки сурка и тарбагана транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 11162—75
Рекомендуемое

Таблица оценки качества шкурок сурка и тарбагана в процентах от стоимости шкурок первого сорта крупного размера (рекомендована Центросоюзом)

Размеры	Сорт								
	первый			второй			третий		
	Нормальные	Группы пороков		Нормальные	Группы пороков		Нормальные	Группы пороков	
		первая	вторая		первая	вторая		первая	вторая
Крупный	100,0	75,0	50,0	75,0	56,3	37,5	50,0	37,5	25,0
Средний	75,0	56,3	37,5	56,3	42,2	28,1	37,5	28,1	18,8
Мелкий	50,0	37,5	25,0	37,5	28,1	18,8	25,0	18,8	12,5

Примечание. Шкурки, снятые трубкой и плохо обезжиренные, принимают со скидкой 10% от стоимости нормальных шкурок. Шкурки сурка и тарбагана, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы пороков «вторая», площадью, установленной для мелкого размера, шкурки всех сортов со сквозняком более чем на 50% площади, прелые, горелые, поврежденные молью или кожеедом, а также шкурки, добытые в запрещенные сроки, и шкурки детенышей с пухлявым волосом, оценивают по соглашению сторон, но не более 25% от стоимости первого сорта крупного размера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 11162—75
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

1. **Разрывы**	— линейные отверстия в кожевой ткани без потери ее площади.
2. **Дыры**	— сквозной разрез с потерей площади или вырез участка шкурки.
3. **Вытертые места**	— отсутствие волосяного покрова на отдельных участках шкурки вследствие механических повреждений.
4. **Плешины**	— отсутствие волосяного покрова на отдельных участках шкурки вследствие прелины и теклости волоса.
5. **Вихры**	— закрученность волосяного покрова, образующаяся вследствие спячки зверька.
6. **Сквозняк**	— обнажение корней волоса со стороны мездры.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. Н. Солдатова*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в набор 17. 02. 75 Подп. в печ. 04. 05. 75 0,5 п. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 471

gost.e-ecolog.ru