ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ ПЕСТРОТКАНЫЕ И КИСЛОВАННЫЕ

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 11039—84

Издание официальное

БЗ 6—92

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.11.074 : 006.354 Группа М73

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ ПЕСТРОТКАНЫЕ И КИСЛОВАННЫЕ

**Общие технические условия**

**Coloured-yarn and acidified linen and semilinen fabrics. General specifications**

**ГОСТ 11039—84**

ОКП 83 3170, 83 3184

Дата введения 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на льняные и полульняные пестротканые и кислованные ткани, предназначенные для изготовления дорожек (напольных), террас, тентов, шезлонгов, матрацев, чехлов, сувенирных и других изделий.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ткани должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническим описаниям, утвержденным в установленном порядке.

1.1а. К льняным относят ткани, содержащие не менее 92% льняного волокна, к полульняным — ткани, содержащие не менее 30% льняного волокна в льняной системе.

**(Введен дополнительно, Изм. № 4).**

1.2. Ткани изготовляют из льняной и льняной с химическими волокнами пряжи по ГОСТ 10078—85, а также в сочетании с хлопчатобумажной пряжей, вырабатываемой по нормативно-технической документации.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.3 Ткани изготовляют суровыми, кислованными, пестротканными.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

1.4. **(Исключен, Изм. № 1).**

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984
© Издательство стандартов, 1993
*Переиздание с изменениями*

1.5. Массовая доля аппрета в тканях для дорожек, чехлов и сувенирных изделий должна быть 1—3%.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

1.6. Ширины тканей должны соответствовать указанным в табл. 1*а*.

Таблица 1а

| Наименование ткани | Ширина ткани с кромками, см |
|---|---|
| Для: дорожек (напольных) | 80, 120 |
| террас и тентов | 85, 90, 100, 150, 160 |
| шезлонгов | 45, 50 |
| матрацев | 90, 160 |
| чехлов | 80, 85, 90, 95, 100, 150, 160 |

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

1.6а. Отклонения по ширинам не должны превышать, см:

±1,0 — при ширине ткани до 70 см включ.;

±1,5 — при ширине ткани св. 70 до 100 см включ.;

±2,0 — при ширине ткани св. 100 до 150 см включ.;

±2,5 — при ширине ткани св. 150 до 170 см включ.

**(Введен дополнительно, Изм. № 4).**

1.6б. Ширина двух кромок не должна превышать 2 см; у тканей, вырабатываемых на бесчелночных станках типа СТБ — 3,5 см.

**(Введен дополнительно, Изм. № 4).**

1.7. Ткани должны быть пострижены, каландрированы или проглажены.

1.8. По физико-механическим показателям ткани должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма для тканей | |
|---|---|---|
| | с массовой долей химических волокон до 8% | с массовой долей химических волокон более 8% |
| Поверхностная плотность тканей, г/м², не более, для: | | |
| дорожек | 420 | |
| матрацев | 340 | |
| террас | 281 | |
| тентов и шезлонгов | 310 | |
| чехлов и сувенирных изделий | 300 | |

*Продолжение табл. 1*

| Наименование показателя | Норма для тканей | |
|---|---|---|
| | с массовой долей химических волокон до 8% | с массовой долей химических волокон более 8% |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм, Н (кгс), не менее, для: | | |
| дорожек: | | |
| по основе | 1009 (103) | 980 (100) |
| по утку | 617 (63) | 588 (60) |
| матрацев: | | |
| по основе | 794 (81) | 568 (58) |
| по утку | 657 (67) | 529 (54) |
| террас: | | |
| по основе | 461 (47) | 461 (47) |
| по утку | 637 (65) | 618 (63) |
| тентов и шезлонгов: | | |
| по основе | 568 (58) | 559 (57) |
| по утку | 441 (45) | 392 (40) |
| чехлов и сувенирных изделий: | | |
| по основе | 274 (28) | 274 (28) |
| по утку | 539 (55) | 490 (50) |
| Раздирающая нагрузка тканей, Н (кгс), не менее, для: | | |
| тентов и шезлонгов: | | |
| по основе | 20 (2,0) | |
| по утку | 40 (4,1) | |
| террас: | | |
| по основе | 24 (2,5) | |
| по утку | 34 (3,5) | |
| Изменение размеров после замочки тканей, %, не более, для: | | |
| тентов с водоупорной пропиткой: | | |
| по основе | 6,5 | |
| по утку | 2,0 | |
| тентов без пропитки: | | |
| по основе | 7,5 | |
| по утку | 2,0 | |
| террас: | | |
| по основе | 5,0 | |
| по утку | 4,0 | |
| Изменение размеров после мокрой обработки тканей, %, не более, для: | | |
| чехлов и сувенирных изделий: | | |
| по основе | 6,0 | |
| по утку | 4,0 | |
| Водоупорность по кошель пенетрометру тканей, Па (мм вод. ст.), для: | | |
| тентов с водоупорной пропиткой | 588 (60) | 490 (50) |

Примечания:

1. Для тентовых тканей с вложением в смеску вискозного волокна изменение размеров после замочки по утку не должно превышать 3%.

2. Для полульняных тентовых и шезлонговых тканей с применением хлопчатобумажной пряжи, вырабатываемой на машинах типа БД, допускается снижение разрывной нагрузки по основе до 500 Н (51 кгс) при сохранении всех остальных физико-механических показателей.

3. **(Исключено, Изм. № 2).**

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

1.9. **(Исключен, Изм. № 3).**

1.10. Требования к поверхностной плотности, числу нитей по основе и по утку на 10 см, виду применяемого сырья, разрывной и раздирающей нагрузке, виду переплетения должны предусматриваться в технических описаниях по каждому артикулу.

1.11. Допускаемые отклонения по поверхностной плотности и числу нитей на 10 см по основе и утку для каждого артикула тканей не должны превышать норм, указанных в ГОСТ 10641—88.

1.12. Нормы закрепленных соединений и показателей водной вытяжки тентовых тканей с водоупорной пропиткой — по ГОСТ 10776—78.

1.13. Устойчивость окраски тканей должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

1.13а. Для тканей среднего тона особо прочной группы устойчивости окраски желтого цвета и светлого тона особо прочной группы устойчивости окраски желтого, алого, розового и фиолетового цветов показатель устойчивости окраски к свету, свету и погоде допускается на 1 балл ниже.

**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

1.13б. Для тканей прочной группы устойчивости окраски черного, темно-синего, темно-коричневого цветов показатель устойчивости окраски к сухому и мокрому трению допускается на 0,5 балла ниже.

**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

1.14. Определение сортности тканей — по ГОСТ 357—75.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.15. По художественно-эстетическим показателям ткани должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007—88.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.16. **(Исключен, Изм. № 1).**

1.17. Присутствие кислоты в кислованных тканях не допускается.

**(Введен дополнительно, Изм. № 4).**

Таблица 2

| Тон окраски | Группа устойчивости окраски | Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | света (для дорожек, шезлонгов, тентов, террас, чехлов) | света и погоды (для шезлонгов, тентов, террас) | стирки № 1 с содой (для матрацев и наматрацников, дорожек, шезлонгов, тентов, террас, чехлов) | | трения: сухого (для матрацев и наматрацников, дорожек, шезлонгов, чехлов) | трения: мокрого (для матрацев и наматрацников, шезлонгов) | органических растворителей (для дорожек, шезлонгов, тентов, террас, чехлов) |
| | | Изменение первоначальной окраски | | Изменение первоначальной окраски | Закрашивание белого материала | Закрашивание белого материала | | Изменение первоначальной окраски |
| Светлый | Особо прочная | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | Прочная | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Средний | Особо прочная | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| | Прочная | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Темный | Особо прочная | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| | Прочная | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |

1.18. Норма стойкости к истиранию тканей для чехлов — по ГОСТ 24220—80.

**(Введен дополнительно, Изм. № 4).**

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка тканей — по ГОСТ 20566—75 и ГОСТ 21768—76 со следующим дополнением: контроль показателей качества тканей по каждому артикулу изготовитель должен проводить с указанной ниже периодичностью:

устойчивость окраски к свету, свету и погоде, к органическим растворителям — не реже одного раза в год;

устойчивость окраски к стирке, трению, раздирающая нагрузка, стойкость ткани к истиранию — не реже чем на одной партии в квартал;

остальные показатели проверяются не реже одного раза в месяц.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю, по этому показателю проводят испытания до получения положительных результатов на трех партиях подряд.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 20566—75.

3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 3811—72.

3.3. Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812—72.

3.4. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 3813—72.

3.5. Определение раздирающей нагрузки — по ГОСТ 17922—72.

3.6. Определение изменения размеров тканей после замочки — по ГОСТ 5665—77, тканей с водоупорной пропиткой — по ГОСТ 15530—76.

3.7. Определение изменения размеров после стирки — по ГОСТ 8710—84.

3.8. Определение водоупорности — по ГОСТ 3816—81.

3.9. Определение массовой доли аппрета, кислоты и химических свойств водоупорной пропитки — по ГОСТ 25617—83.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

3.10. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.1—91, ГОСТ 9733.2—91, ГОСТ 9733.4—83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

3.11. Определение стойкости к истиранию — по ГОСТ 18976—73.

**(Введен дополнительно, Изм. № 4).**

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Складывание, маркировка и первичная упаковка тканей — по ГОСТ 12453—77.

4.2. Упаковка и маркировка тканей, транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000—80.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков: «Крюками непосредственно не брать», «Боится сырости».

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР

**РАЗРАБОТЧИКИ**

Л. С. Ильин, В. В. Васильев, В. Н. Новожилова, Р. И. Нечаева

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.09.84 № 3223

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. **ВЗАМЕН** ГОСТ 11039—74, ГОСТ 9910—74, ГОСТ 9203—76 и ГОСТ 7780—78 в части декоративных тканей для матрацев и наматрацников, дорожек, чехлов, шезлонгов, тентов и террас; ТУ 17 РСФСР 40-10648—83

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 15.007—88 | 1.15 | ГОСТ 9733 27—83 | 3.10 |
| ГОСТ 357—75 | 1.14 | ГОСТ 10078—85 | 1.2 |
| ГОСТ 3811—72 | 3.2 | ГОСТ 10641—88 | 1.11 |
| ГОСТ 3812—72 | 3 3 | ГОСТ 10776—78 | 1.12 |
| ГОСТ 3813—72 | 3 4 | ГОСТ 12453—77 | 4.1 |
| ГОСТ 3816—81 | 3.8 | ГОСТ 14192—77 | 4.3 |
| ГОСТ 5665—77 | 3 6 | ГОСТ 15530—76 | 3.6 |
| ГОСТ 7000—80 | 4.2 | ГОСТ 17922—72 | 3.5 |
| ГОСТ 8710—84 | 3.7 | ГОСТ 18976—73 | 3.11 |
| ГОСТ 9733 0—83 | 3.10 | ГОСТ 20566—75 | 2.1, 3.1 |
| ГОСТ 9733.1—91 | 3.10 | ГОСТ 21768—76 | 2.1 |
| ГОСТ 9733.2—91 | 3.10 | ГОСТ 24220—80 | 1.18 |
| ГОСТ 9733.4—83 | 3.10 | ГОСТ 25617—83 | 3.9 |
| ГОСТ 9733.13—83 | 3.10 | | |

6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.03.90 № 525

7. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (март 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в июне 1986 г., августе 1987 г., феврале 1988 г., марте 1990 г., мае 1991 г. (ИУС 9—86, 12—87, 5—88, 6—90, 8—91).

Редактор *А. В. Цыганкова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабашова*

**Сдано в набор** 16.04.93. Подп. в печ. 05.08.93. Усл. печ. л. 0,70. Усл. кр.-отт. 0,70. Уч.-изд. л. 0,51. Тир. 680 экз. С 423

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.**
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 258

gost.e-ecolog.ru