ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЯХОБАБ ВЫДЕЛАННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10522—73

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.031.2 : 006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЯХОБАБ ВЫДЕЛАННЫЙ

Технические условия

Jahobab dressed skins.
Specifications

ГОСТ 10522—73*

Взамен
ГОСТ 10522—63

ОКП 89 1180

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 декабря 1973 г. № 2782 срок введения установлен
с 01.01.75

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 26.07.84 № 2515 срок действия продлен
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец и их метисов с длиной волоса на шее в выпрямленном состоянии от 30 до 50 мм. Шкурки предназначаются для изготовления меховых изделий и реализации в розничной торговой сети.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленными лапами.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистым, у крашеных шкурок равномерно окрашенным.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, у крашеных шкурок равномерно окрашенной и давать потяжку по всем направлениям.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (март 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., в июле 1984 г. (ИУС 11—79, ИУС 11—84).*

© Издательство стандартов, 1987

1.4. Разрывы, дыры, плешины, ломины и вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки подобраны в соответствии с характером завитков, качеством и окраской волосяного покрова и кожевой ткани и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не вычинивают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60—80 в три или шесть сложений по ГОСТ 6309—80 в тон цвета волосяного покрова.

Швы должны быть незаметными со стороны волосяного покрова без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, без посадки сторон, с частотой стежков не менее 25 на 5 см длины шва. Высота шва должна быть не более 1,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее:	
для некрашеных шкурок	65
для крашеных шкурок.	70
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не менее	14,0
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	1,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	10,0—18,0
pH водной вытяжки кожевой ткани не менее	3,5
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, кгс, не менее	78,5 (8,0)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0
Светостойкость окраски волосяного покрова шкурок, крашеных в черный цвет, баллы, не менее	6,0

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.7. В зависимости от породных признаков яхобаб подразделяют на:

чистопородный — волосяной покров шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий, но без стекловидного блеска на основных частях шкурки, с рыхлыми каракульскими завитками различной формы на всей площади шкурки, кроме лап, имею-

щих завитковый или муаристый волосяной покров; хвост широкий, с тонким придатком на конце;

метисный — волосяной покров слабошелковистый, стекловидноблестящий или слабоблестящий с рыхлыми каракулевидными завитками. Голова, хвост и лапы покрыты волнистым или прямым волосом; хвост широкий у основания, клинообразный.

1.8. Окраска волосяного покрова яхобаба должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова
	Некрашеных шкурок
Темно-серая	Волосяной покров состоит из смешанных черных и белых волос с преобладанием черных волос
Серая и светло-серая	Волосяной покров состоит из смешанных черных и белых волос в равных количествах или с преобладанием белых волос
Цветные	Волосяной покров других окрасок, кроме черной и серых, а также черной окраски с сединой
	Крашеных шкурок
Черная	Волосяной покров черного цвета по всей площади шкурки
Цветные	Волосяной покров однотонный, всех цветов и оттенков

Примечание. Некрашеные шкурки с пятнами на голове, лапах и хвосте другой окраски волосяного покрова, в сравнении с основной, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на боках не более двух пятен общей площадью, не превышающей 15 см², считают однотонными.

1.9. В зависимости от формы и размера завитков яхобаб подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова
Первый	Рыхлые средние или короткие вальки на огузке, переходящие в бобы на хребте и боках; крупные и средние бобы на огузке и хребте, переходящие в кольца на боках
Второй	Рыхлые крупные и средние бобы на огузке и хребте, переходящие в кольца на боках, или крупные и средние кольца по всей площади шкурки
Третий	Мелкие кольца, горошек, штопор, расплетистые завитки других форм

1.10. В зависимости от количества пороков и их размеров шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы и ломины общей длиной к длине шкурки	До 1,0	Св. 1,0 до 2,0	Св. 2,0 до 3,0	—
2. Дыры, плешины, выхваты, вытертые места общей площадью, %	Не допускаются	До 3,0	Св. 3,0 до 6,0	Св. 6,0 до 10,0
3. Недостача частей шкурки	Не допускается	Головы или хвоста	Головы с шеей	—

Примечания:

1. Пороки, расположенные на расстоянии до 2 см от края шкурки, и отсутствие волоса в пашинах не учитывают.

2. Размер пороков, указанных в подпункте 2, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.11. На шкурке допускается не более одного порока данной группы, указанного в табл. 4.

При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «третья» более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» более двух различных пороков группы «третья», или одного порока группа «третья» и двух пороков группы «вторая», или трех пороков группы «вторая».

1.10, 1.11. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.12. Художественно-эстетические показатели яхобаба оценивают при аттестации в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Высшая оценка, баллы	Предел оценки, баллы, для шкурок	
		Высшей категории качества	I категории качества
Качество отделки волосяного покрова	16	16—14	16—13
Колористическое оформление волосяного покрова	10	10	10—9
Качество отделки кожевой ткани	14	14—12	14—10

Шкурки высшей категории качества должны иметь оценку не ниже 38 баллов.

1.13. Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требованиям, предъявленным к шкуркам первого сорта группы «первая».

1.12, 1.13. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.14. По внешнему виду шкурки должны соответствовать образцам, утвержденным Государственной аттестационной комиссией. Образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

1.15. Качество шкурок оценивают в соответствии с обязательным приложением.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2, 2.3. **(Исключены, Изм. № 1).**

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Метод отбора образцов — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Температуру сваривания кожевой ткани определяют по ГОСТ 17632—72.

3.3. Массовую долю влаги в кожевой ткани определяют по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Методы определения массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Массовую долю несвязанных жировых веществ в кожевой ткани определяют по ГОСТ 26129—84.

3.6. pH водной вытяжки кожевой ткани определяют по ГОСТ 22829—77.

3.7. Нагрузку при разрыве определяют по ГОСТ 22596—77.

3.8. Метод определения устойчивости окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

3.9. Метод определения светостойкости окраски волосяного покрова шкурок, крашеных в черный цвет, — по ГОСТ 9211—75.

3.8, 3.9. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.10. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине длины шкурки. Результат округляют до 1 $дм^2$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по породному признаку

чистопородный — 1
метисный — 2

по сортам

первый — 1
второй — 2
третий — 3

по окраске

некрашеные:
темно-серая — 1
серая и светло-серая — 2
цветные — 3

крашеные:
черные — 4
цветные — 5

по группам пороков

первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

Проставляется площадь шкурки в квадратных дециметрах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2—4.9. **(Исключены, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Оценка качества выделанного яхобаба в процентах

Сорт			Группа			
первый	второй	третий	первая	вторая	третья	четвертая
100	80	60	100	93	83	65

Примечание. Яхобаб с пороками, превышающими группу «четвертая», и шкурки с теклым волосяным покровом должны иметь оценку не более 35% от оценки качества шкурок первого сорта группы «первая».

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Группа М21

Изменение № 3 ГОСТ 10522--73 Яхобаб выделанный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.89 № 792

Дата введения 01.10.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.5. Первый абзац исключить.

Пункт 1.7. Заменить слова: «различной формы» на «различного типа».

Пункт 1.9. Первый абзац. Заменить слово: «формы» на «типа»;

таблица 3. Заменить слово: «форм» на «типов».

Пункт 3.9. Исключить слова: «шкурок, крашеных в черный цвет».

Приложение. Примечание дополнить абзацем: «Скидка от оценки по качеству за отсутствие каждой лапы — 2 %».

(ИУС № 6 1989 г.)

gost.e-ecolog.ru