СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I9 Выпуск I УДК 691.022-413:69.022.92
ЦИТП	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С МАЛЫМ ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН И ВЫСОТОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА 2,5 М	MJC1
МАЙ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8





Рис.9



1-1



2-2



3-3



D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал панелей - керамзитобетон М50 для 5-ти и М75 для 9-ти этажных зданий с плотностью I000-I300 кг/м3.

Арматура - классов А-III по ГОСТ 5781-82, Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Армирование панелей выполняется пространственными арматурными каркасами.

Боковые грани панелей разработаны с учетом применения в проектах "закрытого" типа стыков.

Панели поверху имеют противодождевой барьер в виде гребня.

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С МАЛЫМ ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН И ВЫСОТОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА 2,5 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.II7.I-19
Выпуск I

Лист I
Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Марка панели	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов					Масса изделия кг
					Бетон		Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
		ℓ	h	в	Марка	Объем, м3		натуральная	приведенная к кл.А-I	
I ПСН 24.26.40-III-I	I	2390	2360	400	50	2,00	0,3I	23,I0	28,7I	2880
I ПСН 24.26.40-2П-I	I	2390	2360	400	75	2,00	0,3I	23,I0	28,7I	3080
I ПСН 30.26.40-III-I	I	2990	2360	400	50	2,55	0,39	27,94	35,3I	3660
I ПСН 30.26.40-2П-I	I	2990	2360	400	75	2,55	0,39	27,94	35,3I	39I5
I ПСН 30.26.40-III-2	2	2990	2360	400	50	2,07	0,3I	39,44	5I,99	3036
I ПСН 39.26.40-2П-2	2	2990	2360	400	75	2,07	0,3I	39,44	5I,99	3242
I ПСН 36.26.40-III-2	2	3590	2360	400	50	2,66	0,36	44,97	59,47	3800
I ПСН 36.26.40-2П-2	2	3590	2360	400	75	2,66	0,36	44,97	59,47	4067
3 ПСН 29.26.40-III-2	3	2895	2360	400	50	2,00	0,30	39,39	5I,92	2935
3 ПСН 29.26.40-2П-2	3	2895	2360	400	75	2,00	0,30	39,39	5I,92	3I35
3 ПСН 29.26.40-III-2л	3	2895	2360	400	50	2,00	0,30	39,39	5I,92	2935
3 ПСН 29.26.40-2П-2л	3	2895	2360	400	75	2,00	0,30	39,39	5I,92	3I35
5 ПСН 33.26.40-III-I	4	3295	2360	400	50	2,77	0,43	37,5I	47,I7	3990
5 ПСН 33.26.40-2П-I	4	3295	2360	400	75	2,77	0,43	37,5I	47,I7	4267
5 ПСН 39.26.40-III-I	4	3895	2360	400	50	3,34	0,50	43,64	55,34	4774
5 ПСН 39.26.40-2П-I	4	3895	2360	400	75	3,34	0,50	43,64	55,34	5I08
5 ПСН 33.26.40-III-Iл	4	3295	2360	400	50	2,77	0,43	37,5I	47,I7	3990
5 ПСН 33.26.40-2П-Iл	4	3295	2360	400	75	2,77	0,43	37,5I	47,I7	4267
5 ПСН 39.26.40-III-Iл	4	3895	2360	400	50	3,34	0,50	43,64	55,34	4774
5 ПСН 39.26.40-2П-Iл	4	3895	2360	400	75	3,34	0,50	43,64	55,34	5I08
5 ПСН 33.26.40-III-2	5	3295	2360	400	50	2,29	0,35	46,79	6I,I6	3363
5 ПСН 33.26.40-2П-2	5	3295	2360	400	75	2,29	0,35	46,79	6I,I6	3592
5 ПСН 39.26.40-III-2	5	3895	2360	400	50	2,85	0,42	50,40	65,88	4I36
5 ПСН 39.26.40-2П-2	5	3895	2360	400	75	2,85	0,42	50,40	65,88	442I
5 ПСН 33.26.40-III-2л	5	3295	2360	400	50	2,29	0,35	46,79	6I,I6	3363
5 ПСН 33.26.40-2П-2л	5	3295	2360	400	75	2,29	0,35	46,79	6I,I6	3592
5 ПСН 39.26.40-III-2л	5	3895	2360	400	50	2,85	0,42	50,40	65,88	4I36
5 ПСН 39.26.40-2П-2л	5	3895	2360	400	75	2,85	0,42	50,40	65,88	442I
6 ПСН I2.26.40-III-I	6	II90	2360	400	50	I,00	0,I5	I6,90	2I,65	I430
6 ПСН I2.26.40-2П-I	6	II90	2360	400	75	I,00	0,I5	I6,90	2I,65	I530
6 ПСН I2.26.40-III-Iл	6	II90	2360	400	50	I,00	0,I5	I6,90	2I,65	I430
6 ПСН I2.26.40-2П-Iл	6	II90	2360	400	75	I,00	0,I5	I6,90	2I,65	I530
6 ПСН I2.26.40-III-I.I	6	II90	2360	400	50	0,99	0,I5	I6,90	2I,65	I4I9
6 ПСН I2.26.40-2П-I.I	6	II90	2360	400	75	0,99	0,I5	I6,90	2I,65	I5I8
6 ПСН I2.26.40-III-I.Iл	6	II90	2360	400	50	0,99	0,I5	I6,90	2I,65	I4I9
6 ПСН I2.26.40-2П-I.Iл	6	II90	2360	400	75	0,99	0,I5	I6,90	2I,65	I5I8
7 ПСН I9.26.40-III-I	8	I920	2360	400	50	I,46	0,2I	2I,68	26,64	2070
7 ПСН I9.26.40-2П-I	8	I920	2360	400	75	I,46	0,2I	2I,68	26,64	22I5
7 ПСН I9.26.40-III-Iл	8	I920	2360	400	50	I,46	0,2I	2I,68	26,64	2070
7 ПСН I9.26.40-2П-Iл	8	I920	2360	400	75	I,46	0,2I	2I,68	26,64	22I5
8 ПСН 24.26.40-III-2	9	2480	2360	400	50	I,9I	0,26	43,70	58,5I	2724
8 ПСН 24.26.40-2П-2	9	2480	2360	400	75	I,9I	0,26	43,70	58,5I	29I5
8 ПСН 24.26.40-III-2л	9	2480	2360	400	50	I,9I	0,26	43,70	58,5I	2724
8 ПСН 24.26.40-2П-2л	9	2480	2360	400	75	I,9I	0,26	43,70	58,5I	29I5
9 ПСН 25.26.40-III-2	7	2480	2360	400	50	I,99	0,23	43,70	58,5I	2754
9 ПСН 25.26.40-2П-2	7	2480	2360	400	75	I,99	0,23	43,70	58,5I	2963
9 ПСН 25.26.40-III-2л	7	2480	2360	400	50	I,99	0,23	43,70	58,5I	2754
9 ПСН 25.26.40-2П-2л	7	2480	2360	400	75	I,99	0,23	43,70	58,5I	2963

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С МАЛЫМ ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН И ВЫСОТОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА 2,5 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I9 Выпуск I	Лист 2 Страница 3

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для проектирования и строительства крупнопанельных жилых зданий Изготовление панелей предусмотрено фасадной стороной вниз с применением металлической формооснастки.

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - предел огнестойкости конструкций принят не менее 2 часов согласно СНиП П-2-80

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-до минус 45°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - I климатический район (подрайоны IA, IБ, IГ)

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка панелей принята в соответствии с ГОСТ 23009-78.
Расшифровка марки изделия: I ПСН 36.26.40-III-2
I - первая группа панелей, характеризуемая их местоположением в плане здания
ПСН - панель стеновая наружная
36.26.40 - габариты панели, длина, высота - в дм, толщина в см
I - бетон марки М50
П - бетон на пористых заполнителях
2 - панель с окном

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Панели толщиной 400 мм. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I22 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград, Д-65, наб.р.Мойки, 45

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем приказ от 20.0I.86 № 23
Введены в действие с 30.0I.86

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 21077

Катал.л. № 053494

gost.e-ecolog.ru