
| | | |
|---|---|---|
| **СК-3** | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.042.I-5.94<br>Выпуски I,2 |
| **ГП ЦПП** | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ВЫСОТОЙ 300 ММ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | |
| **ДЕКАБРЬ 1994** | | На 6 страницах<br>Страница I |




DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов В20...В40, бетон легкий на пористых заполнителях классов В20...В30.

Напрягаемая арматура - из стали классов Ат-У, Ат-УСК диаметром I2...25 мм ГОСТ I0884-8I; классов Ат-IVС диаметром I4...25 мм; классов А-IУ диаметром I4...25 мм по ГОСТ 5781-82[И], А-Ив диаметром I6...25 мм по ГОСТ 5781-82.

Продольная и поперечная ненапрягаемая арматура и сетки- из стали классов А-II диаметром 6...I8 мм по ГОСТ 5781-82[И] и проволоки классов Вр-I по ГОСТ 6727-80.

В закладных деталях применяется сталь классов А-II и Ас-II по ГОСТ 5781-82[И]; сталь листовая по ГОСТ I9903-74 марки С285 по ГОСТ 27772-88 или марки Ст3кп2 по ГОСТ 535-88 и уголок стальной по ГОСТ 8509-86 марки С285 по ГОСТ 27772-88 или по ГОСТ 535-88 марки Ст3кп2-I

Плиты армированы каркасами и сетками.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты предназначены для использования в покрытиях и перекрытиях многоэтажных производственных и общественных зданий, а также в сооружениях и могут быть применены в неотапливаемых зданиях и на открытом воздухе, в условиях воздействия неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной среды, многократно повторяющихся и динамических нагрузок, температуры не ниже +50°С, для обычных условий строительства и для строительства в районах до 8 баллов включительно (при наличии закрытых швов), с установкой дефлекторов, зонтов и крышек вентиляторов.

Расчетная нагрузка на перекрытие $\frac{470...8280\ кгс/м^2}{4,6...32,I6\ кПа}$ (без учета с.в. плиты)

Предел огнестойкости - не менее 0,75 часа

gost.e-ecolog.ru

| СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ВЫСОТОЙ 300 мм ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.042.I-5.94<br>Выпуски I,2 | Страница 2 |
|---|---|---|

## НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

| Эскиз | Марка плиты | | Ширина плит, $B$ мм | Расход материалов | | | Масса плит, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из тяжелого бетона | из легкого бетона | | Бетон | | Сталь, кг | Из тяжелого бетона | Из легкого бетона |
| | | | | Класс | Объем, м3 | | | |
| ЗДАНИЯ С НЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ | | | | | | | | |
| I | ПI-IАтУ | ПI-IАтУЛ | 2985 | 22,5 | I,54 | I00,0 | 3,85 | 3,08 |
| | ПI-2АтУ | ПI-2АтУЛ | | 22,5 | | II2,0 | | |
| | ПI-3АтУ | ПI-3АтУЛ | | 27,5 | | I23,8 | | |
| | ПI-4АтУ | ПI-4АтУЛ | | 27,5 | | I38,9 | | |
| | ПI-5Ат-У | ПI-5АтУЛ | | 30 | | I49,5 | | |
| | ПI-6АтУ | ПI-6АтУЛ | | 30 | | I84,9 | | |
| | ПI-7АтУ | | | 40 | | 204,5 | | |
| | ПI-IАтIУС | ПI-IАтIУСЛ | | 20 | | I07,I | | |
| | ПI-2АтIУС | ПI-2АтIУСЛ | | 22,5 | | I20,4 | | |
| | ПI-3АтIУС | ПI-3АтIУСЛ | | 22,5 | | I33,4 | | |
| | ПI-4АтIУС | ПI-4АтIУСЛ | | 27,5 | | I49,3 | | |
| | ПI-5АтIУС | ПI-5АтIУСЛ | | 27,5 | | I6I,3 | | |
| | ПI-6АтIУС | ПI-6АтIУСЛ | | 30 | | 204,5 | | |
| | ПI-7АтIУС | | | 40 | | 228,5 | | |
| | ПI-IАШв | ПI-IАШвЛ | | 22,5 | | II5,5 | | |
| | ПI-2АШв | ПI-2АШвЛ | | 22,5 | | I30,0 | | |
| | ПI-3АШв | ПI-3АШвЛ | | 27,5 | | I43,8 | | |
| | ПI-4АШв | ПI-4АШвЛ | | 27,5 | | I6I,3 | | |
| | ПI-5АШв | ПI-5АШвЛ | | 30 | | I80,9 | | |
| | ПI-6АШв | ПI-6АШвЛ | | 30 | | 228,5 | | |
| | ПI-7АШв | ПI-7АШвЛ | | 30 | | 252,5 | | |
| 2 | П2-IАтУ | П2-IАтУЛ | I485 | 22,5 | 0,76 | 48,6 | I,9 | I,52 |
| | П2-2АтУ | П2-2АтУЛ | | 22,5 | | 54,2 | | |
| | П2-3АтУ | П2-3АтУЛ | | 27,5 | | 60,I | | |
| | П2-4-АтУ | П2-4АтУЛ | | 27,5 | | 66,9 | | |
| | П2-5АтУ | П2-5АтУЛ | | 30 | | 72,I | | |
| | П2-6АтУ | П2-6АтУЛ | | 30 | | 87,I | | |
| | П2-7АтУ | | | 40 | | 96,9 | | |
| | П2-8АтУ | | | 40 | | II7,3 | | |
| | П2-IАтIУС | П2-IАтIУСЛ | | 20 | | 52,2 | | |
| | П2-2АтIУС | П2-2АтIУСЛ | | 22,5 | | 58,4 | | |
| | П2-3АтIУС | П2-3АтIУСЛ | | 22,5 | | 64,9 | | |

| СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ВЫСОТОЙ 300 ММ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.042.I-5.94<br>Выпуски I,2 | Страница 3 |
|---|---|---|

## НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Продолжение

| Эскиз | Марка плиты | | Ширина плит В мм | Расход материалов | | | Масса плит, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из тяжелого бетона | из легкого бетона | | Бетон | | Сталь, кг | Из тяжелого бетона | Из легкого бетона |
| | | | | Класс | Объем, м³ | | | |
| | П2-4АтIУС | П2-4АтIУСЛ | | 27,5 | 0,76 | 72,I | | |
| | П2-5АтIУС | П2-5АтIУСЛ | | 27,5 | | 78,I | | |
| | П2-6АтIУС | П2-6АтIУСЛ | | 30 | | 96,9 | | |
| | П2-7АтIУС | | | 40 | | I08,9 | | |
| | П2-8АтIУС | | | 40 | | I29,3 | | |
| | П2-IАIIIв | П2-IАIIIвЛ | | 22,5 | | 56,4 | | |
| 2 | П2-2АIIIв | П2-2АIIIвЛ | I485 | 22,5 | | 63,2 | I,9 | I,52 |
| | П2-3АIIIв | П2-3АIIIвЛ | | 27,5 | | 70,I | | |
| | П2-4АIIIв | П2-4АIIIвЛ | | 27,5 | | 78,I | | |
| | П2-5АIIIв | П2-5АIIIвЛ | | 30 | | 87,9 | | |
| | П2-6АIIIв | П2-6АIIIвЛ | | 30 | | I08,9 | | |
| | П2-7АIIIв | П2-7АIIIвЛ | | 30 | | I20,9 | | |
| | П2-8АIIIв | | | 40 | | I48,9 | | |
| | П3-IАтУ | П3-IАтУЛ | | 22,5 | | 54,6 | | |
| | П3-2АтУ | П3-2АтУЛ | | 27,5 | | 58,2 | | |
| | П3-3АтУ | П3-3АтУЛ | | 30 | | 62,4 | | |
| | П3-4АтУ | П3-4АтУЛ | | 30 | | 67,2 | | |
| | П3-5АтУ | П3-5АтУЛ | | 30 | | 78,7 | | |
| | П3-6АтУ | П3-6АтУЛ | | 30 | | 84,7 | | |
| | П3-IАтIУС | П3-IАтIУСЛ | | 22,5 | | 58,2 | | |
| | П3-2АтIУС | П3-2АтIУСЛ | | 22,5 | | 62,4 | | |
| 3 | П3-3АтIУС | П3-3АтIУСЛ | 935 | 27,5 | 0,58 | 67,2 | I,45 | I,I6 |
| | П3-4АтIУС | П3-4АтIУСЛ | | 30 | | 72,4 | | |
| | П3-5АтIУС | П3-5АтIУСЛ | | 30 | | 84,7 | | |
| | П3-6АтIУС | П3-6АтIУСЛ | | 30 | | 94,5 | | |
| | П3-IАIIIв | П3-IАIIIвЛ | | 22,5 | | 58,2 | | |
| | П3-2АIIIв | П3-2АIIIвЛ | | 22,5 | | 62,4 | | |
| | П3-3АIIIв | П3-3АIIIвЛ | | 27,5 | | 67,2 | | |
| | П3-4АIIIв | П3-4АIIIвЛ | | 30 | | 72,4 | | |
| | П3-5АIIIв | П3-5АIIIвЛ | | 30 | | 84,7 | | |
| | П3-6АIIIв | П3-6АIIIвЛ | | 30 | | 94,5 | | |
| | П2-IАтУ-I | П2-IАтУЛ-I | | 22,5 | 0,84 | 70,3 | 2,I0 | I,68 |
| | П2-IАтУ-2 | П2-IАТУЛ-2 | I485 | 22,5 | 0,83 | 7I,I | 2,08 | I,66 |
| 4 | П2-IАтУ-3 | П2-IАтУЛ-3 | | 22,5 | 0,79 | 76,6 | I,98 | I,58 |
| | П2-IАтIУС-I | П2-IАтIУСЛ-I | | 20,0 | 0,84 | 73,9 | 2,I0 | I,68 |

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ВЫСОТОЙ 300 мм ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.042.I-5.94
Выпуски I,2



## НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Продолжение

| Эскиз | Марка плиты | | Ширина плит, В мм | Расход материалов | | | Масса плит, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из тяжелого бетона | из легкого бетона | | Бетон | | Сталь, кг | Из тяжелого бетона | Из легкого бетона |
| | | | | Класс | Объем, м³ | | | |
| 4 | П2-IАтIУС-2 | П2-IАтIУСЛ-2 | I485 | 20 | 0,83 | 74,7 | 2,08 | I,66 |
| | П2-IАтIУС-3 | П2-IАтIУСЛ-3 | | 20 | 0,79 | 82,2 | I,98 | I,58 |
| | П2-IАШв-I | П2-IАШвЛ-I | | 22,5 | 0,84 | 78,I | 2,10 | I,68 |
| | П2-IАШв-2 | П2-IАШвЛ-2 | | 22,5 | 0,83 | 78,9 | 2,08 | I,66 |
| | П2-IАШв-3 | П2-IАШвЛ-3 | | 22,5 | 0,79 | 86,4 | I,98 | I,58 |
| | ЗДАНИЯ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ | | | | | | | |
| I | ПI-IАтУСК | ПI-IАтУСКЛ | 2985 | 27,5 | I,54 | I00,0 | 3,85 | 3,08 |
| | ПI-2АтУСК | ПI-2АтУСКЛ | | 27,5 | | II2,0 | | |
| | ПI-3АтУСК | ПI-3АтУСКЛ | | 27,5 | | I23,8 | | |
| | ПI-4АтУСК | ПI-4АтУСКЛ | | 30 | | I36,9 | | |
| | ПI-5АтУСК | ПI-5АтУСКЛ | | 30 | | I49,3 | | |
| | ПI-6АтУСК | | | 40 | | I64,9 | | |
| | ПI-7Ат-УСК | | | 40 | | 204,5 | | |
| | ПI-IАIУ | ПI-IАIУЛ | | 20 | | I07,I | | |
| | ПI-2АIУ | ПI-2АIУЛ | | 22,5 | | I20,4 | | |
| | ПI-3АIУ | ПI-3АIУЛ | | 30 | | I33,4 | | |
| | ПI-4АIУ | ПI-4АIУЛ | | 30 | | I49,3 | | |
| | ПI-5АIУ | ПI-5АIУЛ | | 30 | | I6I,3 | | |
| | ПI-6АIУ | ПI-6АIУЛ | | 30 | | 204,5 | | |
| | ПI-7АIУ | | | 40 | | 228,5 | | |
| | ПI-IАШв | ПI-IАШвЛ | | 22,5 | | II5,5 | | |
| | ПI-2АШв | ПI-2АШвЛ | | 30 | | I30,0 | | |
| | ПI-3АШв | ПI-3АШвЛ | | 30 | | I43,8 | | |
| | ПI-4АШв | ПI-4АШвЛ | | 30 | | I6I,3 | | |
| | ПI-5АШв | ПI-5АШвЛ | | 30 | | I80,9 | | |
| | ПI-6АШв | ПI-6АШвЛ | | 30 | | 228,5 | | |
| | ПI-7АШв | | | 40 | | 252,5 | | |
| 2 | П2-IАтУСК | П2-IАтУСКЛ | I485 | 27,5 | 0,76 | 48,6 | I,9 | I,52 |
| | П2-2АтУСК | П2-2АтУСКЛ | | 27,5 | | 54,2 | | |
| | П2-3АтУСК | П2-3АтУСКЛ | | 27,5 | | 60,I | | |
| | П2-4АтУСК | П2-4АтУСКЛ | | 30 | | 66,9 | | |
| | П2-5АтУСК | П2-5АтУСКЛ | | 30 | | 72,I | | |
| | П2-6АтУСК | | | 40 | | 87,I | | |
| | П2-7АтУСК | | | 40 | | 96,9 | | |
| | П2-8АтУСК | | | 40 | | II7,3 | | |

| СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ВЫСОТОЙ 300 мм ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.042.I-5.94<br>Выпуски I,2 | Страница 5 |
|---|---|---|

## НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Продолжение

| Эскиз | Марка плиты | | Ширина плит, В мм | Расход материалов | | | Масса плит, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Бетон | | Сталь, кг | | |
| | из тяжелого бетона | из легкого бетона | | Класс | Объем, м³ | | Из тяжелого бетона | Из легкого бетона |
| 2 | П2-1АIУ | П2-1АIУД | 1485 | 20 | 0,76 | 52,2 | 1,9 | 1,52 |
| | П2-2АIУ | П2-2АIУД | | 22,5 | | 58,4 | | |
| | П2-3АIУ | П2-3АIУД | | 30 | | 64,9 | | |
| | П2-2АIУ | П2-4АIУД | | 30 | | 72,1 | | |
| | П2-5АIУ | П2-5АIУД | | 30 | | 78,1 | | |
| | П2-6АIУ | П2-6АIУД | | 30 | | 96,9 | | |
| | П2-7АIУ | | | 40 | | 108,9 | | |
| | П2-1АШв | П2-1АШвД | | 22,5 | | 56,4 | | |
| | П2-2АШв | П2-2АШвД | | 30 | | 63,2 | | |
| | П2-3АШв | П2-3АШвД | | 30 | | 70,1 | | |
| | П2-4АШв | П2-4АШвД | | 30 | | 78,1 | | |
| | П2-5АШв | П2-5АШвД | | 30 | | 87,9 | | |
| | П2-6АШв | П2-6АШвД | | 30 | | 108,9 | | |
| | П2-7АШв | | | 40 | | 120,9 | | |
| 3 | П3-1АтУСК | П3-1АтУСКД | 935 | 22,5 | 0,58 | 54,6 | 1,45 | 1,16 |
| | П3-2АтУСК | П3-2АтУСКД | | 27,5 | | 58,2 | | |
| | П3-3АтУСК | П3-АтУСКД | | 30 | | 62,4 | | |
| | П3-4АтУСК | АЗ-4АтУСКД | | 30 | | 67,2 | | |
| | П3-5АтУСК | | | 30 | | 78,7 | | |
| | П3-1АIУ | П3-1АIУД | | 27,5 | | 58,2 | | |
| | П3-2АIУ | П3-2АIУД | | 27,5 | | 62,4 | | |
| | П3-3АIУ | П3-3АIУД | | 30 | | 67,2 | | |
| | П3-4АIУ | П3-4АIУД | | 30 | | 72,4 | | |
| | П3-5АIУ | | | 30 | | 84,7 | | |
| | П3-1АШв | П3-1АШвД | | 22,5 | | 58,2 | | |
| | П3-2АШв | П3-2АШвД | | 27,5 | | 62,4 | | |
| | П3-3АШв | П3-3АШвД | | 30 | | 67,2 | | |
| | П3-4АШв | П3-4АШвД | | 30 | | 72,4 | | |
| | П3-5АШв | П3-5АШвД | | 30 | | 84,7 | | |
| | П3-6АШв | | | 30 | | 94,5 | | |
| 4 | П2-1АтУСК-1 | П2-1АтУ(СКД)-1 | 1485 | 27,5 | 0,84 | 70,3 | 2,10 | 1,68 |
| | П2-1АтУСК-2 | П2-1АтУСКД-2 | | 27,5 | 0,83 | 71,1 | 2,08 | 1,66 |
| | П2-1АтУСК-3 | П2-1АтУСКД-3 | | 27,5 | 0,79 | 78,6 | 1,98 | 1,58 |
| | П2-1АIУ-1 | П2-1АIУД-1 | | 20 | 0,84 | 73,9 | 2,10 | 1,68 |

| СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ВЫСОТОЙ 300 мм ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.042.I-5.94<br>Выпуски I,2 | Страница 6 |
|---|---|---|

## НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Продолжение

| Эскиз | Марка плиты | | Ширина плит, В мм | Расход материалов | | | Масса плит, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из тяжелого бетона | из легкого бетона | | Бетон | | Сталь, кг | Из тяжелого бетона | Из легкого бетона |
| | | | | Класс | Объем, м³ | | | |
| | П2-IАIУ-2 | П2-IАIУЛ-2 | I485 | 20 | 0,83 | 74,7 | 2,08 | I,66 |
| | П2-IАIУ-3 | П2-IАIУЛ-3 | | 20 | 0,79 | 82,2 | I,98 | I,59 |
| 4 | П2-IАШв-I | П2-IАШвЛ-I | | 22,5 | 0,84 | 78,I | 2,I0 | I,68 |
| | П2-IАШв-2 | П2-IАШвЛ-2 | | 22,5 | 0,83 | 78,9 | 2,08 | I,66 |
| | П2-IАШв-3 | П2-IАШвЛ-3 | | 22,5 | 0,79 | 86,4 | I,98 | I,58 |

NI8D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия

I. Плита без отверстий из тяжелого бетона П2-IАтУ
П - вид конструкции (плита)
2 - типоразмер (I - 5650х2985 мм, 2 - 5650хI485 мм, 3 - 5650х935 мм - длина и ширина в полных дециметрах);
I - порядковый номер плиты по несущей способности
АтУ - класс напрягаемой арматуры.
Обозначение тяжелого бетона отсутствует.

2. Плита без отверстий из легкого бетона П2-IАтУЛ
Л - обозначение легкого бетона
Остальное см. п.I.

3. Плита с отверстием в полке П2-IАтУ-2
2 - цифровой индекс, соответствующий диаметру отверстия
I - 400 мм, 2 - 700 мм, 3 - 1000 мм
Остальные см. п.I.

Серия I.042.I-5.94 вып.I,2 разработана взамен серии I.042.I-4 вып.I,2,3

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Плиты длиной 5650 мм, шириной 2985, I485 и 935 мм. Рабочие чертежи.
Выпуск 2. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- I70 форматов

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя России, письмо от I7.05.94 №9-3-I/86.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.07.94, приказ от II.05.94г.№32.
Срок действия - 0I.07.99

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие-Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп.2

Инв. № Ц00232

Катал.л.№ Ц000385

Директор института И.А. Никаканен
Ст.научн.сотр. В.В. Граиев

gost.e-ecolog.ru