

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.0II.I-I0 Вып.3
ГП ЦПП	СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	
ДЕКАБРЬ 1993		На 2 страницах Страница I





DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжёлый класса В25.

Продольная арматура напрягаемая: высокопрочная арматурная проволока класса Вр-П по ГОСТ 7348-8I; стержневая горячекатаная периодического профиля классов А-УI, А-У и А-IУ по ГОСТ 578I-82; стержневая термически упрочненная периодического профиля классов Ат-УI, Ат-У, Ат-IУС по ГОСТ I0884-8I; арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ I3840-68.

Поперечная арматура класса Вр-I по ГОСТ 6727-80

НОМЕНКЛАТУРА СВАЙ

Марка свай	Основные размеры, мм		Расход материалов		Масса, т	Марка свай	Основные размеры, мм		Расход материалов		Масса, т
	в	ℓ	Сталь, кг	Бетон, м³			в	ℓ	Сталь, кг	Бетон, м³	
СЦ 50.25-ВрП	250	5000	7,2	0,32	0,80	СЦ 30.30-ВрП	300	3000	6,0	0,28	0,70
СЦ 50.25-АУI(АтУI)			8,9			СЦ 30.30-АУI(АтУI)			7,I		
СЦ 50.25-АУ(АтУ)			8,9			СЦ 30.30-АУ(АтУ)			7,I		
СЦ 50.25-АIУ(АтIУС)			8,9			СЦ 30.30-АIУ(АтIУС)			7,I		
СЦ 50.25-К7-I			7,5			СЦ 30.30-К7-I			5,7		
СЦ 50.25-К7-2			7,9			СЦ 40.30-ВрП		4000	6,3	0.37	0,93
СЦ 60.25-ВрП		6000	8,4	0,38	0,95	СЦ 40.30-АУI(АтУI)			7,7		
СЦ 60.25-АУI(АтУI)			9,6			СЦ 40.30-АУ(АтУ)			7,7		
СЦ 60.25-АУ(АтУ)			II,2			СЦ 40.30-АIУ(АтIУС)			7,7		
СЦ 60.25-АIУ(АтIУС)			II,2			СЦ 40.30-К7-I			6,6		
СЦ 60.25-К7-I			7,9			СЦ 40.30-К7-2			6,8		
СЦ 60.25-К7-2			8,2								

gost.e-ecolog.ru

продолжение

Марка свай	Основные размеры, мм		Расход материалов		Масса, т
	в	ℓ	Сталь, кг	Бетон, м³	
СЦ 50.30-ВрП	300	5000	8,9	0,46	I,I5
СЦ50.30-АУI(АтУI)			9,8		
СЦ50.30-АУ(АтУ)			9,8		
СЦ50.30-АIУ(АтIУС)			II,3		
СЦ 50.30-К7-I			8,4		
СЦ 50.30-К7-2			8,7		
СЦ 60.30-ВрП		6000	I0,2	0,55	I,36
СЦ60.30-АУI(АтУI)			I0,5		
СЦ60.30-АУ(АтУ)			I2,I		
СЦ60.30-АIУ(АтIУС)			I4,I		
СЦ 60.30-К7-2			II,6		
СЦ 60.30-К7-3			II,I		
СЦ 70.30-ВрП		7000	I3,6	0,64	I,60
СЦ70.30-АУI(АтУI)			II,8		
СЦ70.30-АУ(АтУ)			I3,7		
СЦ70.30-АIУ(АтIУС)			I8,7		
СЦ 70.30-К7-2			I3,I		
СЦ 70.30-К7-3			I2,5		
СЦ 80.30-ВрП		8000	I4,4	0,73	I,83
СЦ80.30-АУI(АтУI)			I4,6		
СЦ80.30-АУ(АтУ)			I7,3		
СЦ80.30-АIУ(АтIУС)			20,3		
СЦ80.30-К7-2			I3,9		
СЦ 80.30-К7-3			I3,2		
СЦ 90.30-ВрП		9000	I7,9	0,82	2,05
СЦ90.30-АУI(АтУI)			I8,5		
СЦ90.30-АУ(АтУ)			2I,9		
СЦ90.30-АIУ(АтIУС)			25,8		
СЦ 90.30-К7-2			I8,4		
СЦ 90.30-К7-4			I7,6		

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Сваи предназначаются для зданий и сооружений, в фундаментах которых: сваи погружены на всю глубину в грунт; сваи выступают над поверхностью грунта на высоту не более 2 м и расположены внутри помещения с положительной расчётной температурой воздуха.

На сваи не допускается передавать растягивающие усилия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Расшифровка марки изделия

СЦ 60.30-АIУ; СЦ 80.30-К7-2; СЦ 60.30-ВрП

С – наименование изделия - свая

Ц – без поперечного армирования ствола (арматура расположена в центре сваи)

80 – длина сваи, дм

30 – поперечное сечение сваи, см

А-IУ; К-7; ВрП - класс продольной арматуры

2 – вариант диаметра арматуры из канатов

Настоящий выпуск 3 рассматривать одновременно с ГОСТ I9804-9I "Сваи железобетонные. Технические условия"

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3. Сваи квадратного сечения без поперечного армирования ствола.

Рабочие чертежи

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4 - 49 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — Фундаментпроект, ГСП, I25843, Москва, А-80, Волоколамское ш.,I

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главпроектом Госстроя России, письмо от 20.07.93 №9-3-2/I55; введены в действие Фундаментпроект с 0I.0I.94, приказ от 08.07.93 № 38 Срок действия - I998 г.

В7КА ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № Ц00096

Катал.л. № Ц000I9I

gost.e-ecolog.ru