





СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.000.8-I УДК 691.413
ГП ЦПП	ПАНЕЛИ (ПЛИТЫ) АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ДЛЯ СТЕН, ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	MJDJ
СЕНТЯБРЬ 1984		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели (плиты) изготавливаются из асбестоцемента плотностью не менее I600 кг/м^3 методом экструзии. Пустоты стеновых панелей и плит покрытия заполняются утеплителем из полужестких минераловатных плит на синтетическом связующем; панели перегородок поставляются без утеплителя. Изделия выпускаются длиной 6,0 м, 3,0 м или укороченными на I0+80 мм, а также, по согласованию с заводом, длиной, образованной делением без остатка шестиметровых заготовок.

В номенклатуре асбестоцементных экструзионных панелей (плит) расход материалов и масса даны по действующим ТУ на панели при плотности асбестоцемента I680 кг/м^3 и влажности I0 %, плотности утеплителя I25 кг/м^3 и его влажности 5 %. В марках плит и панелей проектная длина изделий условно обозначена "L".













НОМЕНКЛАТУРА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ И ПАНЕЛЕЙ

Эскиз	Марка	Размеры, мм		Расход материалов, в м^3/м		Масса I м, кг
		В	Н	асбестоцемент	утеплитель	
Плиты покрытий						
	ПЭА L.60.I2-МВ	595	I20	0,023	0,05	43,46
	ПЭА L.30.I2-МВ	295	I20	0,0I2	0,023	23,56
	ПЭА L.60.I4-МВ	595	I40	0,032	0,055	59,37
	ПЭА L.60.I6-МВ		I60	0,034	0,065	63,63
	ПЭА L.60.I8-МВ		I80	0,035	0,075	67,54
	ПЭА L.30.I4-МВ	295	I40	0,0I7	0,025	30,62
	ПЭА L.30.I6-МВ		I60	0,0I8	0,03	32,98
	ПЭА L.30.I8-МВ		I80	0,0I9	0,034	35,09
Панели стен						
	ПСЭА L.60.I2-МВ	595	I20	0,024	0,05	45,73
	ПСЭА L.I8.I2-МВ	I80	I20	0,0I	0,0I2	I8,87

gost.e-ecolog.ru












ПАНЕЛИ (ПЛИТЫ) АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ДЛЯ СТЕН, ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.000.8-I	Лист I Страница 2

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм		Расход материалов в $м^3/м$		Масса I м, кг
		В	Н	асбестоцемент	утеплитель	
	ПСЭА L.25.I2-МВ	250	I20	0,0I2	0,0I8	22,42
	ПСЭА L.30.I2-МВ	295		0,0I3	0,023	24,86
	ПСЭА L.30.I2-МВ-У	300	I20	0,0I2	0,023	25,08
	ПСЭА L.38.I2-МВ-У	375	I20	0,0I6	0,03	29,75
	ПСЭА L.60.I2-МВ-II	595	I20	0,024	0,05	45,5I
	ПСЭА L.60.I4-МВ	595	I40	0,032	0,055	60,39
	ПСЭА L.I8.I4-МВ	I80	I40	0,0I2	0,0I4	2I,I6
	ПСЭА L.25.I4-МВ	250	I40	0,0I5	0,020	27,86
	ПСЭА L.30.I4-МВ	295		0,0I7	0,025	3I,78
	ПСЭА L.32.I4-МВ-У	320	I40	0,020	0,027	35,82
	ПСЭА L.40.I4-МВ-У	395	I40	0,022	0,034	40,25
	ПСЭА L.42.I6-МВ-У	4I5	I60	0,023	0,043	43,40
	ПСЭА L.44.I8-МВ-У	435	I80	0,024	0,052	46,50
	ПСЭА L.60.I4-МВ-II	595	I40	0,032	0,055	60,37
	ПСЭА L.60.I6-МВ	595	I60	0,034	0,065	64,65
	ПСЭА L.60.I8-МВ		I80	0,037	0,075	69,4I
	ПСЭА L.I8.I6-МВ	I80	I60	0,0I3	0,0I6	22,88
	ПСЭА L.I8.I8-МВ		I80	0,0I4	0,0I9	25,03

ПАНЕЛИ (ПЛИТЫ) АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ДЛЯ СТЕН, ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.000.8-I	Лист 2 Страница 3

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм		Расход материалов, в $м^3/м$		Масса I м, кг
		В	Н	асбесто цемент	утеп-литель	
	ПСЭА Ł.25.I6-МВ	250	I60	0,0I7	0,024	30,73
	ПСЭА Ł.30.I6-МВ	295		0,0I8	0,030	34,I6
	ПСЭА Ł.25.I8-МВ	250	I80	0,0I8	0,027	33,43
	ПСЭА Ł.30.I8-МВ	295		0,020	0,034	37,0I
	ПСЭА Ł.34.I6-МВ-У	340	I60	0,022	0,034	40,II
	ПСЭА Ł.36.I8-МВ-У	360	I80	0,024	0,042	44,90
	ПСЭА Ł.60.I6-МВ-II	595	I60	0,034	0,065	64,43
	ПСЭА Ł.60.I8-МВ-II		I80	0,036	0,075	69,I9
Панели перегородок						
	ШЭА Ł.60.6	595	60	0,0I9	-	3I,69
	ШЭА Ł.30.6	295	60	0,0I	-	I6,35
	ШЭА Ł.30.6-У	295	60	0,0I	-	I4,8I
	ШЭА Ł.60.8	595	80	0,02I	-	35,3I
	ШЭА Ł.30.8	295	80	0,0II	-	I8,42
	ШЭА Ł.30.8-У	295	80	0,0II	-	I7,08
Угловые блоки						
	БСЭА Ł.25.I2-МВ	250	I20	0,0I5	0,03I	28,90
	БСЭА Ł.27.I4-МВ	270	I40	0,022	0,034	43,26
	БСЭА Ł.29.I6-МВ	290	I60	0,024	0,043	48,40
	БСЭА Ł.3I.I8-МВ	3I0	I80	0,026	0,053	52,60

ПАНЕЛИ (ПЛИТЫ) АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ДЛЯ СТЕН, ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.000.8-I	Лист 2 Страница 4

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Асбестоцементные экструзионные панели (плиты) разработаны для стен, покрытий и перегородок зданий различного назначения, в том числе для промышленных и сельскохозяйственных зданий

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{I50\ кгс/м^2}{I,47\ кПа}$

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная газовая среда

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка маркировки изделий:

ПЭА L.60.I2-МВ, ПСЭА L.60.I2-МВ-П(У), ШЭА L.30.6-У, БСЭА L.25.I2-МВ

ПЭА – плита покрытия экструзионная асбестоцементная

L.60.I2; L.30.6; L.25.I2 – соответственно проектная длина, ширина и толщина в см

МВ – минераловатный утеплитель

ПСЭА – панель стеновая экструзионная асбестоцементная

П – панель над проемом

У – панель угловая

ШЭА – панель перегородок экструзионная асбестоцементная

БСЭА – блок стеновой экструзионный асбестоцементный

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

"Панели (плиты) асбестоцементные экструзионные для стен, покрытий и перегородок зданий различного назначения. Указания по применению и рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 80 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 22.05.1984г. № ВА-34
Введены в действие с OI.OI.I985г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ I9740
Катал.л.№ 050I35

Главный инженер проекта П.В.Гутников

Зам.директора института по научной работе С.М.Гинкин

gost.e-ecolog.ru