
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-26 Выпуски 0, I, 2
ГП ЦПП	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
ЯНВАРЬ 1993		На 5 листах На I0 страницах Страница I



D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели представляют собой трехслойную конструкцию, в которой между плоскими железобетонными слоями, соединенными гибкими арматурными связями, расположен слой теплоизоляции. Толщина внутреннего железобетонного слоя из бетона класса BI5 - 80 мм, наружного из бетона класса B22,5 - 70 мм; средний теплоизоляционный слой выполнен из плитного пенополистирола марки 35 по ГОСТ I5588-86 или из минералогатных плит марки П-I75 по ГОСТ 9573-82. Армированы панели сетками и контурными каркасами из арматурной стали классов А-III по ГОСТ 578I-82* и Вр-I по ГОСТ 6727-80*. Панель законструирована из условия формования фасадной поверхностью вниз.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

№№ пп	Марка	Размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов						Масса, т
		L	H	B		Бетон класса BI5, м³	Бетон класса B22,5, м³	Раствор MI00, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
I	ПСТ 60. 9.2,0-П-I	5980	880	200	50	0,42	0,26	0,II	0,26	-	3I,37	2,I0
2	ПСТ 60.I2.2,0-П-I		II80			0,56	0,35	0,I4	0,35	-	38,64	2,80
3	ПСТ 60.I8.2,0-П-I		I780			0,85	0,53	0,2I	0,53	-	55,76	4,23
4	ПСТ 60. 9.2,5-П(М)-I		880	250	I00	0,42	0,26	0,II	0,53	5,26	32,I5	2,I8
5	ПСТ 60.I2.2,5-П(М)-I		II80			0,56	0,35	0,I4	0,7I	7,06	39,32	2,90
6	ПСТ 60.I8.2,5-П(М)-I		I780			0,85	0,53	0,2I	I,06	I0,64	56,75	4,39
7	ПСТ 60. 9.3,0-П(М)-I		880	300	I50	0,42	0,26	0,II	0,79	5,26	34,74	2,22
8	ПСТ 60.I2.3,0-П(М)-I		II80			0,56	0,35	0,I4	I,06	7,06	42,04	2,95
9	ПСТ 60.I8.3,0-П(М)-I		I780			0,85	0,53	0,2I	I,60	I0,64	59,77	4,47
I0	ПСТ 62. 9.2,0-П-I	6200	880	200	50	0,44	0,27	0,II	0,27	-	3I,86	2,I8
II	ПСТ 62.I2.2,0-П-I		II80			0,59	0,37	0,I5	0,37	-	39,49	2,95
I2	ПСТ 62.I8.2,0-П-I		I780			0,88	0,55	0,22	0,55	-	57,I0	4,09

gost.e-ecolog.ru

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-26 Выпуски 0, I, 2

Лист I Страница 2

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм L	H	B	Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов: Бетон класса ВI5, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор МI00 м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	Масса, т
I3	ПСТ 62. 9.2,5-П(М)-I	6200	880	250	I00	0,44	0,27	0,II	0,55	5,46	32,56	2,26
I4	ПСТ 62.I2.2,5-П(М)-I		II80			0,59	0,37	0,I5	0,73	7,32	4I,49	3,06
I5	ПСТ 62.I8.2,5-П(М)-I		I780			0,88	0,55	0,22	I,I0	II,04	58,II	4,55
I6	ПСТ 62. 9.3,0-П(М)-I		880	300	I50	0,44	0,27	0,II	0,82	5,46	33,25	2,3I
I7	ПСТ 62.I2.3,0-П(М)-I		II80			0,59	0,37	0,I5	I,I0	7,32	42,2I	3,I2
I8	ПСТ 62.I8.3,0-П(М)-I		I780			0,88	0,55	0,22	I,66	II,04	59,I3	4,64
I9	ПСТ 62. 9.2,0-П-II	6230	880	200	50	0,44	0,27	0,II	0,27	-	35,94	2,I8
20	ПСТ 62. 9.2,0-П-I2											
2I	ПСТ 62.I2.2,0-П-II		II80			0,59	0,37	0,I5	0,37	-	43,63	2,95
22	ПСТ 62.I2.2,0-П-I2											
23	ПСТ 62.I8.2,0-П-II		I780			0,89	0,55	0,22	0,55	-	6I,34	4,42
24	ПСТ 62.I8.2,0-П-I2											
25	ПСТ 63. 9.2,5-П(М)-II	6280	880	250	I00	0,44	0,28	0,II	0,55	5,53	36,83	2,29
26	ПСТ 63. 9.2,5-П(М)-I2											
27	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-II		II80			0,59	0,37	0,I5	0,74	7,4I	45,86	3,06
28	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-I2											
29	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-II		I780			0,89	0,56	0,22	I,I2	II,I8	62,66	4,6I
30	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-I2											
3I	ПСТ 63. 9.3,0-П(М)-II	6330	880	300	I50	0,45	0,28	0,II	0,84	5,57	37,86	2,36
32	ПСТ 63. 9.3,0-П(М)-I2											
33	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-II		II80			0,60	0,37	0,I5	I,I2	7,47	47,0I	3,I5
34	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-I2											
35	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-II		I780			0,90	0,56	0,23	I,69	II,27	64,I9	4,75
36	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-I2											
37	ПСТ 65. 9.2,0-П-II	6480	880	200	50	0,46	0,29	0,II	0,29	-	36,7I	2,29
38	ПСТ 65. 9.2,0-П-I2											
39	ПСТ 65.I2.2,0-П-II		II80			0,6I	0,38	0,I5	0,38	-	44,64	3,04
40	ПСТ 65.I2.2,0-П-I2											
4I	ПСТ 65.I8.2,0-П-II		I780			0,92	0,56	0,23	0,58	-	62,74	4,6I
42	ПСТ 65.I8.2,0-П-I2											
43	ПСТ 65. 9.2,5-П(М)-II	6530	880	250	I00	0,46	0,29	0,II	0,57	5,75	37,89	2,37
44	ПСТ 65. 9.2,5-П(М)-I2											
45	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-II		II80			0,62	0,39	0,I5	0,77	7,7I	47,I8	3,2I
46	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-I2											
47	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-II		I780			0,93	0,58	0,23	I,I6	II,62	64,56	4,80
48	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-I2											

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.432.I-26
Выпуски 0, I, 2

Лист 2
Страница 3

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов						Масса, т
		L	H	B		Бетон класса В15, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор М100, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
49	ПСТ 66. 9.3,0-П(М)-II	6580	880	300	I50	0,46	0,29	0,II	0,87	5,79	38,75	2,42
50	ПСТ 66. 9.3,0-П(М)-I2											
5I	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-II		II80			0,62	0,39	0,I6	I,I7	7,76	48,I7	3,29
52	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-I2											
53	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-II		I780			0,94	0,59	0,23	I,76	II,7I	65,93	4,95
54	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-I2											
55	ПСТ 62. 9.2,0-П-2I	6230	880	200	50	0,43	0,29	0,II	0,27	-	36,II	2,2I
56	ПСТ 62. 9.2,0-П-22											
57	ПСТ 62.I2.2,0-П-2I		II80			0,58	0,38	0,I5	0,37	-	43,86	2,95
58	ПСТ 62.I2.2,0-П-22											
59	ПСТ 62.I8.2,0-П-2I		I780			0,87	0,57	0,23	0,56	-	6I,69	4,44
60	ПСТ 62.I8.2,0-П-22											
6I	ПСТ 63. 9.2,5-П(М)-2I	6280	880	250	I00	0,43	0,28	0,I2	0,55	5,6I	36,97	2,28
62	ПСТ 63. 9.2,5-П(М)-22											
63	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-2I		II80			0,58	0,38	0,I5	0,74	7,53	44,74	3,06
64	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-22											
65	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-2I		I780			0,87	0,57	0,23	I,I2	II,56	62,94	4,60
66	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-22											
67	ПСТ 63. 9.3,0-П(М)-2I	6330	880	300	I50	0,43	0,28	0,I2	0,84	5,66	37,88	2,33
68	ПСТ 63. 9.3,0-П(М)-22											
69	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-2I		II80			0,58	0,38	0,I5	I,I2	7,59	47,03	3,I2
70	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-22											
7I	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-2I		I780			0,87	0,57	0,23	I,69	II,45	64,23	4,7I
72	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-22											
73	ПСТ 65. 9.2,0-П-2I	6480	880	200	50	0,45	0,29	0,I2	0,29	-	36,96	2,29
74	ПСТ 65. 9.2,0-П-22											
75	ПСТ 65.I2.2,0-П-2I		II80			0,60	0,39	0,I6	0,38	-	44,98	3,06
76	ПСТ 65.I2.2,0-П-22											
77	ПСТ 65.I8.2,0-П-2I		I780			0,9I	0,59	0,24	0,58	-	62,60	4,63
78	ПСТ 65.I8.2,0-П-22											
79	ПСТ 65. 9.2,5-П(М)-2I	6530	880	250	I00	0,45	0,29	0,I2	0,58	5,83	37,89	2,37
80	ПСТ 65. 9.2,5-П(М)-22											
8I	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-2I		II80			0,60	0,39	0,I6	0,77	7,82	47,25	3,I7
82	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-22											
83	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-2I		I780			0,9I	0,59	0,24	I,I6	II,80	64,7I	4,79
84	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-22											

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-26 Выпуски 0, I, 2

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм L	H	B	Толщина теплоизоляции b, мм	Расход материалов: Бетон класса В15, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор М100, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	Масса, т
85	ПСТ 66. 9.3,0-П(М)-2I	6580	880	300	I50	0,45	0,29	0,I2	0,87	5,88	38,77	2,42
86	ПСТ 66. 9.3,0-П(М)-22											
87	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-2I		II80			0,60	0,39	0,I6	I,I7	7,68	48,I9	3,23
88	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-22											
89	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-2I		I780			0,9I	0,59	0,24	I,76	II,89	66,0I	4,89
90	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-22											
9I	ПСТ 64. 9.2,0-П-2I	6430	880	200	50	0,44	0,29	0,I2	0,28	-	36,8I	2,26
92	ПСТ 64. 9.2,0-П-22											
93	ПСТ 64.I2.2,0-П-2I		II80			0,60	0,39	0,I6	0,38	-	44,8I	3,07
94	ПСТ 64.I2.2,0-П-22											
95	ПСТ 64.I8.2,0-П-2I		I780			0,90	0,58	0,24	0,57	-	63,22	4,57
96	ПСТ 64.I8.2,0-П-22											
97	ПСТ 64. 9.2,5-П(М)-2I	6480	880	250	I00	0,44	0,20	0,I2	0,57	5,80	37,78	2,34
98	ПСТ 64. 9.2,5-П(М)-22											
99	ПСТ 64.I2.2,5-П(М)-2I		II80			0,60	0,39	0,I6	0,77	7,78	45,80	3,I7
I00	ПСТ 64.I2.2,5-П(М)-22											
I0I	ПСТ 64.I8.2,5-П(М)-2I		I780			0,90	0,59	0,24	I,I6	II,73	64,44	4,76
I02	ПСТ 64.I8.2,5-П(М)-22											
I03	ПСТ 65. 9.3,0-П(М)-2I	6530	880	300	I50	0,44	0,29	0,I2	0,86	5,83	38,67	2,39
I04	ПСТ 65. 9.3,0-П(М)-22											
I05	ПСТ 65.I2.3,0-П(М)-2I		II80			0,60	0,39	0,I6	I,I6	7,82	48,07	3,23
I06	ПСТ 65.I2.3,0-П(М)-22											
I07	ПСТ 65.I8.3,0-П(М)-2I		I780			0,90	0,59	0,24	I,75	II,80	65,84	4,86
I08	ПСТ 65.I8.3,0-П(М)-22											
I09	ПСТ 60.I2.2,0-П-3	5980	II80	200	50	0,56	0,35	0,I4	0,35	-	42,32	2,80
II0	ПСТ 60.I8.2,0-П-3		I780			0,85	0,53	0,2I	0,53	-	59,44	4,23
III	ПСТ 60.I2.2,5-П(М)-3		II80	250	I00	0,56	0,35	0,I4	0,7I	7,06	43,I9	2,90
II2	ПСТ 60.I8.2,5-П(М)-3		I780			0,85	0,53	0,2I	I,06	I0,64	60,62	4,39
II3	ПСТ 60.I2.3,0-П(М)-3		II80	300	I50	0,56	0,35	0,I4	I,06	7,06	46,I0	2,95
II4	ПСТ 60.I8.3,0-П(М)-3		I780			0,85	0,53	0,2I	I,60	I0,64	63,83	4,48
II5	ПСТ 62.I2.2,0-П-3	6200	II80	200	50	0,59	0,37	0,I5	0,37	-	43,I7	2,95
II6	ПСТ 62.I8.2,0-П-3		I780			0,88	0,55	0,22	0,55	-	60,78	4,39
II7	ПСТ 62.I2.2,5-П(М)-3		II80	250	I00	0,59	0,37	0,I5	0,73	7,32	45,36	3,06
II8	ПСТ 62.I8.2,5-П(М)-3		I780			0,88	0,55	0,22	I,I0	II,04	6I,98	4,55
II9	ПСТ 62.I2.3,0-П(М)-3		II80	300	I50	0,59	0,37	0,I5	I,I0	7,32	46,27	3,I2
I20	ПСТ 62.I8.3,0-П(М)-3		I780			0,88	0,55	0,22	I,66	II,04	63,I9	4,64

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов						Масса, т
		L	H	B		Бетон класса В15, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор М100, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
I2I	ПСТ 62.I2.2,0-П-3I	6230	II80	200	50	0,59	0,37	0,I5	0,37	-	43,43	2,95
I22	ПСТ 62.I2.2,0-П-32											
I23	ПСТ 62.I8.2,0-П-3I		I780			0,89	0,55	0,22	0,55	-	6I,I4	4,42
I24	ПСТ 62.I8.2,0-П-32											
I25	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-3I	6280	II80	250	I00	0,59	0,37	0,I5	0,74	7,4I	45,77	3,06
I26	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-32											
I27	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-3I		I780			0,89	0,56	0,22	I,I2	II,I8	62,57	4,6I
I28	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-32											
I29	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-3I	6330	II80	300	I50	0,60	0,37	0,I5	I,I2	7,47	47,03	3,I5
I30	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-32											
I3I	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-3I		I780			0,90	0,56	0,23	I,69	II,27	64,2I	4,75
I32	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-32											
I33	ПСТ 65.I2.2,0-П-3I	6480	II80	200	50	0,6I	0,38	0,I5	0,38	-	48,54	3,04
I34	ПСТ 65.I2.2,0-П-32											
I35	ПСТ 65.I8.2,0-П-3I		I780			0,92	0,58	0,23	0,58	-	68,84	4,6I
I36	ПСТ 65.I8.2,0-П-32											
I37	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-3I	6530	II80	250	I00	0,62	0,39	0,I5	0,77	7,7I	50,25	3,20
I38	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-32											
I39	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-3I		I780			0,93	0,58	0,23	I,I6	II,62	70,88	4,80
I40	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-32											
I4I	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-3I	6580	II80	300	I50	0,62	0,39	0,I6	I,I7	7,76	52,52	3,29
I42	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-32											
I43	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-3I		I780			0,94	0,56	0,23	I,76	II,7I	72,43	4,87
I44	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-32											
I45	ПСТ 60. 9.2,0-П-4	5980	880	200	50	0,42	0,26	0,II	0,26	-	58,62	2,I0
I46	ПСТ 60.I2.2,0-П-4		II80			0,56	0,35	0,I4	0,35	-	7I,5I	2,80
I47	ПСТ 60.I8.2,0-П-4		I780			0,85	0,53	0,2I	0,53	-	97,60	4,23
I48	ПСТ 60. 9.2,5-П(М)-4		880	250	I00	0,42	0,26	0,II	0,53	5,26	59,38	2,I8
I49	ПСТ 60.I2.2,5-П(М)-4		II80			0,56	0,35	0,I4	0,7I	7,06	72,27	2,90
I50	ПСТ 60.I8.2,5-П(М)-4		I780			0,85	0,53	0,2I	I,06	I0,64	98,67	4,39
I5I	ПСТ 60. 9.3,0-П(М)-4		880	300	I50	0,42	0,26	0,II	0,79	5,26	62,I5	2,22
I52	ПСТ 60.I2.3,0-П(М)-4		II80			0,56	0,35	0,I4	I,06	7,06	75,07	2,95
I53	ПСТ 60.I8.3,0-П(М)-4		I780			0,85	0,53	0,2I	I,60	I0,64	I0I,77	4,47
I54	ПСТ 60. 9.2,0-П-5		880	200	50	0,42	0,26	0,II	0,26	-	55,I4	2,I0
I55	ПСТ 60.I2.2,0-П-5		II80			0,56	0,35	0,I4	0,35	-	67,03	2,80
I56	ПСТ 60.I8.2,0-П-5		I780			0,85	0,53	0,2I	0,53	-	94,I2	4,23

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов						Масса, т
		L	H	B		Бетон класса ВI5, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор МI00, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
I57	ПСТ 60. 9.2,5-П(М)-5	5980	880	250	I00	0,42	0,26	0,II	0,53	5,26	55,90	2,I8
I58	ПСТ 60.I2.2,5-П(М)-5		II80			0,56	0,35	0,I4	0,7I	7,06	68,79	2,90
I59	ПСТ 60.I8.2,5-П(М)-5		I780			0,85	0,53	0,2I	I,06	I0,64	95,I9	4,39
I60	ПСТ 60. 9.3,0-П(М)-5		880	300	I50	0,42	0,26	0,II	0,79	5,26	58,67	2,22
I6I	ПСТ 60.I2.3,0-П(М)-5		II80			0,56	0,35	0,I4	I,06	7,06	7I,59	2,95
I62	ПСТ 60.I8.3,0-П(М)-5		I780			0,85	0,53	0,2I	I,60	I0,64	98,29	4,47
I63	ПСТ 60. 9.2,0-П-6		880	200	50	0,42	0,26	0,II	0,26	-	56,88	2,I0
I64	ПСТ 60.I2.2,0-П-6		II80			0,56	0,35	0,I4	0,35	-	69,7I	2,80
I65	ПСТ 60.I8.2,0-П-6		I780			0,85	0,53	0,2I	0,53	-	95,86	4,23
I66	ПСТ 60. 9.2,5-П(М)-6		880	250	I00	0,42	0,26	0,II	0,53	5,26	57,64	2,I8
I67	ПСТ 60.I2.2,5-П(М)-6		II80			0,56	0,35	0,I4	0,7I	7,06	70,53	2,90
I68	ПСТ 60.I8.2,5-П(М)-6		I780			0,85	0,53	0,2I	I,06	I0,64	97,02	4,39
I69	ПСТ 60. 9.3,0-П(М)-6		880	300	I50	0,42	0,26	0,II	0,79	5,26	60,4I	2,22
I70	ПСТ 60.I2.3,0-П(М)-6		II80			0,56	0,35	0,I4	I,06	7,06	73,33	2,95
I7I	ПСТ 60.I8.3,0-П(М)-6		I780			0,85	0,53	0,2I	I,60	I0,64	I00,03	4,47
I72	ПСТ 62. 9.2,0-П-6	6200	880	200	50	0,44	0,27	0,II	0,27	-	57,9I	2,I8
I73	ПСТ 62.I2.2,0-П-6		II80			0,59	0,37	0,I5	0,37	-	7I,42	2,95
I74	ПСТ 62.I8.2,0-П-6		I780			0,88	0,55	0,22	0,55	-	96,56	4,39
I75	ПСТ 62. 9.2,5-П(М)-6		880	250	I00	0,44	0,27	0,II	0,55	5,46	58,65	2,26
I76	ПСТ 62.I2.2,5-П(М)-6		II80			0,59	0,37	0,I5	0,73	7,32	73,50	3,06
I77	ПСТ 62.I8.2,5-П(М)-6		I780			0,88	0,55	0,22	I,I0	II,04	77,65	4,55
I78	ПСТ 62. 9.3,0-П(М)-6		880	300	I50	0,44	0,27	0,II	0,82	5,46	59,46	2,3I
I79	ПСТ 62.I2.3,0-П(М)-6		II80			0,59	0,37	0,I5	I,I0	7,32	74,30	3,I2
I80	ПСТ 62.I8.3,0-П(М)-6		I780			0,88	0,55	0,22	I,66	II,04	98,75	4,64
I8I	ПСТ 62.I2.2,0-П-6I	6230	II80	200	50	0,59	0,37	0,I5	0,37	-	7I,75	2,95
I82	ПСТ 62.I2.2,0-П-62											
I83	ПСТ 62.I8.2,0-П-6I		I780			0,89	0,55	0,22	0,55	-	98,82	4,42
I84	ПСТ 62.I8.2,0-П-62											
I85	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-6I	6280	II80	250	I00	0,59	0,37	0,I5	0,74	7,4I	74,I2	3,06
I86	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-62											
I87	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-6I		I780			0,89	0,56	0,22	I,I2	II,I8	I00,34	4,6I
I88	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-62											
I89	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-6I	6330	II80	300	I50	0,60	0,37	0,I5	I,I2	7,47	75,49	3,I5
I90	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-62											
I9I	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-6I		I780			0,90	0,56	0,23	I,69	II,27	I02,20	4,75
I92	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-62											

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-26 Выпуски 0, I, 2

Лист 4 Страница 7

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов						Масса, т
		L	H	B		Бетон класса ВI5, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор МI00, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
I93	ПСТ 65.I2.2,0-П-6I	6480	II80	200	50	0,6I	0,38	0,I5	0,38	-	73,59	3,04
I94	ПСТ 65.I2.2,0-П-62											
I95	ПСТ 65.I8.2,0-П-6I		I780			0,92	0,58	0,23	0,58	-	99,59	4,6I
I96	ПСТ 65.I8.2,0-П-62											
I97	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-6I	6530	II80	250	I00	0,62	0,39	0,I5	0,77	7,7I	76,22	3,2I
I98	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-62											
I99	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-6I		I780			0,93	0,58	0,23	I,I5	II,62	I03,54	4,80
200	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-62											
20I	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-6I	6580	II80	300	I50	0,62	0,39	0,I6	I,I7	7,76	77,58	3,29
202	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-62											
203	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-6I		I780			0,94	0,59	0,23	I,76	II,7I	I05,27	4,95
204	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-62											
205	ПСТ 62.I2.2,0-П-7I	6230	II80	200	50	0,58	0,38	0,I5	0,37	-	7I,9I	2,95
206	ПСТ 62.I2.2,0-П-72											
207	ПСТ 62.I8.2,0-П-7I		I780			0,87	0,57	0,23	0,56	-	99,07	4,44
208	ПСТ 62.I8.2,0-П-72											
209	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-7I	6280	II80	250	I00	0,58	0,38	0,I5	0,74	7,53	72,79	3,06
2I0	ПСТ 63.I2.2,5-П(М)-72											
2II	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-7I		I780			0,87	0,57	0,23	I,I2	II,56	I00,32	4,60
2I2	ПСТ 63.I8.2,5-П(М)-72											
2I3	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-7I	6330	II80	300	I50	0,58	0,39	0,I5	I,I2	7,39	75,I6	3,I5
2I4	ПСТ 63.I2.3,0-П(М)-72											
2I5	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-7I		I780			0,87	0,58	0,24	I,69	II,45	I0I,74	4,74
2I6	ПСТ 63.I8.3,0-П(М)-72											
2I7	ПСТ 65.I2.2,0-П-7I	6480	II80	200	50	0,60	0,39	0,I6	0,38	-	73,79	3,06
2I8	ПСТ 65.I2.2,0-П-72											
2I9	ПСТ 65.I8.2,0-П-7I		I780			0,9I	0,59	0,24	0,58	-	I0I,86	4,63
220	ПСТ 65.I8.2,0-П-72											
22I	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-7I	6530	II80	250	I00	0,6I	0,40	0,I6	0,77	7,7I	76,08	3,22
222	ПСТ 65.I2.2,5-П(М)-72											
223	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-7I		I780			0,92	0,60	0,24	I,I6	II,62	I03,38	4,85
224	ПСТ 65.I8.2,5-П(М)-72											
225	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-7I	6580	II80	300	I50	0,6I	0,40	0,I6	I,I7	7,76	77,I8	3,29
226	ПСТ 66.I2.3,0-П(М)-72											
227	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-7I		I780			0,92	0,60	0,25	I,76	II,7I	I04,75	4,97
228	ПСТ 66.I8.3,0-П(М)-72											

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.432.I-26
Выпуски 0, I, 2

Лист 4
Страница 8

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм L	H	B	Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов: Бетон класса В15, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор М100, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	Масса, т
229	ПСТ 64. 9.2,0-П-7I	6430	880	200	50	0,44	0,29	0,I2	0,28	-	59,59	2,26
230	ПСТ 64. 9.2,0-П-72											
23I	ПСТ 64.I2.2,0-П-7I		II80			0,60	0,39	0,I6	0,38	-	73,70	3,07
232	ПСТ 64.I2.2,0-П-72											
233	ПСТ 64.I8.2,0-П-7I		I780			0,90	0,58	0,24	0,57	-	I0I,72	4,57
234	ПСТ 64.I8.2,0-П-72											
235	ПСТ 64. 9.2,5-П(М)-7I	6480	880	250	I00	0,45	0,29	0,I2	0,57	5,80	60,56	2,37
236	ПСТ 64. 9.2,5-П(М)-72											
237	ПСТ 64.I2.2,5-П(М)-7I		II80			0,60	0,39	0,I6	0,77	7,78	75,87	3,I7
238	ПСТ 64.I2.2,5-П(М)-72											
239	ПСТ 64.I8.2,5-П(М)-7I		I780			0,90	0,59	0,24	I,I6	II,73	I03,00	4,76
240	ПСТ 64.I8.2,5-П(М)-72											
24I	ПСТ 65. 9.3,0-П(М)-7I	6530	880	300	I50	0,44	0,30	0,I2	0,86	5,83	6I,49	2,42
242	ПСТ 65. 9.3,0-П(М)-72											
243	ПСТ 65.I2.3,0-П(М)-7I		II80			0,60	0,40	0,I6	I,I6	7,82	76,45	3,26
244	ПСТ 65.I2.3,0-П(М)-72											
245	ПСТ 65.I8.3,0-П(М)-7I		I780			0,90	0,60	0,24	I,75	II,80	I03,57	4,89
246	ПСТ 65.I8.3,0-П(М)-72											
247	ПСТ 30.I2.2,0-П	2980	II80	200	50	0,28	0,I8	0,07	0,I8	-	28,52	I,4I
248	ПСТ 30.I8,2,0-П		I780			0,42	0,27	0,II	0,27	-	38,04	2,I3
249	ПСТ 30.24.2,0-П		2380			0,57	0,36	0,I4	0,36	-	45,78	2,85
250	ПСТ 3С.I2.2,5-П(М)		II80	250	I00	0,28	0,I8	0,07	0,35	3,52	30,82	I,46
25I	ПСТ 3I.I8.2,5-П(М)		I780			0,42	0,27	0,II	0,53	5,30	38,54	2,20
252	ПСТ 3J.24.2,5-П(М)		2380			0,57	0,36	0,I4	0,7I	7,09	46,30	2,95
253	ПСТ 3I.I2.3,0-П(М)		II80	300	I50	0,28	0,I8	0,07	0,53	3,52	3I,I6	I,49
254	ПСТ 3С.I8.3,0-П(М)		I780			0,42	0,27	0,II	0,80	5,30	38,98	2,25
255	ПСТ 30.24.3,0-П(М)		2380			0,57	0,36	0,I4	I,06	7,09	48,I4	3,0I

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-26 Выпуски 0, I, 2

Лист 5 Страница 9

Продолжение

№№ пп	Марка	Размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов						Масса, т
		L	H	B		Бетон класса В15, м³	Бетон класса В22,5, м³	Раствор М100, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
256	ПСТ I2.I2.2,0-П		II80			0,II	0,07	0,03	0,07	-	I4,6I	0,56
257	ПСТ I2.I8.2,0-П		I780	200	50	0,I7	0,II	0,04	0,II	-	I8,78	0,85
258	ПСТ I2.24.2,0-П		2380			0,23	0,I4	0,06	0,I4	-	24,04	I,I4
259	ПСТ I2.I2.2,5-П(М)		II80			0,II	0,07	0,03	0,I4	I,39	I4,8I	0,58
260	ПСТ I2.I8.2,5-П(М)	II80	I780	250	I00	0,I7	0,II	0,04	0,2I	2,I0	I9,05	0,88
26I	ПСТ I2.24.2,5-П(М)		2380			0,23	0,I4	0,06	0,29	2,8I	24,37	I,I8
262	ПСТ I2.I2.3,0-П(М)		II80			0,II	0,07	0,03	0,2I	I,39	I5,03	0,59
263	ПСТ I2.I8.3,0-П(М)		I780	300	I50	0,I7	0,II	0,04	0,32	2,I0	I9,35	0,90
264	ПСТ I2.24.3,0-П(М)		2380			0,23	0,I4	0,06	0,42	2,8I	24,73	I,2I
265	ПСТ I5.I2.2,0-П		II80			0,I4	0,09	0,03	0,09	-	20,80	0,70
266	ПСТ I5.I8.2,0-П		I780	200	50	0,2I	0,I3	0,05	0,I3	-	24,78	I,04
267	ПСТ I5.24.2,0-П		2380			0,28	0,I8	0,07	0,I8	-	28,68	I,4I
268	ПСТ I5.I2.2,5-П(М)		II80			0,I4	0,09	0,03	0,I8	I,75	2I,I4	0,72
269	ПСТ I5.I8.2,5-П(М)	I480	I780	250	I00	0,2I	0,I3	0,05	0,26	2,63	25,I4	I,08
270	ПСТ I5.24.2,5-П(М)		2380			0,28	0,I8	0,07	0,35	3,52	29,I4	I,46
27I	ПСТ I5.I2.3,0-П(М)		II80			0,I4	0,09	0,03	0,26	I,75	2I,48	0,73
272	ПСТ I5.I8.3,0-П(М)		I780	300	I50	0,2I	0,I3	0,05	0,40	2,63	25,54	I,I0
273	ПСТ I5.24.3,0-П(М)		2380			0,28	0,I8	0,07	0,53	3,52	3I,56	I,49
274	ПСТ 6.I2.2,0-П		II80			0,06	0,03	0,0I	0,03	-	I5,4I	0,27
275	ПСТ 6.I8.2,0-П		I780	200	50	0,08	0,05	0,02	0,05	-	I7,05	0,40
276	ПСТ 6.24.2,0-П		2380			0,II	0,07	0,03	0,07	-	I8,73	0,53
277	ПСТ 6.I2.2,5-П(М)		II80			0,06	0,03	0,0I	0,07	0,68	9,75	0,28
278	ПСТ 6.I8.2,5-П(М)	580	I780	250	I00	0,08	0,05	0,02	0,I0	I,03	II,4I	0,4I
279	ПСТ 6.24.2,5-П(М)		2380			0,II	0,07	0,03	0,I4	I,38	I3,II	0,58
280	ПСТ 6.I2.3,0-П(М)		II80			0,06	0,03	0,0I	0,I0	0,68	9,29	0,28
28I	ПСТ 6.I8.3,0-П(М)		I780	300	I50	0,08	0,05	0,02	0,I6	I,03	II,57	0,42
282	ПСТ 6.24.3,0-П(М)		2380			0,II	0,07	0,03	0,2I	I,38	I3,29	0,59

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для стен отапливаемых производственных зданий с нормальным, влажным и мокрым режимами (относительная влажность внутреннего воздуха $\varphi \leq 85\ \%$, с неагрессивной и агрессивной газовыми средами, возводимых в несейсмических районах и районах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.

Стены из трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополистирола имеют предел огнестойкости равный 2,5 часа; с теплоизоляцией из минераловатных плит - предел огнестойкости не менее 3 часов.

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 60 °С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная и агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ПСТ 60.I2.2,5-М-5; ПСТ 60.I2.2,5-П-5

ПСТ - панель стеновая трехслойная

60 - номинальная длина в дм

I2 - номинальная высота в дм

2,5 - толщина в дм

П;М - материал теплоизоляции: пенополистирол или минераловатные плиты

5 - назначение панели - перемычка при простенках и ширине проема 3,0 м

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск I - Стеновые панели. Рабочие чертежи

Выпуск 2 - Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР, письмо от 29.II.9I № 5/4-76.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с I ноября I992 г.
Приказ от II.02.92 № 5. Срок действия до I ноября I997 г.

B7KA ПОСТАВЩИК: УРАЛТИПРОЕКТ, 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4

Инв.№
Катал.л.№Ц000002

Главный инженер проекта Л.М.Гадаева

Зам.директора института по научной работе С.М.Гликин

3.01.П-1.94 т.2

gost.e-ecolog.ru